INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60
Industrial Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México
laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

POLYGAL A

Igualador/Retardante de colorantes directos y tina, siendo un excelente auxiliar de desmontado y jabonado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Igualador de colorantes directos y tinas.
- Desmontado de tinturas defectuosas con colorantes directos, tinas y sulfurosos.
- Jabonado de colorantes reactivos.
- Lavado de estampaciones con colorantes substantivos y reactivos, impidiendo el ensuciamiento del jabonado.

CARACTERÍSTICAS

Composición:	Polímero de alto peso molecular de base cíclica nitrogenada.
Carácter iónico:	No iónico / Catiónico.
Aspecto:	Líquido incoloro – anaranjado.
pH al 10%:	7,5 ± 1,0.
Peso especifico:	Aprox. 1 gr/cm^3.
Conc.:	30 % MA.
Disolución:	En agua a cualquier concentración.
Toxicología:	LD 0 300 gr/Kg.
	No irritante para la piel ni los ojos.

APLICACIÓN

Igualador de directos:	0,1 - 0,15	cc/l.	**POLYGAL A**
Igualador de tinas:	0,1 - 0,5	cc/l.	**POLYGAL A**
Jabonado de reactivos:	0,5 - 1	cc/l.	**POLYGAL A**
Lavado estampación (directos, reactivos):	0,5 - 2	cc/l.	**POLYGAL A**

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.