BASE POLYRETARD B – 80 /P

Producto base para la fabricación de un retardador catiónico para la tintura de fibras acrílicas en cualquier estado en que se encuentre la materia: floca, hilado o pieza.

También favorece la migración de los colorantes catiónicos. No ejerce un efecto selectivo sobre los colorantes catiónicos por lo que no limita su poder de combinación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- El retardante fabricado a partir de la **BASE POLYRETARD B-80 /P** es igualmente recomendado para tinturas efectuadas a 98-100 ºC ó a 105 ºC.
- Tintura de hilados de PAC en aparatos de compartimentos compensados, bobina cruzada y especialmente en armarios.
- Tintura en PAC/CO en baño único o en dos baños.
- Tintura de PAC/WO en baño único o en dos baños.
- Tintura de PAC/PES en baño único o en dos baños.
- Procesos de igualación de partidas desigualadas.

CARACTERÍSTICAS

Presentación:	Líquido amarillo claro, transparente.
Composición:	Derivado de amonio cuaternario.
Carácter iónico:	Catiónico.
Estabilidad:	Buena entre 0 – 40 ºC.
Solubilidad:	Soluble incluso en frío en cualquier proporción.
Estabilidad ácidos:	Buena.
Compatibilidad	
Aniónicos:	Generalmente incompatible.
No iónicos:	Buena.
Catiónicos:	Buena.
Espumosidad:	Débil formación de espuma.
Materia Activa:	80 %.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.