BASE POLYSOFT C-HW

Suavizante concentrado basado en una emulsión de silicona, aplicable en procesos de continuos y agotamiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Adecuado para blanco ya que no amarillea.
- Aplicable sobre todo tipo de fibras tanto sintéticas como naturales.
- Muy buena hidrofilidad, permanente al lavado
- Ofrece un tacto excelente, mejora de elasticidad e inarrugabilidad, así como la facilidad de cosido
- Aplicada en condiciones habituales no amarillea los blancos.
- Excelente tacto sobre fibra celulósica tanto en continua, spray o agotamiento.
- Excelente estabilidad al agua dura y en un amplio abanico de pH. Posee una buena resistencia a las fuerzas mecánicas.
- Por sus especiales características, sobre fibras sintéticas se obtienen acabados secos y frios (Cool&Dry y Silky-touch)
- En combinación con el POLYTOL SRN-15 sobre artículos de poliéster se consiguen acabados con propiedades de “soil-release” permanentes al lavado, hidrófilos y antiestáticos.
- Posee un mejor comportamiento a la termomigración que los suavizantes silicónicos convencionales.
- Las prestaciones obtenidas tanto de tacto como propiedades físicas poseen una notable permanencia al lavado.
- Base para la preparación de suavizantes silicónicos de forma fácil y manteniendo todas las cualidades del producto concentrado

PROPIEDADES

Aspecto:	Emulsión de silicona aminofuncional modificada.
Carácter iónico :	Catiónico.
pH :	8 – 10
Disolución :	Emulsionable con agua fría en todas proporciones.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

APLICACIÓN

Se recomienda predisolver la **BASE POLYSOFT C-HW** en agua permutada preajustada a pH 4'5-5

Foulard

2 - 6 g/L **BASE POLYSOFT C-HW**
pH 5 Ácido Acético.
Absorción 60 - 80 %
Secar 110 - 180 ºC.

Agotamiento:

0,1– 0,3 % **BASE POLYSOFT C-HW**
pH 5 – 5,5
15 minutos a 30 ºC.

FABRICACION DE PRODUCTOS A PARTIR DE LA BASE ASUMIN C-HW

La **BASE POLYSOFT C-HW** es un producto altamente concentrado y muy fácilmente emulsionable en agua, lo que permite la fabricación de productos ajustando la concentración a las necesidades comerciales o de aplicación. Asimismo se puede utilizar para la fabricación, previo ensayo, de productos mas complejos, combinándolo con suavizantes catiónicos, resinas de polietileno, dispersiones de ceras, etc.

El proceso a seguir sería:

Emulsionar mediante la incorporación lenta de la proporción que se desee de

BASE POLYSOFT C-HW.....X %

En agua desionizada ajustando el pH a 5 con ácido cítrico.

Controlar: aspecto,color, ajustar pH final y concentración.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.