INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V. Luis Pasteur No. 60 Industrial Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México laboratorio@polyvac.mx
Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.

BASE POLYSOFT TER NUEVO

Base de elevada concentración para fabricar suavizantes diluidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN.

- Suavizados de fibras celulósicas y sintéticas. Proporciona un agradable tacto y un adecuado efecto de rehumectación además de un buen poder antiestático.
- Adecuado para suavizar textiles blancos ya que no amarillea con la temperatura.
- Reducido efecto a la termomigración de colorantes dispersos.
- Altamente biodegradable.
- Los textiles tratados con este suavizante muestran un tiempo de secado reducido comparado con los suavizantes convencionales de amidoamida grasa.

CARACTERISTICAS

Aspecto:	Block – Pasta liquido amarillenta.
Composición:	Estearato de TEA cuaternizado con sulfato de dietilo.
Materia activa:	aprox. 86%
Disolvente (Isopropanol)	Aprox. 10%
Carácter iónico:	Catiónico.
pH 10%:	3,± 1
Punto de gota:	Aprox. 45ºC

DISOLUCIÓN

Formulación suavizante diluido:

X%	Agua
	Calentar a 60 – 70 ºC
5 – 12%	**BASE POLYSOFT TER NUEVO**
	Agitar lentamente
	Mantener 45 minutos a 60 – 70ºC
	Enfriar a 40ºC y añadir
0 – 0,2%	Cloruro magnésico · 6 H_2O (hasta 9% no es necesario añadirlo)
	Agitar y enfriar a 20 – 30ºC
100%	

NOTA: Al partir de sebo hidrogenado tiene tendencia a dar productos viscosos al aumentar la concentración. Puede regularse con cloruro magnésico hasta el 0,3%

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.
THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.