LINEA AHULADO A.O.: Tintas tipo plastisol formuladas libres de metales pesados y fabricadas con materias primas de importación, con un alto contenido de solidos y buen poder cubriente, utilizadas para realizar estampados en fondos obscuros de algodón 100%..

Línea Ahulado A.O.

Parámetros para estampar

Substrato	100% algodón
Malla	43 -55 h/cm
Tensión (Newton)	M. 34 = 30 – 33 N M. 55 = 29 – 31 N
Esténcil Emulsión	TX DISCHARGUE y/o ABSOLUTEX
Dureza de rasero	60 – 65 Shore
Forma del Hule	Rectangular
Angulo del rasero	45 º
Velocidad del rasero	Media (2-4 plastas/ minuto)
Termofijado (Temp.)	160 ºC - 1 min 180ºC - 45 segundos
Diluyente y Retardante	Diluyente PLASTIVAC VS Retardante PLASTIVAC VS
Almacenaje	18-32 º C (65-90ºF). Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza	VAC LIMPA MALLAS ECOWASH V8000

PROPIEDADES

Consistencia: Pasta Viscosa
Temperatura de gelado: 71 ºC
Temperatura de fusión: 160 ºC
Viscosidad aguja #96 a 20 rpm: 500 x 10^3± 50 x 10^3 cps.

CARACTERISTICAS

- Curar a temperatura de 150 ºC durante 3 minutos y/o a 170 ºC durante 1 minuto.
- Si se requiere estampar sobre nylon, se debe utilizar **CATALIZADOR PLASTIVAC VS** ocupando un 0.5 o 2% máximo.

Información del producto

RECOMENDACIONES

- Use solo la suficiente presión para depositar la tinta sobre la superficie de la tela, esto aumentara la opacidad y también garantizará un mejor curado .
- La temperatura y el tiempo de curado dependen del calor que resista la tela , se recomienda hacer pruebas de curado y lavado del material.
- Se almacena en un lugar seco libre de luz solar a temperaturas que oscilen entre los 18 ºC y 30 ºC

GAMA DE COLORES NORMALES

Amarillo Limón	AHULADO A.O
Amarillo cromo	AHULADO A.O
Mandarina	AHULADO A.O
Rojo carmín	AHULADO A.O
Rojo escarlata	AHULADO A.O
Azul ultramar	AHULADO A.O
Marino	AHULADO A.O
Morado	AHULADO A.O
Turquesa	AHULADO A.O
Verde jade	AHULADO A.O
Verde esmeralda	AHULADO A.O
Negro	AHULADO A.O
Blanco	AHULADO A.O

GAMA DE COLORES FLUORESCENTES

Amarillo Limón	Fluo	AHULADO	A.O
Naranja	Fluo	AHULADO	A.O
Magenta	Fluo	AHULADO	A.O
Rojo	Fluo	AHULADO	A.O
Rosa	Fluo	AHULADO	A.O
Azul	Fluo	AHULADO	A.O
Púrpura	Flup	AHULADO	A.O
Verde	Fluo	AHULADO	A.O

Los colores representados aquí, son lo más cercano a los reales favor de tomar precaución al comprar

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS.

INDUSTRIAS POLYVAC S.A DE C.V.Luis Pasteur No. 60 Industrial Cuamatla, 54730 Cuautitlán Izcalli, México 9 a. m. - 5 p. m.
laboratorio@polyvac.mx ;Teléfono de emergencia: 55 5893 2737 / 2075-2034 / 2075- 2035.