BONUS 4 VAN 5

Gids voor het Oplossen van Problemen

Snelle oplossingen voor bellen, scheuren, zwakke stukken, ongelijke afwerkingen en geurproblemen

Scent & Stone Studio

Inhoudsopgave

Snelle diagnose-gids 3

Probleem 1 · Luchtbellen 4

Probleem 2 · Scheuren 5

Probleem 3 · Zwakke en kruimelige stukken 6

Probleem 4 · Ongelijke afwerking en oppervlak 7

Probleem 5 · Geurproblemen 8

Probleem 6 · Gips hecht aan de mal 9

Probleem 7 · Gips hardt te snel / te langzaam uit 10

Preventie-checklist 11

INTRO

Snelle diagnose-gids

Vind je probleem snel en ga direct naar de oplossing

Gebruik de tabel hieronder om je probleem te identificeren. Elke rij verwijst je naar de sectie met de uitgebreide oplossing.

WAT JE ZIET OF VOELT	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	GA NAAR
Putjes of gaatjes op het oppervlak	Luchtbellen tijdens het gieten	Probleem 1
Haarscheurties of barsten	Te snel drogen of te dunne lagen	Probleem 2
Gips brokkelt of is te zacht	Te veel water of verkeerde verhouding	Probleem 3
Oneffen oppervlak, golven, golfjes	Mal bewogen tijdens uitharden	Probleem 4
Geur te zwak of verdwijnt snel	Steen niet droog, verkeerde olie of verhouding	Probleem 5
Geur te sterk of onaangenaam	Te veel olie of verkeerde combinatie	Probleem 5
Steen plakt vast aan de mal	Zandmolen gips, te nat, geen siliconen mal	Probleem 6
Gips hard in de beker voordat je klaar bent	Te warm water, gips gestort in laag	Probleem 7
Gips hardt na 2 uur nog niet uit	Te koud, te veel water	Probleem 7

1 Luchtbellen

Je ziet kleine putjes, gaatjes of een sponsachtig oppervlak op het afgewerkte stuk.

OORZAKEN

- Te snel geroerd (lucht ingeklopt)
- Gips van te hoog gegoten (lucht gevangen bij ingieten)
- Niet getikt na het gieten
- Mengsel was al te dik bij het gieten (begon al uit te harden)

OPLOSSINGEN

1. **Roer langzamer** — Kies een ruimere beweging, van de bodem omhoog, zonder lucht te slaan. Maximaal 1 ronde per seconde.
2. **Giet laag** — Houd de beker zo dicht mogelijk bij de mal. Laat het gips langs de zijkant in de mal vloeien.
3. **Tik de mal** — Direct na het gieten: 5–10 tikken op het werkblad. Optioneel: draai de mal licht heen en weer.
4. **Werk sneller** — Als het mengsel al te dik is, begin dan opnieuw. Gooi het ingedikt mengsel weg in de vuilniszak (nooit door de afvoer).

KLEINE BELLEN NA DROGEN — REPAREREN

Kleine putjes kun je opvullen met een paar druppels nieuw gips-water mengsel (dunner dan normaal). Droog opnieuw, schuur af. Herhaal indien nodig.

2 Scheuren

Je ziet haarscheurtjes aan de oppervlakte of er zijn barsten door het stuk heen.

OORZAKEN

- Gips te snel gedroogd (oven te heet, tocht)
- Te dunne gipssteen (minder dan 5 mm)
- Gips te snel uit de mal gehaald (nog te nat)
- Mal bewogen tijdens de eerste uitharding
- Grote temperatuurswisseling (van warm oppervlak naar koele lucht)

OPLOSSINGEN

1. **Droog langzamer** — Luchtdrogen bij kamertemperatuur is de veiligste methode. Als je de oven gebruikt, maximum 60°C en deur op een kier.

2. **Minimale dikte** — Gebruik mallen waarbij het eindresultaat minimaal 6–8 mm dik is. Dunner giet je te weinig voor structurele sterkte.

3. **Wacht langer** — Ontform pas als het gips volledig koud aanvoelt (minstens 45–60 minuten na gieten).

4. **Vermijd tocht** — Zet de mal niet in de wind of voor een ventilator.

AL GESCHEURD — WAT NU?

Kleine haarscheurtjes: vul op met een dunvloeibaar gips-water mengsel en schuur na drogen. Grote barsten: het stuk is niet te redden voor verkoop maar kan als gebroken "geur-strooi-steen" in een zakje gebruikt worden.

3 Zwakke en kruimelige stukken

Het gips brokkelt af bij aanraking, voelt poederig aan of is erg licht van gewicht.

OORZAKEN

- Verhouding gips:water te laag (te veel water)
- Gips te oud of vochtig bewaard (al gedeeltelijk uitgehard in de zak)
- Te weinig geroerd (ongelijkmatige verdeling)

OPLOSSINGEN

1. **Controleer de verhouding** — Gebruik altijd een weegschaal: 3 delen gips op 2 delen water (op gewicht). Volumemeting is minder nauwkeurig.

2. **Controleer de gipskwaliteit** — Open gips na 12–18 maanden neemt vocht op uit de lucht en harden slechter uit. Klontjes in de zak zijn een teken dat het gips deels al is uitgehard. Gooi het weg en koop nieuw gips.

3. **Bewaar gips goed** — Luchtdichte container of ziplock-zak. Nooit in vochtige ruimtes (badkamer, kelder).

4 Ongelijke afwerking en oppervlak

Het oppervlak van het stuk heeft golven, ribbels of een ongelijke textuur. Het stuk is niet vlak.

OORZAKEN

- Mal stond niet vlak tijdens het uitharden
- Gips was te dik bij het gieten (rolde niet gelijkmatig uit)
- Decoratieve elementen duwden het gips omhoog
- Mal is een goedkope variant met een ruwe binnenkant

OPLOSSINGEN

1. **Waterpas werkplek** — Controleer voor elk gieten of je werkplek waterpas is. Eén hoge kant = scheef stuk.

2. **Dunner mengsel gieten** — Als het gips te snel dik wordt, voeg een beetje meer water toe (maar nooit meer dan 10% extra). Dunner vloeit beter.

3. **Decoratie voorzichtig** — Duw bloemen/kruiden aan na gieten, nooit vóór; het drukken verplaatst gips.

4. **Schuur de onderkant vlak** — Na drogen: schuurpapier nr. 100 op een vlakke ondergrond, steen in kringen bewegen. Het stuk staat dan stabiel.

5 Geurproblemen

Geur te zwak, te sterk, verdwijnt snel of ruikt onaangenaam na een paar dagen.

GEUR TE ZWAK

- Steen was nog niet volledig droog bij parfumeren → langer drogen (48 uur)
- Te weinig olie gebruikt → begin met 5 druppels, maar ga tot 10–15 voor kleine stenen
- Olie van lage kwaliteit (synthetisch of verdund) → gebruik 100% puur
- Steen te dicht bij warmtebron (radiator) → warmte versnelt verdamping

GEUR VERDWIJNT TE SNEL

- Te weinig gips relatief aan water (te poreus) → gebruik de juiste 3:2 verhouding
- Citrusgeuren verdampen snel van nature → combineer met "fixatieve" oliën (sandel, ceder, patchouli)
- Steen staat in tochtige plek → verplaatsen naar rustigere hoek

GEUR ONAANGENAAM NA EEN PAAR DAGEN

- Combinatie van geuren die oxideren → vermijd geuren op basis van kwetsbare bestanddelen (sommige bloemige oliën)
- Goedkope synthetische oliën oxideren sneller → gebruik 100% puur
- Steen heeft vocht opgenomen → bewaar stenen droog; vocht + olie = ranzigheid

GEUR TE STERK / OVERWELDIGEND

- Te veel olie in één keer → begin altijd met 5 druppels en bouw op
- Steen in te kleine ruimte → verplaats naar grotere kamer
- Laat de steen 24 uur "luchten" na parfumeren voordat je hem in gebruik neemt

6 Gips hecht aan de mal

Het gips wil niet loslaten van de mal. Je trekt eraan maar het scheurt.

OORZAKEN

- Geen siliconen mal (hard plastic of kunststof is sterk hechtend)
- Te vroeg ontvormen (gips nog te nat)
- Mal beschadigd (insnoering geeft extra hechting)

OPLOSSINGEN

1. **Gebruik altijd siliconen mallen** — Gips hecht niet aan siliconen. Harde plastic mallen werken niet betrouwbaar.

2. **Wacht langer** — Ontform altijd na minimaal 45–60 minuten. Twijfel je? Wacht een extra half uur.

3. **Stuur water** — Dompel de gehele mal (gips erin) 30 seconden in lauw water. Gips krimpt licht, siliconen niet → losser.

4. **Duw van alle kanten** — Trek nooit direct. Duw de mal aan de onderkant licht in, rondom, voor je de steen eruit haalt.

7 Gips hardt te snel of te langzaam uit

Het mengsel is al te dik voor je klaar bent met gieten. Of na 2+ uur voelt het gips nog nat en zacht aan.

TE SNEL UITHARDEN (< 5 MINUTEN)

- Warm water gebruikt → gebruik altijd koud kraanwater
- Gips van bovenaf in het water gegoten (niet gestrooid) → altijd strooien
- Gips te lang aangeraakt met de handen (lichaamswarmte versnelt)
- Te warm in de werkruimte (> 25°C)

OPLOSSINGEN VOOR TE SNEL

1. Koud water gebruiken (eventueel een ijsblokje meegeven)
2. Gips altijd strooien, nooit storten
3. Sneller werken (alles klaarleggen vóór het mengen)
4. In kleine batches werken bij warm weer

TE LANGZAAM UITHARDEN (> 2 UUR NOG NAT)

- Te veel water gebruikt → verhouding klopt niet
- Koude werkruimte (< 15°C) vertraagt uitharding
- Gips heeft lange tijd in natte lucht gestaan (deels gehydrateerd)

OPLOSSINGEN VOOR TE LANGZAAM

1. Controleer de verhouding: 3 gips : 2 water op gewicht
2. Werk bij kamertemperatuur (18–22°C is ideaal)
3. Controleer de gipskwaliteit: oude of vochtig bewaarde gips hard langzamer uit

PREVENTIE

Preventie-checklist

Doe dit voor elke batch en voorkom de meeste problemen

Voor elke batch

- [ ] Gips vers en droog (geen klontjes in de zak)
- [ ] Koud kraanwater klaar in de beker
- [ ] Werkplek waterpas
- [ ] Alles klaargelegd (mal, stokje, decoraties)
- [ ] Siliconen mal (geen harde plastic)
- [ ] Roerstokje schoon

Tijdens elke batch

- [ ] Gips gestrooid over het water, niet andersom
- [ ] 30–60 seconden wachten voor roeren
- [ ] Langzaam geroerd, 60–90 seconden
- [ ] Mal getikt na gieten
- [ ] Mal NIET aangeraakt tijdens warmtefase
- [ ] Ontvormd na volledige afkoeling

Volgende stap

Nu je weet hoe je problemen oplost, is het tijd om te groeien. Open **30 Producten die je Kunt Maken met Één Methode** en ontdek welke productideeën het beste passen bij jouw stijl en markt.