HOOFDGIDS

The Aroma Stone Method

Stap voor Stap Gipsstenen Maken — van eerste mengsel tot navulbare geursteentjes

Scent & Stone Studio

Inhoudsopgave

1 · Wat zijn Aromastenen? 3

2 · Materialen en gereedschappen 4

3 · De basisverhouding 6

4 · Gieten stap voor stap 7

5 · Drogen en ontvormen 9

6 · Parfumeren 10

7 · Afwerking en decoratie 12

8 · Geur navullen en bewaren 13

Volgende stap 14

SECTIE 1

Wat zijn Aromastenen?

Begrijp hoe het product werkt voordat je begint met maken

> *Een Aromasteen is een kleine, handgemaakte plak van gehydrateerd gips die essentiële oliën absorbeert en vervolgens langzaam in de ruimte verspreidt — zonder vlam of stroom.*

Het principe

Gips is van nature poreus. Die poriën werken als een kleine spons: ze trekken de etherische olie naar binnen en geven die geleidelijk af aan de lucht. Hoe droger en poreuzer het gips, hoe sterker de geurverspreiding.

Voordelen

- Geen vlam → veilig voor kinderen en huisdieren
- Geen stroom → werkt overal
- Navulbaar → altijd verse geur
- Decoratief → mooier dan een plastic luchtverfrisser
- Goedkoop in productie

Toepassingen

- Woonkamer, slaapkamer, badkamer
- Kledingkast en schoenenrek
- Auto (luchtrooster)
- Cadeau voor familie en vrienden
- Te koop op markten of online

Goed om te weten

Aromastenen zijn volledig biologisch afbreekbaar. Gips is een mineraal (calciumsulfaat) dat veilig is voor het milieu.

SECTIE 2

Materialen en gereedschappen

Alles wat je nodig hebt voor je eerste batch

> *Je hebt geen speciale apparatuur nodig. De meeste materialen zijn verkrijgbaar in bouwmarkten, drogisterijen of online.*

Basismateriaal

MATERIAAL	WAT JE ZOEKT	WAAR TE VINDEN
Gips	Decoratiegips, modelgips of alabastergips. Fijner gips geeft gladder resultaat.	Bouwmarkt, online
Water	Koud kraanwater. Warm water versnelt het uitharden te snel.	Thuis
Mallen	Siliconen mallen (hart, bloem, rond). Silicoon laat het gips makkelijk los.	Ambachtswinkel, online
Essentiële oliën	100% puur, onverdund. Vermijd synthetische geuren op basis van water.	Drogisterij, online
Maatbeker	Voor de gips:water verhouding. Een plasticbeker van 500 ml is ideaal.	Thuis of keukenwinkel
Roerstokje	Hout of kunststof. Na gebruik weggooien of afwassen voor het gips uithardt.	Thuis

Optioneel maar nuttig

Decoratie

- Gedroogde bloemen (lavendel, roos)
- Gedroogde kruiden (rozemarijn, tijm)
- Natuurlijke kleurstoffen voor gips
- Glitter (biologisch afbreekbaar)
- Kleine gedroogde citrusschillen

Gereedschappen

- Pipet of druppelflacon voor olie
- Kleine weegschaal (nauwkeuriger dan volume)
- Satéstokjes om naaigat te maken
- Schuurpapier nr. 220 voor afwerking
- Papieren handdoekjes

Let op

Spoel nooit gips door de afvoer — het harden uit in het riool en verstoppen de leiding. Gooi restanten gips (al vloeibaar) in de vuilniszak nadat het is uitgehard.

SECTIE 3

De basisverhouding

De sleutel tot een goed resultaat: de juiste gips-waterverhouding

> De universele startverhouding is ***3 delen gips op 2 delen water*** (op gewicht). Dit geeft een zachte, poreuze steen die goed geuren absorbeert.

Gips 60% | **Water 40%**

Praktische hoeveelheden

BATCH GROOTTE	GIPS (GRAM)	WATER (ML)	STENEN (CA.)
Klein (beginners)	150 g	100 ml	4–6 kleine
Middelgroot	300 g	200 ml	8–12
Groot	600 g	400 ml	16–24

Effect van de verhouding

Meer water (zachter gips)

- ✓ Meer tijd om te werken
- ✓ Zeer poreus → sterke geurverspreiding
- ✗ Kwetsbaarder eindproduct
- ✗ Langere droogtijd

Verhouding: 2 delen gips / 2 delen water

Minder water (harder gips)

- ✓ Steviger eindproduct
- ✓ Scherpe details in de mal
- ✗ Sneller uitharden → minder werktijd
- ✗ Iets minder absorptie

Verhouding: 3 delen gips / 1,5 delen water

Aanbeveling

Begin altijd met de 3:2 verhouding totdat je het gevoel hebt voor het mengsel. Pas daarna experimenteren.

SECTIE 4

Gieten stap voor stap

Van droge ingrediënten tot gevulde mal — in 10 minuten

> *Het werkproces is eenvoudig, maar timing is cruciaal. Gips begint na 5–8 minuten uit te harden. Alles klaaarzetten vóór je begint is de wichtigste gewoonte.*

Stap voor stap

1. **Bereid je werkplek voor** — Bedek het oppervlak met baking paper of folie. Zet je mallen klaar, roerstokje en maatbeker.
2. **Meet het water af** — Giet het water als eerste in de mengbeker. Altijd water eerst, dan gips — nooit andersom.
3. **Voeg gips toe aan het water** — Strooi het gipspoeder langzaam en gelijkmatig over het wateroppervlak. Niet roeren: laat het gips 30–60 seconden van nature inzakken.
4. **Roer rustig** — Roer langzaam en circulair, van de bodem omhoog. Vermijd snelle bewegingen (luchtbellen). Roer 60–90 seconden tot een gladde, romige consistentie (zoals dikke yoghurt).
5. **Tik de beker** — Tik de beker zachtjes op het werkblad om resterende luchtbellen omhoog te laten komen.
6. **Giet langzaam in de mal** — Giet vanuit een lage hoogte, in het midden van de mal. Laat het gips zelf de hoekjes vullen.
7. **Decoreer (optioneel)** — Leg gedroogde bloemen of kruiden op het natte oppervlak en duw licht aan.
8. **Maak een naaigat** — Steek een satéstokje in het natte gips als je de steen wilt ophangen. Draai het stokje weg na 5 minuten.
9. **Wacht op eerste uitharding** — Na 20–30 minuten voelt het gips warm aan (exotherme reactie). Dat is normaal. Raak de mal niet an tot de warmte volledig weg is.

TIJDLIJN VOOR EEN STANDAARD BATCH

STAP	TIJD
Gips strooien + wachten	1 min
Roeren	90 sec
Gieten + decoreren	2–3 min
Eerste uitharding (warmtefase)	20–30 min
Klaar om te ontvormen	45–60 min
Volledig droog (voor parfumeren)	24–48 uur

SECTIE 5

Drogen en ontvormen

Wanneer en hoe je de stenen veilig uit de mal haalt

> *Te vroeg ontvormen is de meest voorkomende fout. Geduld hier voorkomt gebroken stenen.*

Wanneer ontvormen?

1. **Test de temperatuur** — Leg je hand op de mal. Als het gips nog warm aanvoelt, wacht je nog 10–15 minuten.
2. **Test de kleur** — Nat gips is donkerder/geler. Volledig uitgehard gips is uniformwit of gebroken wit.
3. **Duw voorzichtig** — Druk op de siliconen mal van onderuit. Als je weerstand voelt, is het gips nog niet klaar.

Ontvormen met siliconen mallen

1. Leg de mal ondersteboven op een schoon oppervlak.
2. Duw voorzichtig van de achterkant, één hoek tegelijk.
3. Trek de mal weg terwijl het gips op zijn plek blijft — nooit forceren.
4. Leg de steen op een rooster of stuk keukenrol om verder te drogen.

Droogtijd voor parfumeren

Na het ontvormen is de steen nog niet klaar voor parfumering. Binnenin zit nog vocht. Een te natte steen absorbeert de olie slechter.

METHODE	DROOGTIJD	RESULTAAT
Luchtdrogen (kamertemperatuur)	24–48 uur	Prima voor beginners
In de oven (60°C, deur op een kier)	2–3 uur	Sneller, iets harder
Op een verwarmd oppervlak (30°C)	8–12 uur	Goed compromis

Fout om te vermijden

Zet nooit gipsstenen in een oven boven 80°C. Het gips kan scheuren door te snelle vochtafgifte.

SECTIE 6

Parfumeren

Welke oliën werken het best en hoeveel gebruik je

Parfumeren is het moment waarop de steen tot leven komt. De juiste olie en de juiste hoeveelheid maken het verschil tussen een zwakke en een krachtige geur.

Welke essentiële oliën

GEURFAMILIE	VOORBEELDEN	KARAKTER
Bloemig	Lavendel, roos, jasmijn, geranium	Rustgevend, romantisch
Citrus	Citroen, sinaasappel, bergamot, grapefruit	Fris, energiek
Hout/kruid	Ceder, sandelhout, rozemarijn, eukalyptus	Aards, kalm
Minty/fris	Pepermunt, theeboom, eucalyptus	Zuiverend, verfrissend
Warm/kruidig	Kaneel, kruidnagel, vanille, ylang-ylang	Gezellig, warm

Hoeveel olie per steen?

Een kleine steen (ca. 30 g) absorbeert 8–12 druppels. Voeg altijd geleidelijk toe: begin met 5 druppels, wacht 2 minuten en voeg er 3–5 bij tot de geur sterk genoeg is.

STANDAARD PARFUMERINGSPROCES

1. Leg de volledig droge steen op een stuk keukenrol.
2. Druppel 5 druppels essentiële olie op de platte bovenkant.
3. Wacht 2 minuten: de olie trekt in het gips.
4. Ruik: is de geur te zwak? Voeg 3–5 druppels extra toe.
5. Herhaal tot je tevreden bent (max. 15 druppels per keer bij kleine stenen).
6. Laat de steen 30 minuten rusten voordat je hem op zijn plek legt.

Populaire mengverhoudingen

Lavendel & Eucalyptus

5 druppels lavendel + 3 druppels eucalyptus

Rustgevend en luchtzuiverend. Ideaal voor slaapkamer of badkamer.

Citrus & Munt

4 druppels citroen + 4 druppels pepermunt

Fris en energiek. Ideaal voor thuiskantoor of keuken.

Warm & Gezellig

5 druppels vanille + 3 druppels kaneel

Warm en knus. Ideaal voor woonkamer in herfst/winter.

Bloementuin

4 druppels roos + 2 druppels jasmijn + 2 druppels geranium

Fijne bloemige geur. Ideaal voor kledingkast of gastentoilet.

SECTIE 7

Afwerking en decoratie

Van ruwe steen naar een mooi afgewerkt product

> *Een goede afwerking maakt je Aromasteen klaar om weg te geven of te verkopen. Het kost weinig tijd maar maakt een groot verschil.*

Basis afwerking

1. **Randen schuren** — Gebruik schuurpapier nr. 220 om scherpe randen of gietlijnen te verwijderen. Werk in cirkels.
2. **Stof verwijderen** — Veeg de steen af met een droog doekje of kwastje. Nooit nat: dat herhydrateert het gips.
3. **Inspectie** — Controleer op kleine bellen of scheurtjes. Kleine bellen zijn normaal; grote scheuren betekenen iets ging fout in het mengsel.

Decoratieve opties

Voor het gieten

- Voeg kleurstoffen toe aan het mengsel (gespecialiseerde gipskleurstoffen)
- Druk mallen in met kleine stempels voor textuur

Na het drogen

- Gedroogde bloemen (duw aan voor het gieten of plak na)
- Goudverf op details
- Lint door het naaigat
- Stempel of etiket met je merknaam

Tip voor professioneel resultaat

Maak altijd kleine batches voor verkoop: 6–8 stenen tegelijk. Zo heb je controle over de kwaliteit en zijn de stenen altijd vers.

SECTIE 8

Geur navullen en bewaren

Hoe je de geur verlengt en de steen jarenlang mooi houdt

> *Een van de grootste voordelen van Aromastenen: je kunt ze eindeloos navullen. Geen wegwerpproduct, maar een duurzame luchtverfrisser.*

Geur navullen

1. Ruik aan de steen: is de geur zwak of verdwenen? Dan is het tijd.
2. Druppel 5–8 druppels essentiële olie direct op de steen.
3. Laat 30 minuten trekken voor gebruik.
4. Je kunt dezelfde geur herhalen of wisselen naar een nieuwe.

Bewaren

SITUATIE	TIP
Tijdelijk niet gebruiken	Bewaar in een open doosje op een droge plek. Niet afsluiten — gips heeft luchtcirculatie nodig.
Cadeau verpakking	Wikkel in vloeipapier of leg in een doosje met krinselpapier. Geen plastic zak.
Geur wisselen	Leg de steen 24–48 uur in de open lucht: de vorige geur verdampt grotendeels.
Stenen zijn gebroken	Kleine scherven kunnen als geurspread in een zakje worden gebruikt.

Checklist eerste steen

- [ ] Materialen klaargelegd vóór het mengen
- [ ] Water eerst in de beker, dan gips gestrooid
- [ ] 60–90 seconden geroerd zonder haast
- [ ] Gips gegoten en gedecoreerd binnen 3 minuten
- [ ] Gewacht tot de warmtefase voorbij is
- [ ] Steen 24–48 uur gedroogd voor parfumeren
- [ ] Begonnen met 5 druppels en opgebowd

Volgende stap

Je hebt de techniek. Nu is het tijd om te groeien. Open de **Internationale Materialen & Winkelgids** om te zien waar je jouw benodigdheden in Nederland, België of Duitsland kunt vinden — of ontdek de **30 Producten die je Kunt Maken met Één Methode** voor je volgende project.