



RECOMMENDED FINISHING

A two bath method, using a designated detergent, will give the optimum handle. The first bath is designed to remove the spinning oil and residual dyestuffs and the second to mill the garments to the required handle.

The following recommendation is based on a rotary finishing machine.

- Water temperature: 40°C
- Liquor ratio: 20:1 (20 litres of water for every kilogram of garments)

Bath 1:

- 5-10% of non-ionic detergent, based on weight of goods
- Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes
- Drain and rinse

Bath 2:

- 2-5% detergent, based on weight of goods
 - Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes, depending on the handle required
- For a softer handle extend the time in this bath

- Drain and rinse

- 1.5% softener maximum
- Standard tumble dry 70-80°C (60°C for light shades), until dry. Do not over dry.

建議洗水方案

提供兩個洗水步驟,以達至理想處理效果。第一步是清洗成衣上的浮色及油脂,第二步是處理手感效果。

以下建議基於滾筒式機器

- 水温：40℃
- 浴比：20:1(每1公斤成衣用20升水)

第一步:

- 5-10% 非離子洗滌劑，根據衣服重量自行調整
- 洗滌3分鐘，浸泡2-3分鐘
- 清洗乾淨後脫水

第二步:

- 2-5% 洗滌劑，根據衣服重量自行調整
- 洗滌3分鐘，浸泡2-3分鐘，根據絨面程度靈活掌握時間
- 清洗乾淨後脫水
- 1.5% 柔軟劑
- 標準翻轉烘乾，烘乾溫度70°C-80°C（淺色60°C），避免烘至過干

說明：

以上洗水工藝僅供參考，需要根據不同的洗水設備和條件進行調整。而且在加工過程中有許多影響因素，因此不排除自行試驗的必要性。

CARE INSTRUCTIONS

- Hand wash or dry clean
-  Do not bleach
-  Dry flat, do not tumble dry
-  Iron at cool setting

洗水標籤

- 手洗或專業乾洗
 不可漂白
 放平晾乾,不可翻轉乾燥
 低溫熨燙



吴江市润昌纺织有限公司
WUJIANG RUNSUN TEXTILE CO.,LTD

江苏省苏州市吴江区桃源镇远欣路319号
NO.319 YUANXIN ROAD,TAOYUAN,WUJIANG,SUZHOU,JIANGSU,CHINA
TEL: +86-512-63858128
MOBILE: +86-18605732767
EMAIL: CEO@OKYARN.COM



www.okyarn.com



2/24NM
50%RWS Wool/30%Recycle Nylon/20%Anti-pilling Acrylic

	E17	E61	E74
	E18	E23	E59
	E19	E22	E41
	E20	E24	E75
	E21	E43	E54
	E69	E44	E42
	E45	E47	E77
	E34	E48	E66
	E35	E40	E01



2/24NM
50%RWS Wool/30%Recycle Nylon/20%Anti-pilling Acrylic

	E63	E13	E33
	E09	E12	E56
	E73	E14	E62
	E67	E08	E60
	E10	E16	E53
	E11	E06	E52
	E57	E05	E51
	E71	E02	E50
	E58	E03	E49



2/24NM
50%RWS Wool/30%Recycle Nylon/20%Anti-pilling Acrylic

	E65	E04	E5521
	E64	E15	E5505
	E26	E68	E8108
	E25	E46	E8126
	E27	E55	E8083
	E28	E39	E5574
	E31	E36	E5510
	E30	E37	E5575
	E32	E38	E5576

runsun

WOOLEN

吳江市潤昌紡織有限公司
WUJIANG RUNSUN TEXTILE CO.,LTD

江苏省苏州市吴江区桃源镇远欣路319号
NO.319 YUANXIN ROAD,TAOYUAN,WUJIANG,SUZHOU,JIANGSU,CHINA
TEL: +86-512-63858128
MOBILE: +86-18605732767
EMAIL: CEO@OKYARN.COM

www.okyarn.com

runsun

WOOLEN

10%羊毛

1/16NM
2/16NM

10%RWS WOOL/40%LIVAECO VISCOSE/50%RECYCLE NYLON

BELGRAVE

8

runsun

WOOLEN

1/16NM
&
2/16NM

10%RWS WOOL
40%LIVAECO VISCOSE
50%RECYCLE NYLON

8

8

1/16 & 2/16NM

10%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon

runsun

WOOLEN

RECOMMENDED FINISHING

A two bath method, using a designated detergent, will give the optimum handle. The first bath is designed to remove the spinning oil and residual dyestuffs and the second to mill the garments to the required handle.
The following recommendation is based on a rotary finishing machine.
• Water temperature: 40°C
• Liquor ratio: 20:1 (20 litres of water for every kilogram of garments)
Bath 1:
• 5-10% of non-ionic detergent, based on weight of goods
• Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes
• Drain and rinse
Bath 2:
• 2-5% detergent, based on weight of goods
• Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes, depending on the handle required
For a softer handle extend the time in this bath
• Drain and rinse
• 1.5% softener maximum
• Standard tumble dry 70-80°C (60°C for light shades), until dry. Do not over dry.

建議洗水方案

提供兩個洗水步驟,以達至理想處理效果。第一步是清洗成衣上的浮色及油脂,第二步是處理手感效果。
以下建議基於滾筒式機器
• 水溫: 40°C
• 浴比: 20:1 (每1公斤成衣用20升水)
第一步:
• 5-10% 非離子洗滌劑,根據衣服重量自行調整
• 洗滌3分鐘,浸泡2-3分鐘
• 清洗乾淨後脫水
第二步:
• 2-5% 洗滌劑,根據衣服重量自行調整
• 洗滌3分鐘,浸泡2-3分鐘,根據絨面程度靈活掌握時間
• 清洗乾淨後脫水
• 1.5% 柔軟劑
• 標準翻轉烘乾,烘乾溫度70°C-80°C (淺色60°C),避免烘至過干
說明:
以上洗水工藝僅供參考,需至根據不同的洗水設備和條件進行調整。
而且在加工過程中有許多影響因素,因此不排除自行試驗的必要性。

洗水標籤

Hand wash or dry clean
Do not bleach
Dry flat, do not tumble dry
Iron at cool setting
手洗或專業乾洗
不可漂白
放平晾乾,不可翻轉烘乾
低溫熨燙

8

BELGRAVE

10%羊毛

1/16 & 2/16NM

10%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon

	SY01		SY10		SY19
	SY02		SY11		SY20
	SY03		SY12		SY21
	SY04		SY13		SY22
	SY05		SY14		SY23
	SY06		SY15		SY24
	SY07		SY16		SY25
	SY08		SY17		SY26
	SY09		SY18		SY27

7

2/26NM
5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose
50%Recycle Nylon

runsun

WOOLEN

RECOMMENDED FINISHING

A two bath method, using a designated detergent, will give the optimum handle.
The first bath is designed to remove the spinning oil and residual dyestuffs and the second to mill the garments to the required handle.
The following recommendation is based on a rotary finishing machine.
• Water temperature: 40°C
• Liquor ratio: 20:1 (20 litres of water for every kilogram of garments)
Bath 1:
• 5-10% of non-ionic detergent, based on weight of goods
• Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes
• Drain and rinse
Bath 2:
• 2-5% detergent, based on weight of goods
• Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes, depending on the handle required
For a softer handle extend the time in this bath
• Drain and rinse
• 15% softener maximum
• Standard tumble dry 70-80°C (60°C for light shades), until dry. Do not over dry.

建議洗水方案

提供兩個洗水步驟,以達至理想處理效果。第一步是清洗成衣上的浮色及油脂,第二步是處理手感效果。
以下建議基於滾筒式機器
• 水溫: 40°C
• 溶比: 20:1(每1公斤成衣用20升水)
第一步:
• 5-10% 非離子洗滌劑,根據衣服重量自行調整
• 洗滌3分鐘,浸泡2-3分鐘
• 清洗乾淨後脫水
第二步:
• 2-5% 洗滌劑,根據衣服重量自行調整
• 洗滌3分鐘,浸泡2-3分鐘,根據絨面程度靈活掌握時間
• 清洗乾淨後脫水
• 15% 柔軟劑
• 標準翻轉烘乾,烘乾溫度70°C-80°C (淺色60°C),避免烘至過干
說明:
以上洗水工藝僅供參考,需要根據不同的洗水設備和條件進行調整。
而且在加工過程中有許多影響因素,因此不排除自行試驗的必要性。

CARE INSTRUCTIONS

Hand wash or dry clean

Do not bleach

Dry flat, do not tumble dry

Iron at cool setting

洗水標籤

Hand wash or dry clean

Do not bleach

放平晾乾,不可翻轉烘乾

低溫熨燙



runsun

WOOLEN

吴江市润昌纺织有限公司
WUJIANG RUNSUN TEXTILE CO.,LTD
江苏省苏州市吴江区桃源镇远欣路319号
NO.319 YUANXIN ROAD,TAOYUAN,WUJIANG,SUZHOU,JIANGSU,CHINA
TEL: +86-512-63858128
MOBILE: +86-18605732767
EMAIL: CEO@OKYARN.COM

www.okyarn.com

runsun

WOOLEN

5%羊絨 5%羊毛 2/26NM 5%CASHMERE/5%RWS WOOL 40%LIVAECO VISCOSE/50%RECYCLE NYLON

GISCOURS

7

2/26NM
5%CASHMERE
5%RWS WOOL
40%LIVAECO VISCOSE
50%RECYCLE NYLON

7

7	GISCOURS	2/26NM
5%羊絨 5%羊毛	5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon	
S002	S030	S025
S019	S038	S021
S029	S022	S005
S055	S023	S064
S037	S010	S040
S020	S031	S036
S059	S057	S026
S004	S039	S006
S032	S056	S061

7	GISCOURS	2/26NM
5%羊絨 5%羊毛	5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon	
S058	S068	S027
S024	S069	S054
S011	S014	S062
S041	S070	S018
S042	S015	S013
S012	S044	S051
S028	S045	S050
S066	S047	S046
S067	S052	S053

7	GISCOURS	2/26NM
5%羊絨 5%羊毛	5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon	
S065	S003	S073
S009	S033	S074
S008	S063	S075
S007	S060	S076
S072	S034	S077
S043	S035	S078
S071	S016	S079
S049	S048	S080
S017	S001	S081

6

1/16

5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose
50%Recycle Nylon

runsun

WOOLEN

RECOMMENDED FINISHING

A two bath method, using a designated detergent, will give the optimum handle. The first bath is designed to remove the spinning oil and residual dyestuffs and the second to mill the garments to the required handle.

The following recommendation is based on a rotary finishing machine.

- Water temperature: 40°C
- Liquor ratio: 20:1 (20 litres of water for every kilogram of garments)

Bath 1:

- 5-10% of non-ionic detergent, based on weight of goods
- Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes
- Drain and rinse

Bath 2:

- 2-5% detergent, based on weight of goods
- Run for 3 minutes, soak for 2-3 minutes, depending on the handle required
- For a softer handle extend the time in this bath
- Drain and rinse
- 15% softener maximum
- Standard tumble dry 70-80°C (60°C for light shades), until dry. Do not over dry.

洗水標籤

🧺🧼 手洗或專業乾洗

⚠️ 不可漂白

🌀 放平晾乾,不可翻轉乾熨

🔥 低溫熨燙

建議洗水方案

提供兩個洗水步驟,以達至理想處理效果。第一步是清洗成衣上的浮色及油脂,第二步是處理手感效果。

以下建議基於滾筒式機器

- 水溫: 40°C
- 浴比: 20:1 (每1公斤成衣用20升水)

第一步:

- 5-10% 非離子洗滌劑,根據衣服重量自行調整
- 洗滌3分鐘,浸泡2-3分鐘
- 清洗乾淨後脫水

第二步:

- 2-5% 洗滌劑,根據衣服重量自行調整
- 洗滌3分鐘,浸泡2-3分鐘,根據絨面程度靈活掌握時間
- 清洗乾淨後脫水
- 15% 柔軟劑
- 標準翻轉烘乾,烘乾溫度70°C-80°C (淺色60°C),避免烘至過干

說明:

以上洗水工藝僅供參考,需要根據不同的洗水設備和條件進行調整。而且在加工過程中有許多影響因素,因此不排除自行試驗的必要性。

runsun

WOOLEN

吴江市润昌纺织有限公司

WUJIANG RUNSUN TEXTILE CO.,LTD

江苏省苏州市吴江区桃源镇远欣路319号

NO.319 YUANXIN ROAD,TAOYUAN,WUJIANG,SUZHOU,JIANGSU,CHINA

TEL: +86-512-63858128

MOBILE: +86-18605732767

EMAIL: CEO@OKYARN.COM

www.okyarn.com

5%羊絨 5%羊毛

1/16NM

5%CASHMERE/5%RWS WOOL
40%LIVAECO VISCOSE/50%RECYCLE NYLON

KIRWAN

6

6	KIRWAN	1/16NM
5%羊絨 5%羊毛	5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon	
037	043	036
039	045	006
038	046	057
061	001	047
040	044	003
007	059	049
041	058	048
042	060	004
008	002	065

6	KIRWAN	1/16NM
5%羊絨 5%羊毛	5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon	
031	034	027
068	011	066
072	053	050
070	052	018
071	012	051
025	054	063
024	055	016
023	033	064
026	014	056

6	KIRWAN	1/16NM
5%羊絨 5%羊毛	5%Cashmere/5%RWS Wool/40%livaeco Viscose/50%Recycle Nylon	
019	035	073
028	013	074
020	062	075
022	009	076
032	029	077
021	015	078
067	017	079
030	005	080
069	010	081