

Hohenstein Textile Testing Institute • Schlosssteige 1 • 74357 Bönnigheim

Sun Select Interlad BV Boomheide 6 5971 GG Grubbenvorst

Niederlande

Hohenstein Textile Testing Institute
GmbH & Co. KG

Schlosssteige 1 74357 Bönnigheim • Germany

Textilprüfung / Textile Testing
Telefon / Phone +49 7143 271 268
Fax +49 7143 271 94268
s.bantle@hohenstein.de

Kundennr. / Client no.

Zuständig für Rückfragen / Contact person

Unser Zeichen / Our ref.

Datum / Date

Bantle, Stefan

LM/Alb/Ilu

22. März 2018

Bericht Nr. / Report no. 18.0.36666

Auftraggeber / Client: Dolinschek GmbH
Ansprechpartner / Contact person: Herr Toni Hueber
Auftragsdatum / Date of order: 14.03.2018
Auftragseingang / Receipt of order: 16.03.2018
Materialeingang / Receipt of material: 15.03.2018

Untersuchungsgut / Test sample: Ein Maschenwarenabschnitt, Partie 118367, Farbe Blau

One section of knitted fabric, partie 118367, colour blue

Prüfzeitraum / Period of testing: 16.03.2018bis / to 22.03.2018

Untersuchungsziel / Aim of test(s): Bestimmung der Pillneigung.

Determination of the pillinf tendency.

Probenahme / Sampling: Der Prüfgegenstand wurde uns vom Auftraggeber übersandt.

The test sample has been delivered to us by the client.



ERGEBNIS / RESULT

Prüfung der Pillneigung - Determination of pilling tendency^A

Prüfung nach DIN EN ISO 12 945-2:2000^A
Test according to DIN EN ISO 12 945-2:2000^A

Prüfgerät: Martindale-Scheuer- und Pillingprüfgerät M2 Test apparatus: Martindale abrasion testing machine M2

Prüfbedingungen - Test conditions:

Prüfdruck - Test pressure: 2,4 cN/cm²

Scheuermedium - Abrasion sample: Prüfling - Test sample

Scheuerhub - Abrasion lift: 24 mm

Scheuerbewegung - Abrasion motion: Lissajous

Vorbehandlung - Pretreatment: keine - without

Prüfanordnung - Test arrangement:

Je eine Probe wird ohne Gewichtsbelastung auf dem mit Filzunterlagen versehenen Probenhalter befestigt und daraufhin gegen den Prüfling gerieben.

Each of the samples is fixed without additional weight load on the sample holders, which are equipped with felt pads. After that the samples are rubbed on Test sample .

Nach 125, 500, 1000 und 2000 Touren wird die eingetretene Oberflächenveränderung der rechten Warenseite visuell beurteilt.

After 125, 500, 1000 and 2000 revolutions the occurred surface change will be assessed visually.

Hierbei bedeutet 5 die beste und 1 die schlechteste Beurteilungsnote. *Number 5 is the best and number 1 the worst assessment grade.*

Median aus 3 Proben.

Median value from 3 samples



Prüfergebnis - Test result:

Muster	- Sample	Touren - Number of rubs	Note - <i>Grade</i>	Aussehen der beanspruchten Fläche - Appearance of the strained surface
1	Maschenware, Partie 118367, Farbe Blau / knitted fabric, partie 118367, colour blue	125	4-5	Leicht flusige Oberfläche - Slight surface fuzzing
		500	4-5	Leicht flusige Oberfläche - Slight surface fuzzing
		1000	4-5	Leicht flusige Oberfläche - Slight surface fuzzing
		2000	4-5	Leicht flusige Oberfläche - Slight surface fuzzing

Schloss Hohenstein, 22. März 2018

Leiter Textilprüfung
Head of Textile Testing

Hopenstein Actions Hohenstein

Teamleiterin Textilprüfung
Team Manager of Textile Testing

Dr. Alexander Alpmann

B.Eng. Lale Albayrak-Hindel

Das Ergebnis bezieht sich nur auf die eingereichten Prüfgegenstände. Der Bericht darf nicht auszugsweise, sondern nur in seinem vollen Umfang weitergegeben werden. Eine Benutzung des Berichts zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Hohenstein Institute zulässig. Rechtsverbindlich ist der im Original unterschriebene Bericht. Die vom Kunden übergebenen Unterlagen bzw. Materialien, insbesondere Prüfgegenstände, werden, soweit die Beschaffenheit dies zulässt, 3 Monate aufbewahrt. Für den gesetzlich geregelten Bereich gilt eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Verfahren (Akkreditierungen siehe http://www.hohenstein.de/de/about_hohenstein/accreditation/accreditation.html) - im Bericht mit ^A gekennzeichnet.

The results relate only to the test samples submitted. This report must only be reproduced in full and not in extract form. Use of the report in advertising or the publication of free interpretations of the results is only allowed with the express permission of the Hohenstein Institute. Only the signed original report is legally binding. Documents and materials delivered by the client, especially test samples will be retained for 3 months, provided their condition allows it. A storage period of 10 years applies to the legally regulated area.

The accreditation applies for the methods listed in the annex to the certificate (accreditations http://www.hohenstein.de/de/about_hohenstein/accreditation/accreditation.html) – marked A in the report.