2.5 Door leaf

2.5.1 Fabric data

2.5.1.1 Standard fabric

Application	Standard		
Use	Standard		
Coating	Plasticized PVC		
Fabric	Polyester, 1100 dtex		
Weight	700 g/m²		
Heat- and cold resistance	-35°C to +70°C. DIN EN 1876-2 1998-01. (-30°C to + 70°C for the Translucent white fabric)		
Tensile strength	Warp : 2500N/5 cm acc. DIN 53354, EN ISO 1421 Weft : 2000N/5 cm acc. DIN 53354, EN ISO 1421		
Tear resistance	Warp : 400N acc. DIN 53363 Weft : 300N acc. DIN 53363		
Resistance to light	7 - 8 (on a scale 0-8). ISO 105-B02 1998		
UV-stabilized	Yes		
Fire classification	M2 (NF P 92 507 2004), B - s2,d0 (EN 13501-1 2007)		
Mildew resistant	Yes		
Rot resistant	Yes		
Radar reflection	0.3 dB, - 0.1%		
Lacquered	Yes		
Standard colors	• Beige • Red • Blue • Green • Grey • Anthracite grey • White • White aluminium • Translucent white	NCS 2010Y-40R NCS 2070-R NCS S3560-R80B NCS 8010-G10Y NCS 3500 NCS 8005-B20G NCS 0500	RAL 1001 RAL 3001 RAL 5005 RAL 6009 RAL 7004 RAL 7016 RAL 9016 RAL 9006
Logotype	Optional		
Vision panels	Optional		