



A részletes magyarázat, a füzetoldal és a javítás indoka a kapcsolódó témalapon olvasható.

Halmazállapot, tömeg és sűrűség

- A tömeg jele m , mértékegysége kg; a súly erő, newtonban mérjük.
- A sűrűség tömeg osztva térfogattal; az egysége kg/m^3 vagy g/cm^3 .
- ⚠ Codex® javítása
- A tömör anyag-, test- és halmaztérfogat eltér, ezért háromféle sűrűséget használunk.
- A tömörség $T = \rho_t/\rho$, a porozitás $P = 1 - T$; arányszámként $T + P = 1$.
- Az olvadás és fagyás, a párolgás és lecsapódás ellentétes irányú változások.

💡 Codex® magyarázata

➔ Részletesen: [Halmazállapot, tömeg és sűrűség](#)

Vízfelvétel és fagyállóság

- A vízáteresztő, nedvszívó, vízzáró, vízhatlan és víztaszító eltérő tulajdonság.
- A víztartalom a mintában lévő víz tömegét a száraz tömeghez viszonyítja.
- A vízfelvételnél meghatározott telítési eljárás után mérünk.

💡 Codex® magyarázata

- A megfagyó víz térfogata körülbelül 9%-kal nő; a füzet 10%-os közelítést ír.
- ⚠ Codex® javítása
- A fagyállóságot anyaghoz és vizsgálathoz kötött feltételekkel értékeljük.

⚠ Codex® javítása

➔ Részletesen: [Vízfelvétel és fagyállóság](#)

Páratartalom és páradiffúzió

- Az abszolút páratartalom egysége itt g/m^3 ; a füzet g/cm^3 alakját javítjuk.

⚠ Codex® javítása

- A relatív páratartalom a telítettséghez viszonyít, azonos hőmérsékleten.
 Codex® magyarázata
- A páradiffúzió hajtóereje a vízgőz résznyomásának különbsége.
 Codex® magyarázata
- A μ páradiffúziós ellenállási szám dimenzió nélküli összehasonlító adat.
 A tankönyv alapján

➔ Részletesen: [Páratartalom és páradiffúzió](#)

Hőterjedés és hőszigetelés

- A hő három módon terjedhet: vezetéssel, áramlással és sugárzással.
- 1 °C hőmérséklet-változás 1 K változással egyezik; a két skála nullpontja eltér.
 Codex® javítása
- A λ anyagjellemző, egysége $W/(m \cdot K)$; kisebb érték jobb hőszigetelő képességet jelez.
- Az U szerkezetjellemző, egysége $W/(m^2 \cdot K)$; kisebb U mellett kisebb az azonos körülmények közötti hőáram.
 Codex® magyarázata
- A hőfokelési diagram a rétegenként változó hőmérsékletet mutatja.

➔ Részletesen: [Hőterjedés és hőszigetelés](#)

Fajhő és hőtágulás

- A fajhő azt mutatja meg, mennyi hő kell egységnyi tömeg 1 K-es melegítéséhez.
 A tankönyv alapján
- A test teljes hőkapacitása a tömegtől is függ.
 Codex® kiegészítése
- A szabad hosszváltozás képlete: $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$.
- A fűzet hossz-, felületi és térfogati tágulást különít el.

➔ Részletesen: [Fajhő és hőtágulás](#)

Tűzvédelmi osztályok

- Az A1-F sor az építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének osztályozása.
 Codex® javítása
- A tűzállósági idő ettől eltérő, szerkezethez kötött jellemző.
 Codex® javítása
- Az osztályokat vizsgálati feltételek határozzák meg, nem egyetlen általános gyulladási idő.
 Codex® javítása
- Az s1–s3 a füstképződést, a d0–d2 az égő cseppeket/részecskéket osztályozza. Az s1 nem mérgezőhatás-besorolás.
 Codex® kiegészítése

- Az REI jelölésben R a teherhordás, E az integritás, I a hőszigetelés; a szám a perces osztály. A nem éghetőség nem jelent korlátlan tűzállóságot.

✚ Codex® kiegészítése

➔ Részletesen: [Tűzvédelmi osztályok](#)

Akusztikai tulajdonságok

- A hang mechanikai hullám; levegőben léghangként, szilárd anyagban testhangként terjed.
- A Hz a frekvencia, a dB a hanghoz kapcsolódó szintjellemzők egysége.

⚠ Codex® javítása

- A hangelnyelés a visszaverődést, a hanggátlás az átjutást csökkenti.

⚠ Codex® javítása

- A lépéshang a szerkezet közvetlen mechanikai gerjesztésével indul.

💡 Codex® magyarázata

➔ Részletesen: [Akusztikai tulajdonságok](#)

Keménység és kopásállóság

- A keménység a benyomódással vagy karcolással szembeni ellenállást jellemzi.
- A Brinell-vizsgálat golyóbenyomódást, a Poldi-vizsgálat összehasonlító ütőeljárást használ.
- A Mohs-skála összehasonlító karcolhatósági sorrend, nem karcolási mélység.
- A kopásállóság az anyagvesztéssel járó igénybevétellel szembeni ellenállás.

💡 Codex® magyarázata

⚠ Codex® javítása

➔ Részletesen: [Keménység és kopásállóság](#)

Terhek és igénybevételek

- A terhek között önsúly, hasznos teher és külső hatások szerepelnek.
- A koncentrált és megoszló a teher térbeli eloszlását írja le.
- A statikus és dinamikus különbségben a tehetetlenségi hatás jelentősége a döntő.

⚠ Codex® javítása

- Az alapigénybevételek: húzás, nyomás, nyírás, hajlítás és csavarás.

📖 A tankönyv alapján

- Összetett igénybevételnél egyszerre többféle belső erőhatás működik.

💡 Codex® magyarázata

➔ Részletesen: [Terhek és igénybevételek](#)



Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Testsűrűség	Tömeg osztva a belső pórusokat is tartalmazó testtérfogattal.  Codex® magyarázata	Részletesen
Porozitás	A pórusok térfogataránya a testben.  Codex® magyarázata	Részletesen
Víztartalom	A pillanatnyi víztömeg itt a száraz tömegre vetítve.  Codex® magyarázata	Részletesen
Páradiffúzió	Vízgőz átjutása résznyomás-különbség hatására.  Codex® magyarázata	Részletesen
λ / U	Anyag hővezetési / szerkezet hőátbocsátási tényezője.  Codex® magyarázata	Részletesen
Fajhő	Egységnyi tömeg 1 K-es melegítésének hőigénye.  Codex® magyarázata	Részletesen
Tűzvédelmi osztály	A termék tűzzel szembeni viselkedésének besorolása.  Codex® magyarázata	Részletesen
Hangelnyelés / hanggátlás	A visszaverődés / az átjutás csökkentése.  Codex® magyarázata	Részletesen
Keménység	Benyomódással vagy karcolással szembeni ellenállás.  Codex® magyarázata	Részletesen
Igénybevétel	Belső erőhatás jellege.  Codex® magyarázata	Részletesen

[Vissza a tantárgyhoz](#)

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>