

Restauración de resina compuesta clase I oclusal

v0.2 · borrador · borrador sin revisión de especialista · 2026-10-06

Fuentes, el porqué de cada paso y la versión vigente
criterium-e5d90.web.app/#proto/resina-clase-i



PIEZA	PROFUNDIDAD DE LA LESIÓN	COLOR	ADHESIVO Y MODO
-------	--------------------------	-------	-----------------

PASO A PASO

- 01

☐ Marca los contactos antes

Marca los contactos oclusales con papel de articular antes de tocar el diente.
- 02

☐ Aísla con dique de goma en disputa

Aísla con dique de goma.
- 03

☐ Abre y remueve la caries

Abre la cavidad y remueve la caries hasta dentina firme en la periferia y en el piso.
- 04

☐ No pongas base ni liner

No pongas base ni liner. → *si la cavidad es poco o moderadamente profunda*
- 05

☐ Grabado selectivo del esmalte en disputa

Graba solo el esmalte con ácido fosfórico durante 15 a 30 segundos. Lava y seca sin resecar la dentina. → *grabado selectivo: ácido solo en esmalte, no en dentina*
- 06

☐ Adhesivo frotado y curado

Aplica el adhesivo frotando, sopla suave para evaporar el solvente y fotopolimeriza.
- 07

☐ Coloca la resina

Coloca la resina en capas de hasta 2 mm, o en un solo bloque si usas una resina bulk-fill.
- 08

☐ Fotopolimeriza bien

Fotopolimeriza con la punta lo más cerca posible del material, perpendicular a la superficie, el tiempo que indica el fabricante.
- 09

☐ Ajusta oclusión y pule

Retira el aislamiento, ajusta la oclusión contra el registro del paso 01 y pule.

INSTRUMENTAL

- DIAGNÓSTICO Y REGISTRO

☐ Espejo, explorador y pinza

☐ Papel de articular y pinza de Miller

☐ Radiografía bitewing del diente
- AISLAMIENTO

☐ Dique de goma, arco y perforador

☐ Clamps para molar y premolar

☐ Hilo dental para asentar el dique
- PREPARACIÓN

☐ Fresas redondas de diamante y de carburo

☐ Cucharetas de dentina

☐ Jeringa triple
- ADHESIÓN

☐ Ácido fosfórico en jeringa

☐ Adhesivo y microaplicadores

☐ Lámpara de fotopolimerización con su barrera

☐ Radiómetro

☐ Lentes de protección naranjas
- RESTAURACIÓN Y TERMINACIÓN

☐ Resina compuesta del color elegido

☐ Espátulas de modelado

☐ Fresas de terminación y gomas de pulido

EN DISPUTA

- 02

La evidencia que respalda el dique de goma en restauraciones es de certeza baja a muy baja. Pendiente de resolución por el panel de expertos.
- 05

No hay acuerdo sobre si grabar el esmalte por separado cuando se usa un adhesivo universal. Pendiente de resolución por el panel.