FICHE TECHNIQUE

Date de rédaction : 26/01/2009

Mise à jour : n°7 10/02/2017

SIRO Brand MONDIAL COLOR SPA
Sede legale e produttiva | Via Roma n. 68 - 33040 Povoletto (UD)
Sede produttiva | Via Meucci n. 5 - 35037 Teolo (PD)
Tel +39 0432 664040Tel +39 049 9901122
www.mondialcolor.it | info@mondialcolor.it

Produit :	**ACRYLAC DTM INDUSTRIEL BRILLANT**	**Catégorie :**	**peinture bi-composant hautes prestations A/j**
Type de produit :	**Laque acrylique industrielle bi-composant**	**C.O.V. prêt à l'emploi :**	**500 g/l**
Code :	**62.1**	**C.O.V. prévu :**	**500 g/l**
		Produit conforme à la Directive 2004/42/CE	

DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition acrylique uréthane bi-composant à base de résines acryliques hydroxylées et d'adduit isocyanique aliphatique à mélanger lors de l'utilisation.

DOMAINES D'UTILISATION

Produit d'usage général pour ameublement, machines-outils, carrosserie industrielle, finitions en ambiance marine, finirions industrielles, finitions sur ciment, portes et fenêtres, et matières plastiques.

Adapté pour une utilisation avec adhésion directe sur les métaux et les plastiques. Compte tenu de la variété de matériaux disponibles dans le commerce, nous recommandons d'effectuer des tests préliminaires[1]. Afin d'améliorer l'adhérence au métal, nous suggérons d'effectuer le lavage acide avec notre diluant 07.044, ainsi que diluer le produit avec le même diluant.
Si le produit nécessite d'une résistance particulière au jaunissement et à l'exposition aux agents atmosphériques, nous recommandons l'utilisation de l'additif anti-UV, 03.007, à 1,5-3% (calculée en poids sur le produit non catalysé).

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE DU SUPPORT

Le nettoyage de la surface doit être soigné et complet et constitue une condition nécessaire et fondamentale pour la bonne réussite de la peinture.
Par conséquent, la surface doit être parfaitement propre, dépourvue de substances telles que graisse, huiles et saleté (et bien sûr pour d'autres raisons, rouille et calamine).

- Fer : sablage au degré SA2 1/2. Comme alternative, la surface doit être parfaitement poncée mécaniquement avec du papier abrasif pour éliminer la rouille et la calamine puis elle doit être dégraissée avec des solutions aqueuses de tensio-actifs ou avec des solvants organiques.
- Tôle zinguée : poncer parfaitement en utilisant du Scotch brite à grain gros puis dégraisser avec des solvants. Comme alternative, dégraisser avec notre diluant 07.115 ou 07.044, et ensuite nettoyer avec le diluent anti-silicone 07.051. L'utilisation de diluants acides, tels que le 07.044, lent, et 07.115, rapide, améliore considérablement les performances d'adhérence sur ce support.
- Aluminium : ponçage soigné suivie par dégraissage avec notre diluant 07.115 ou 07.044, et le nettoyage final avec le diluent anti-silicone 07.051. Lorsque il est impossible de poncer le support, l'utilisation de diluants acides tels que le 07.044, lent, et 07.115, rapide, améliore considérablement les performances d'adhérence de ce support. Pour cette application nous conseillons également la possibilité d'ajouter l'additif 03.040 (de 3% à 5% en poids dans le produit non catalysé, un excès peut donner un léger voile dans les teintes brillantes). De toute façon, nous suggérons de vérifier l'adhérence d'un échantillon de test avant de procéder à des applications à grande échelle.
- Matières plastiques[2] : élimination des agents de moulage. Ponçage avec scotch Brite marron suivi par dégraissage avec des solvants appropriés. De toute façon, nous suggérons de vérifier l'adhérence d'un échantillon de test avant de procéder à des applications à grande échelle.

Si les conditions exigent l'utilisation d'un primaire, nous recommandons : Acrydur série 69.3, Epofix série

[1] Afin d'améliorer l'adhérence sur les métaux, nous recommandons l'utilisation de l'additif 03.040 à 3-5% (calculée en poids sur le produit non catalysé, un excès d'additif peut donner un léger voile dans les teintes brillantes).
[2] Compte tenu de la grande variété de matières plastiques sur le marché, un test préliminaire est toujours recommandé.

Ces informations se basent sur nos connaissances actuelles et elles donnent des indications sur nos produits et sur leurs possibilités d'utilisation. Elles n'ont pas pour but de garantir des propriétés spécifiques des produits ou leur applicabilité dans des conditions spécifiques. Nous garantissons la qualité de notre produit conformément à nos conditions générales de vente.

FICHE TECHNIQUE

Date de rédaction : 26/01/2009

Mise à jour : n°7 10/02/2017

SIRO Brand MONDIAL COLOR SPA
Sede legale e produttiva | Via Roma n. 68 - 33040 Povoletto (UD)
Sede produttiva | Via Meucci n. 5 - 35037 Teolo (PD)
Tel +39 0432 664040Tel +39 049 9901122
www.mondialcolor.it | info@mondialcolor.it

Produit :	**ACRYLAC DTM INDUSTRIEL BRILLANT**	**Catégorie :**	**peinture bi-composant hautes prestations A/j**
Type de produit :	**Laque acrylique industrielle bi-composant**	**C.O.V. prêt à l'emploi :**	**500 g/l**
Code :	**62.1**	**C.O.V. prévu :**	**500 g/l**
		Produit conforme à la Directive 2004/42/CE	

29.3, Basic 2 série 69.4. Suivre les instructions de préparation de surface indiquées dans la fiche technique du primaire sélectionné.

PRÉPARATION DU PRODUIT

	code	nom	En poids	En volume
Composant A	62.1	Acrylac DTM industriel brillant	100 parties	100 parties
Composant B	01.014	Polyrex NI	25 parties	30 parties

Mélanger parfaitement jusqu'à obtenir une consistance et une couleur uniformes. Diluer à 5-10% avec notre diluent polyuréthane 07.013 (lorsque la température dépasse 25°C utiliser le diluant lent 07.030 et le catalyseur lent 01.012) jusqu'à obtenir une viscosité optimale de 20-25" Ford 4 à 20°C.

APPLICATION

Airmix: buse de 1,4-1,7 mm et 3-5 atm.

Rouleau ou pinceau : seulement pour de grandes surfaces[3]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE PRODUIT :	Bi-composant	
ASPECT DU FILM (ASTM D 523) :	Brillant, > 85 gloss (angle de 60°) Si utilisé dans la production de teintes métalliques, la brillance chute à 80-70 en fonction de la quantité de pâte d'aluminium utilisée.	
COULEURS :	sur demande (en utilisant le liant 62.1.K1 dans un rapport 70/30 avec les pâtes du système colorimétrique à solvant)	
POIDS SPÉCIFIQUE (ISO 2811) :	1,23 kg/L (± 0,07)	
VISCOSITÉ DE FOURNITURE (DIN 53211) :	12" ± 3" Ford 8 à 25°C seulement pour le composant A	
SEC EN VOLUME	A + B 50% (± 3%)	
RÉSIDU SEC :	A + B 60% (± 3%).	
SÉCHAGE (20°C) :	- Hors poussière :	20-30 minutes
	- Hors empreinte :	4-6 heures
	- Séchage total :	24 heures
	- Séchage forcé:	30 minutes à 60°C
	- Résistance chimique maximale :	au bout de 7 jours
COUCHES CONSEILLÉES :	Une ou deux couches croisées	

[3] Dans ce cas, l'utilisation de l'additif anti-bulles 03.009 peut être nécessaire pour éliminer l'air qui est emprisonné en utilisant ces instruments.

Ces informations se basent sur nos connaissances actuelles et elles donnent des indications sur nos produits et sur leurs possibilités d'utilisation. Elles n'ont pas pour but de garantir des propriétés spécifiques des produits ou leur applicabilité dans des conditions spécifiques. Nous garantissons la qualité de notre produit conformément à nos conditions générales de vente.

FICHE TECHNIQUE

Date de rédaction : 26/01/2009

Mise à jour : n°7 10/02/2017

SIRO Brand MONDIAL COLOR SPA
Sede legale e produttiva | Via Roma n. 68 - 33040 Povoletto (UD)
Sede produttiva | Via Meucci n. 5 - 35037 Teolo (PD)
Tel +39 0432 664040Tel +39 049 990 1122
www.mondialcolor.it | info@mondialcolor.it

Produit :	**ACRYLAC DTM INDUSTRIEL BRILLANT**	**Catégorie :**	**peinture bi-composant hautes prestations A/j**
Type de produit :	**Laque acrylique industrielle bi-composant**	**C.O.V. prêt à l'emploi :**	**500 g/l**
Code :	**62.1**	**C.O.V. prévu :**	**500 g/l**
		Produit conforme à la Directive 2004/42/CE	

ÉPAISSEUR CONSEILLÉE : 60-90 μm

RENDEMENT THÉORIQUE : 8 m^2/kg

POT-LIFE À 20° C : 4 heures, à des températures supérieures, le pot life diminue

BROUILLARD SALIN (ASTM B 117) : Un cycle de primaire et finition pour une épaisseur finale de 140 μm secs, 500 heures. Pour 70 μm de produit en adhésion directe sur fer, 250 heures.

ADHÉRENCE (ASTM D 3359) : B=5, sur fer, aluminium et toile zingué, poncés légèrement avant l'application.

TEST DE RÉSISTANCE AUX CHOCS (ASTM D 2794) : 36 kg direct et 36 kg inversé

TEST QUV-Panel (ASTM D 4587) : après 500 heures, ΔE<4

RESISTANCE A LA CHALEUR : Le film résiste jusqu'à 180°C.

RÉSISTANCES CHIMIQUES[4] (UNI EN ISO 12720**) :**

Acide chlorhydrique-HCl-solution 10%	note	4	7 jours
Acide nitrique-HNO_3-solution 10%	note	2	7 jours
Acide sulfurique -H_2SO_4-solution 10%	note	4	7 jours
Acide acétique solution 10%	note	5-4	7 jours
Mélange NaCl 10% acide lactique 5%	note	5-4	7 jours
Sueur synthétique	note	5	7 jours
Eau oxygénée 35%	note	1	4 jours
Ammoniaque solution 30%	note	5	7 jours
Hydroxyde de Sodium solution 10%	note	5	7 jours
Acétone	note	4-3	7 jours
Cyclohexanone	note	1	1 jours
Solvant Naphta 100	note	4-3	7 jours
Acétate d'éthyle	note	4-3	7 jours
Alcool éthylique dénaturé	note	4-3	7 jours
Huile synthétique	note	4	7 jours
Huile hydraulique	note	5	7 jours
Huile de transmission SAE 30	note	5	7 jours
Huile de coupe	note	5	7 jours

[4] La qualité de la résistance chimique est comprise entre la valeur 5 = excellente et la valeur 1 = mauvaise, pour plus d'informations, contacter le service technique de SIRO SRL.

Ces informations se basent sur nos connaissances actuelles et elles donnent des indications sur nos produits et sur leurs possibilités d'utilisation. Elles n'ont pas pour but de garantir des propriétés spécifiques des produits ou leur applicabilité dans des conditions spécifiques. Nous garantissons la qualité de notre produit conformément à nos conditions générales de vente.

FICHE TECHNIQUE

Date de rédaction : 26/01/2009

Mise à jour : n°7 10/02/2017

SIRO Brand MONDIAL COLOR SPA
Sede legale e produttiva | Via Roma n. 68 - 33040 Povoletto (UD)
Sede produttiva | Via Meucci n. 5 - 35037 Teolo (PD)
Tel +39 0432 664040Tel +39 049 990 1122
www.mondialcolor.it | info@mondialcolor.it

Produit :	**ACRYLAC DTM INDUSTRIEL BRILLANT**	**Catégorie :**	**peinture bi-composant hautes prestations A/j**
Type de produit :	**Laque acrylique industrielle bi-composant**	**C.O.V. prêt à l'emploi :**	**500 g/l**
Code :	**62.1**	**C.O.V. prévu :**	**500 g/l**
		Produit conforme à la Directive 2004/42/CE	

Viakal	Note	5	7 jours
Essence sans plomb	note	5	7 jours

SURCOUCHAGE : Mouillé sur mouillé (15 minutes) ou après 6 heures minimum. Après le séchage complet, poncer légèrement avec du papier abrasif avant d'appliquer la nouvelle peinture.

STABILITÉ AU STOCKAGE : Un an pour le composant A.- Six mois pour le composant B. Dans un emballage intègre, dans un lieu frais, sec et loin de sources de chaleur.

Ces informations se basent sur nos connaissances actuelles et elles donnent des indications sur nos produits et sur leurs possibilités d'utilisation. Elles n'ont pas pour but de garantir des propriétés spécifiques des produits ou leur applicabilité dans des conditions spécifiques. Nous garantissons la qualité de notre produit conformément à nos conditions générales de vente.