

T K	Графит	Сталь	Медь	Олово	
400	-329,7	-185,5	-202,4	-250,4	
425	-462,3	-236,1	-260,3	-328,1	
450	-628,1	-281,5	-328,1	-405,8	
500	-834,2	-395,9	-482,1		
mх, кг	0,0042	0,0189	0,0230	0,0133	
T, K	Графит	Сталь	Медь	Олово	
400	1385,06	547,05	412,00	575,90	Cх, дж / (кг * K)
425	1270,36	552,77	412,00	565,25	Cх, дж / (кг * K)
450	1178,56	584,37	412,00	576,06	Cх, дж / (кг * K)
500	1303,90	610,54	412,00		Cх, дж / (кг * K)
T, K	Графит	Сталь	Медь	Олово	
400	1385,06	547,05	412,00	374,33	C, дж / (кг * K)
425	1270,36	552,77	412,00	357,05	C, дж / (кг * K)
450	1178,56	584,37	412,00	374,58	C, дж / (кг * K)
500	1303,90	610,54	412,00		C, дж / (кг * K)
	Графит	Сталь	Медь	Олово	
mean C, дж / (кг * K)	1284	574	412	369	
Sigma C, дж / (кг * K)	43	15	8	6	