

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# **МАСЛО ИММЕРСИОННОЕ ДЛЯ МИКРОСКОПИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

**FOCT 13739-78** 

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### **МАСЛО ИММЕРСИОННОЕ ДЛЯ МИКРОСКОПИИ**

**FOCT** 

Технические требования. Методы испытаний

13739—78

Jmmersion oil for microscopy.
Technical requrements.
Methods of testing

Взамен ГОСТ 13739—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 мая 1978 г. № 1456 срок действия установлен

с 01.01 1980 г. до 01.01 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

mogren go 01.01,90 u ych 85

Настоящий стандарт распространяется на иммерсионное масло для апохроматических и ахроматических объективов микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, предназначенных для работы в видимой области спектра.

#### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Иммерсионное масло должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. По физико-химическим показателям иммерсионное масло должно соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателей	Нормы
Внешний вид	Прозрачная светло-желтая жид- кость без пузырей и посторонних включений
Запах	Слабый, специфический, не вызывающий раздражение слизистых оболочек
Вязкость кинематическая при 20°C, м²/c	$6-25\cdot10^{-4}$
Показатель преломления $n_D$ для середины между линиями дублета в спектре натрия при температуре $20^{\circ}\mathrm{C}$	$1,515 \pm 0,001$

Наименование показателей	Нормы
Средняя дисперсия ( $n_F$ — $n_C$ ) при температуре 20°C	0,0106±0,0003
Температурный коэффициент показателя преломления на 1°С $\left(\frac{dn}{dt}\right)$ , не более	4,0.10-4
Коэффициент пропускания $(\tau_{\lambda})$ масла в слое толщиной 1 мм, %, не менее:	
для области спектра 500—720 нм для области спектра 400—480 нм	95 92
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	70

- 1.3. Иммерсионное масло должно быть инертным к окрашенным и неокрашенным биологическим, металлографическим и минералогическим препаратам, а также к фронтальной линзе и оправе объектива.
- 1.4. Иммерсионное масло должно легко удаляться с поверхности препарата, фронтальной линзы и оправы объектива при помощи ваты, смоченной растворителем: растворителем должен быть спирт по ГОСТ 18300—72, бензин авиационный по ГОСТ 1012—72 или петролейный эфир по ГОСТ 11992—66.
- 1.5. Иммерсионное масло должно сохранять свойства, установленные настоящим стандартом:

в закрытом сосуде:

не менее 12 мес — при температуре 20°С;

не менее 3 мес — при температуре 50°C;

не менее 10 сут — в открытом сосуде — при температуре  $50^{\circ}$ С.

### 2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Внешний вид (п. 1.2) следует проверять визуально, рассматривая налитое в пробирку из бесцветного стекла по ГОСТ 10515—75 иммерсионное масло, в проходящем свете; запах проверяют органолептически.

2.2. Вязкость следует проверять по ГОСТ 33—66 при помощи вискозиметра типа ВПЖ-2 по ГОСТ 10028—67 с диаметром ка-

пилляра более 2 мм.

2.3. Показатель преломления и среднюю дисперсию (п. 1.2) измеряют по ГОСТ 3516—74 на рефрактометре с погрешностью

измерения для показателя преломления не более 0,0001, для дисперсии — не более 0,00002.

Если показатель преломления определяют при температуре,

отличной от 20°C, то результат вычисляют по формуле

$$n_D = n_t + k(t - 20),$$

где  $n_t$  — показатель преломления при температуре испытания;

t — температура, при которой проведено испытание;

k — температурный коэффициент показателя преломления.

Температурный коэффициент показателя преломления определяют при двух значениях температур, которые должны отличаться не менее чем на 10°С. Разность значений показателей преломления делят на разность температур.

2.4. Коэффициент пропускания (п. 1.2) измеряют на фотоэлектрическом колориметре типа  $\Phi \ni K$  M с погрешностью измерения  $\pm 1\%$ : с зеленым и красным светофильтром — для области спектра 500—720 нм, с синим светофильтром — для области спектра 400—480 нм (набор светофильтров прилагается к прибору).

При мечание. При измерении коэффициента пропускания необходимо учитывать потери на отражение от двух наружных поверхностей кюветы. Для учета потерь на отражение следует полученный результат разделить на коэффициент пропускания кюветы с потерями на отражение A. Для фотоэлектрических колориметров  $\Phi$ ЭК M и  $\Phi$ ЭК 56M A = 0,92.

2.5. Кислотное число (п. 1.2) должно быть определено следующим образом. 10 г испытуемого масла, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г, растворяют в 15—20 мл этилового спирта по ГОСТ 18300—72. Полученный раствор титруют 0,1 н спиртовым раствором едкого кали или 0,1 н. водным раствором едкого натра по ГОСТ 4328—77 в присутствии фенолфталеина по ГОСТ 5850—72.

Кислотное число иммерсионного масла (K) вычисляют по формуле

$$K = \frac{5.61 \ V}{m},$$

где V — объем точно 0,1 н. раствора щелочи, израсходованный на титрование, мл;

m — масса навески, г;

5,61 — количество едкого кали, содержащееся в 1 мл 0,1 н. раствора, мг.

Расхождение между параллельными определениями кислотного числа иммерсионного масла не должно превышать  $\pm 0,05$ .

2.6. Для определения инертности (п. 1.2) иммерсионное масло наносят на поверхность препарата, фронтальной линзы или оправы объектива и выдерживают в течение 5 сут. Затем его уда-

ляют с помощью ваты, смоченной растворителем, и подвергают просмотру:

поверхность препарата — при помощи лупы с 4-кратным увеличением;

поверхность фронтальной линзы или оправы объектива при помощи любого бинокулярного микроскопа типа МБС.

2.7. Полноту удаления иммерсионного масла с поверхности (п. 1.4) проверяют при помощи лупы с 4-кратным увеличением.

2.8. Свойства иммерсионного масла, указанные в пп. 1.2; 1.5, сохраняются при условии его хранения в стеклянных сосудах с притертыми пробками.

Редактор Е. З. Усоскина Технический редактор В. Н. Прусакова Корректор А. Г. Старостин

Сдано в наб. 13.06.78 Подп. в печ. 05.07.78 0,375 п. л. 0,17 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.