Техническая инструкция



Краска для деревянных игрушек Арт. 8005

Свойства

Краска для детских игрушек на основе шеллака и воды. Состоит из натурального сырья и не содержит вредных добавок. Образует грязеотталкивающую, диффузионную, шелковистоматовую поверхность. Соответствует стандарту DIN EN 71.3 (поверхность детских игрушек) и DIN 53160 (устойчивость к поту и слюне). В наличии имеются разные цветовые оттенки. Все цвета можно смешивать друг с другом. Достаточно одного слоя для придания яркого цветового оттенка.

Состав

Вода, шеллак.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой (макс. 12% влажности), впитывающей, обезжиренной, очищенными от пыли и грязи. Рекомендуется шлифовка абразивом мин. Р 180.

Нанесение

Продукт тщательно перемешать. Наносить кистью, методом окунания, распыления или растирки, равномерным слоем. Также подходит для покраски в барабане. В зависимости от породы дерева цвета и интенсивность могут сильно отличаться.

Важно: Сделать предварительный выкрас! Не использовать продукт при температуре ниже 12°С!

Нанесение методом распыления

Чашечный пистолет: давление: 2,5-3 бар, диаметр сопла: 1,5 - 1,7 мм. Система Air-Mix: давление насоса: 2,0 бар, диаметр сопла: 0,28 мм.

Расстояние от обрабатываемой поверхности до окрасочного пистолета должно составлять максимум 15 см.

Очистка рабочих инструментов

Очистить непосредственно после использования водой.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании ВІОГА. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Техническая инструкция



Сушка

Через 20-30 минут при (20°С / 50-55 % отн. влажность воздуха).

Расход

50-80 мл/м² или 13-20 м²/л, зависит от впитывающей способности, структуры поверхности и способа нанесения. При необходимости провести предварительные испытания.

Хранение

Хранить в прохладном, незамерзающем месте в плотно закрытой упаковке. Вскрытую упаковку использовать как можно быстрее. Минимальный срок хранения 1 год.

Правила техники безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой в течение нескольких минут. Контактные линзы, при наличии, снять и продолжить промывание.

Утилизация

Жидкие остатки продукта утилизировать в пункте сбора старых красок и лаков или в соответствии с требованиями местного законодательства. Небольшие остатки продуктов и рабочие материалы, пропитанные продуктом, утилизировать после высыхания вместе с бытовым мусором. Отправлять на вторичную переработку только полностью опустошенную и очищенную упаковку.

Идентификация VOC согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV:

Предельное значение (кат. A/f) 130 г/л (2010) 8005 содержит макс. 10 г/л.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.