



GRANULOMETRÍA

Fecha:

martes, 13 de mayo de 2025

ASTM E 11 61 M

Protocolo: 25.279F

P28

Hoja: /

Material: BIOCARBON HUESO ACEITUNA

Identificación: CBO-4 MEDIA

MUESTRA

() Muestra según viene () Otro tipo de muestra especificar:.....

APARATO DE ENSAYO

Identificación PO056 cn el accesorio: Scirocco 2000

Modelo del análisis: () General () Otro:.....

Nombre del procedimiento (SOP):

Obscuración: 5.38 %

Tipo de partícula: Fraunhofer

Índice de refracción de la partícula: 0.000

Dispersante: () Vía seca () Vía húmeda, especificar:.....

Índice de refracción del dispersante: 1.000

RESULTADOS

Volumen medio ponderado D[4,3]: 473.844 μm


Área superficial específica: 0.32 m^2/g

Superficie media ponderada D[3,2]: 18.778 μm

d(0.1): 6.111 μm

d(0.5): 312.489 μm

d(0.9): 1230.256 μm



Mesh No	Aperture μm	Volume In %	Vol Below %
10	2000	1.74	100.00
12	1700	4.29	98.26
14	1400	5.41	93.97
16	1180	6.22	88.56
18	1000	6.47	82.35
20	850	6.93	75.87
25	710	5.73	68.94
30	600	5.09	63.21
35	500		58.12

Mesh No	Aperture μm	Volume In %	Vol Below %
35	500	3.52	58.12
40	425	2.96	54.59
45	355	2.11	51.64
50	300	1.84	49.53
60	250	1.46	47.69
70	212	1.36	46.24
80	180	1.45	44.88
100	150	1.36	43.43
120	125		42.07

Mesh No	Aperture μm	Volume In %	Vol Below %
120	125	1.14	42.07
140	106	1.04	40.93
170	90	1.09	39.88
200	75	1.03	38.79
230	63	1.07	37.76
270	53	1.12	36.69
325	45	1.31	35.57
400	38		34.26

Conforme:

Realizado por: SBS