



TMlcapa (POENS 551)	Fecha: 2022-03-22
UNE-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016	

Material: Polvo de MADERA

Identificación: ALP-1

MUESTRA DE POLVO La muestra se ensaya tratada

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 26 °C

Humedad: 25 %

EQUIPOS DE ENSAYO

Registrador de T^a: PO0069

Cronometro: PO0082

Termohigrómetro: PO0087

PROCEDIMIENTO

Incrementos T ^a 10 K		Altura capa: 5 mm	Volumen (h=5, r=50)= 39,27 cm ³	
T ^a Plato	T ^a Max	¿Ignición?	Visual/termopar	Tiempo
240	<240	NO		33
300	<240	NO		33
320	<240	NO		33
360	<240	NO		33
390	<240	SI		33
240	<240	NO		33
300	<240	NO		33
320	<240	NO		33
330	<240	NO		33
360	<240	SI		33

RESULTADOS

Menor temperatura a la que se produce ignición: 360 °C*

Mayor temperatura a la que se produce ignición: 370 °C

*Se realiza la comprobación en tres ensayos adicionales

TEMPERATURA MÍNIMA DE IGNICIÓN EN CAPA: 360 °C

Conforme:

Realizado: SBS Y CGBL