Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

İznik Çinisi

İzlek: Ateş ve Malzeme · Dönem: Osmanlı dönemi · 15.–17. yy ve günümüz

Bursa'nın İznik ilçesinde üretilen çiniler, 15.–17. yüzyıllar arasında Osmanlı mimarisinde yoğun olarak kullanıldı. 18. yüzyılın başında üretim durdu, 1985'ten sonra yeniden başladı. İznik çinisinin sırrı; büyük bölümü kuvarstan oluşan beyaz bir hamur, üzerine sürülen beyaz astar, metal oksitlerle yapılan sır altı boyamalar ve en üstteki şeffaf sırdan oluşan katmanlı yapısında saklıdır.

Simetri Ustası Çini Tasarımı

Tasarım problemi: Dört kopyası yan yana konduğunda kesintisiz bir desen oluşturan kare bir çini tasarlayın.

Sorular

1. İznik çinisinin katmanlarını aşağıdan yukarıya yaz.

2. Kobalt ve bakır oksit pişince hangi renkleri verir?

3. Verilen yarım deseni simetri eksenine göre tamamla.

4. Sır neden çatlar? Isıl genleşme kavramıyla açıkla.

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Kuvarslı hamur (gövde)	**Beyaz astar**	**Kontur çizgileri**	**Kobalt mavisi**
Bakır yeşili	**Mercan kırmızısı**	**Şeffaf sır**	

Renklerin parlak görünmesi için pürüzsüz beyaz zemin.	Fırında camlaşarak yüzeyi parlatır ve korur.	Çininin sert, beyaz taşıyıcı gövdesi.
Kobalt oksitten elde edilen mavi.	Bakır oksitten elde edilen yeşil.	Demirce zengin topraktan elde edilen kabarık kırmızı.
Desenin sınırlarını çizen koyu çizgiler.		

Kes ve sırala: Gelişim süreci

Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.


Çini üretimi durdu.	İznik'te çini fırınlarını ortaya çıkaran kazılar başladı.	İznik çinisi üretimi yeniden başladı.
İznik çinileri Osmanlı yapılarında yoğun olarak kullanıldı.	Üretim gerilemeye başladı.	

Kes-birleştir modeli


Çokgenleri kes. Boşluk ve üst üste binme olmadan bir yüzeyi döşe. Bir köşede birleşen açıların toplamının 360° olduğunu açıölçerle kontrol et.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı

Altıgenler (iç açı 120°)



Eşkenar üçgenler (iç açı 60°)



Kareler (iç açı 90°)



Düzgün beşgenler (iç açı 108°) — boşluksuz döşeyebilir mi?

