

## 1243I - VL 54 - Mixes

Last Updated 11/7/2022

Domain	Submittal	Mix	28D Design Strength (PSI)	Slump (in)	W / CM Ratio
<b>Civil</b>					
Street/ Concrete Base	4.3	Central - 704CC	5000	4 ±1	0.44
Parking Strip/ Curb and Gutter	4.3	Central - 604	4000	4 ±1	0.50
Sidewalks	4.4	Central - 564LB	3000	4 ±1	0.50
Bus Pads	4.4	Central - 66G1R5P1	6000	4 ±1	0.40
Curb Ramps	4.5	Central - 554	3000	4 ±1	0.55
<b>Sewer</b>					
Manhole	4.3	Central - 6012	4000	4 ±1	0.49
<b>Misc.</b>					
2SK Sand Slurry – F20100FX	4.2	Central - F20100FX	100	8 ±1	2.40

Domain	Submittal	Mix - Identification Number	Type/Grading	Location	
<b>Civil</b>					
ACWS	5	GraniteRock - 323	1/2" HMA -A-WM	South SF	
ACWS	5	GraniteRock - 803	1/2" HMA -A-WM	South SF	
ACWS	5	GraniteRock - SS1- H- Emulsion	1/2" HMA -A-WM	South SF	
ACWS	5	GraniteRock - 323	1/2" HMA -A-WM	Redwood City	
ACWS	5	GraniteRock - 803	1/2" HMA -A-WM	Redwood City	