

System KOROCRETE

stan 02/2021

szybkowiązący beton na bazie trójskładnikowego spoiwa cementowego o stałej objętości

OPIS PRODUKTU

KOROCRETE to szybkowiązący beton ze specjalnym, trójskładnikowym spoiwem cementowym KORODUR FSCem o stałej objętości do wykonywania wysoko- obciążalnych posadzek betonowych, które można obciążać i pokrywać wykładzinami tuż po wbudowaniu (klasa wytrzymałości od C35/45 do C50/60 w oparciu o DIN EN 206 i PN EN 206).
Eksploatacja i dopuszczenie do obciążenia ruchem są możliwe w kilka godzin po betonowaniu.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania szybkowiązących posadzek betonowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
Dzięki zachowaniu stałej objętości podczas i po związaniu oraz wysokiej wytrzymałości końcowej nadaje się także do solidnych napraw starych posadzek betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- szybkowiązący
- szybkoschnący
- objętościowo stały
- prawie bezskurczowy i bez naprężeń
- wiązanie bez pęknięć
- skrócony czas budowy
- eksploatacja i pokrywanie wykładzinami wkrótce po wbudowaniu
- wodoodporny, do pomieszczeń mokrych
- obojętny elektrostatycznie
- niepalny
- obojętny fizjologicznie i ekologicznie
- możliwość pompowania

DANE TECHNICZNE

Mieszanie przykładowy stosunek dla klasy C50/60	KORODUR FSCem kruszywo A/B 16 stosunek w/c	380 kg ok. 1800 kg ok. 0,47
Kolor	spoiwo	szary
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²] pomiar na próbkach sześciennych	po 6 h po 8 h po 16 h po 28 dniach	ok. 18 N/mm ² ok. 25 N/mm ² ok. 35 N/mm ² ok. 65 N/mm ²
Temperatura	wykonania, otoczenia i podłoża	≥ 5 °C
Czas zachowywania właściwości roboczych	zależnie od sposobu wykonania i ilości wody	ok. 45 - 60 min.
Eksploatacja / obciążanie	zależnie od sposobu wykonania i warunków atmosferycznych	już po 6 h - wysoka wy- trzymałość we wczesnej fazie wiązania

Wskazówka: powyższe dane techniczne są przykładowe i zależą od receptury.

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie metodą objętościową

Najbardziej korzystna jest metoda samochodową mieszarką objętościową (np. Cemen Tech M-Serie). Dostarczają one wszystkie składniki betonu w osobnych komorach i zarabiają je na placu budowy. Zapewnia to optymalne wykonanie betonu szybkowiązającego. Receptury systemu KOROCRETE można na miejscu modyfikować regulując parametry konsystencji, dopasowując w ten sposób produkt do panujących warunków atmosferycznych. Betonomieszarka objętościowa o pełnym załadunku może wyprodukować ok. 8 m³ betonu. Pojemniki na kruszywo i spoiwo cementowe mogą być również napełniane na placu budowy.

Mieszanie betonomieszarką samochodową (tzw. gruszką)

Alternatywnie można użyć betonomieszarek samochodowych z załadowanymi w betoniarni kruszywem i wodą. Cement dodaje się na placu budowy z big-bagu. Zarabianie trwa wtedy co najmniej 15 minut. Przy użyciu kruszywa A/B 16 mm oraz stosunku w/c 0,47 uzyskuje się beton o konsystencji F3 - F4, zależnie od rodzaju lokalnego kruszywa. W obliczeniach stosunku mieszania należy zawsze uwzględnić stopień wilgotności kruszywa.

Aby uzyskać wyższą klasę konsystencji, można dodać plastifikator KOROTAN. W celu wydłużenia czasu zachowywania właściwości roboczych np. w wysokich temperaturach otoczenia można dodać opóźniacz KORODUR B-VZ.

Aplikacja

KOROCRETE nanosi się szybko na równomierną grubość, materiał należy następnie zagęścić, wyrównać i wygładzić. Wygładzenie powierzchni wyłącznie ręcznie prowadzoną zacieraczką jednotarczową. Nakładać tylko w ilościach pozwalających na aplikację materiału w czasie jego optymalnej urabialności. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas zachowania właściwości roboczych. Przy nakładaniu na zewnątrz budynków, w warunkach wietrznych lub suchych należy chronić po-wierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem przy pomocy folii.

Dodatkowe informacje w Karcie Technicznej produktu KORODUR FSCem.

DYLATACJE

Dylatacje należy wykonać w miejscach zdylatowania betonu nośnego. Należy oddzielić warstwę jastrychu od posadowionych na podłożu ścian, podpór itp.

OPAKOWANIE

spoiwo FSCem: big-bag 1.000 kg

PRZECHOWYWANIE

w suchych warunkach jak cement, okres przydatności do użytku ok. 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Zawarte w tej KP zalecenia dotyczące przydatności i użytkowania produktu bazują na doświadczeniach KORODUR w oparciu o idealne warunki w laboratorium i wspomniane przepisy techniczne. Przedstawione dane nie stanowią zatem noty o użytkowaniu danego produktu ani umowy warunkowej w myśl ustępu 1 § 434 kodeksu cywilnego RFN, nie stanowią instrukcji wg ustępu 2 pkt. 2 § 434 kodeksu cywilnego RFN, ani gwarancji dla konkretnego zastosowania. Z powodu odmiennych warunków panujących na miejscu użytkownik ma obowiązek wykonania prób właściwości oraz przydatności każdego produktu. Obowiązuje aktualna Karta Techniczna i Karta Charakterystyki Technicznej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 1907/2006/WE, dostępne również na: www.korodur.de