



POSADZKI PRZEMYSŁOWE

KORODUR PC Dyspersja gruntująca

**DYSPERSJA ŻYWIC SYNTETYCZNYCH DO
CHŁONNYCH POWIERZCHNI ŚCIENNYCH
I PODŁOGOWYCH**

OPIS PRODUKTU

KORODUR PC (dawniej KOROPLAN PC) jest jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wodorozcieńczalną dyspersją żywic syntetycznych.

ZASTOSOWANIE

Do wnętrza i na zewnątrz, do ścian oraz podłóg. Przeznaczona do gruntowania podłoży chłonnych, chroni nakładane na nie warstwy przed zbyt szybką utratą wilgoci. Nadaje się również jako powłoka zwiększająca przyczepność wykładzin na podłożach szlifowanych i szczelnych oraz jako domieszka do zapraw stosowanych na zewnątrz i narażonych na wahania temperatury. Dyspersja KORODUR PC przeznaczona jest w szczególności do gruntowania cementowych podłoży pod warstwy samorozlewnych posadzek LevelFlor i NEODUR Level.

WŁAŚCIWOŚCI

- zwiększa przyczepność warstwy wierzchniej, bardzo wydajna
- do prawie wszystkich rodzajów podłoży
- również przy ogrzewaniu podłogowym
- gotowa do użycia
- rozcieńczalna wodą
- bez rozpuszczalników zgodnie z wymogami TRGS 619
- niskoemisyjna, datęgo przyjazna dla środowiska

DANE TECHNICZNE

baza: dyspersja żywic syntetycznych
kolor: jasnoniebieski
temperatura wykonania: > +5 °C
temperatura podłoża: > +5 °C

zużycie / m²: 50 - 200 g, zależy od nasiąkliwości podłoża, sprzętu nanoszącego i proporcji użycia produktu.

Czas wysychania: zależy od nasiąkliwości podłoża i miejscowych warunków atmosferycznych.

Identyfikacja zagrożeń/oznaczenie: wg GefStoffV und VbF nie jest klasyfikowana.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże: wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie, nośne i suche; bez zanieczyszczeń, warstw oddzielających, luźnych drobin i spieków, które należy usunąć mechanicznie odpowiednimi urządzeniami. Obowiązują niemieckie normy DIN 18 365 oraz DIN 18 560.

Aplikacja:

KORODUR PC należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Dopasować stosunek rozcieńczenia do rodzaju podłoża (patrz: ROZCIEŃCZANIE).

KORODUR PC nanosi się przy pomocy wałka malarskiego, pędzla, szczotki lub zacieraczki gumowej. Unikać tworzenia kałuż.

Podłoża nasiąkliwe gruntować preparatem rozcieńczonym w stosunku 1:3 - 1:4 na dzień przed nakładaniem warstwy wierzchniej, aby uniknąć tworzenia się pęcherzy powietrznych. W czasie wykonywania warstw posadzek LevelFlor lub NEODUR Level powłoka KORODUR PC musi być w stanie klejąco-suchym.

ROZCIEŃCZANIE

- na podłożach szczelnych stosunek 1:1 (KORODUR PC : woda)
- na podłożach chłonnych stosunek 1:3 (KORODUR PC : woda)

OPAKOWANIE

kanistry 10 kg

PRZECHOWYWANIE

- w suchych i chłodnych warunkach, chronić przed mrozem
- okres przydatności do użytku 12 m-cy otwarte opakowania natychmiast zamknąć

WKAZÓWKI

kod EMI: EC 1^{PLUS}; bardzo niska emisja

klasa zagrożeń: nie dotyczy

kod GIS: D1: bezrozpuszczalnikowe, dyspersyjne kleje i środki do obróbki wstępnej.

Narzędzia umyć natychmiast po zakończeniu pracy wodą o zmniejszonym napięciu powierzchniowym. Nosić odpowiednie naciągające użytkownika.

Zapewnić właściwą wentylację podczas aplikacji i wysychania produktu. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy. Zanieczyszczone oczy i skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi. Obowiązują aktualne przepisy zawarte w normach, dyrektywach i kartach produktów. Nasze zalecenia dotyczące użytkowania produktu bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Do dyspozycji udostępniamy poza tym materiały informacyjne, wskazówki techniczne, teksty specyfikacji technicznych i certyfikaty wielu naszych produktów KORODUR.

Tłumaczenie: sierpień 2019



0819/263

KORODUR International GmbH

Zentrale:

Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

