



MICROTOP® TW BM

CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA MINERALNA DO POWLEKANIA RUR, ZBIORNIKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH DO NAKŁADANIA METODĄ WIROWANIA ODŚRODKOWEGO, NATRYSKU I RĘCZNĄ

OPIS PRODUKTU

MICROTOP TW BM jest gotową do użytku specjalną zaprawą przeznaczoną do wykładania wewnętrznych powierzchni urządzeń wodociągowych. **MICROTOP TW BM** spełnia wymagania Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody (DVGW) określone w arkuszach W 270, W 347, W 300.

ZASTOSOWANIE

MICROTOP TW BM zaprawa przeznaczona jest do wykładania nowych instalacji wodnych lub do naprawy rur, zbiorników i innych urządzeń kontaktujących się z wodą do picia. Wspaniałe właściwości i możliwości zastosowania zaprawy zapewnia jej specjalny skład.

MICROTOP TW BM dostępna jest w kolorach: naturalnym, białym, z pigmentem barwiącym i bez.

WŁAŚCIWOŚCI

- wodoszczelna
- antykorozyjna
- dobra przyczepność do betonu i stali
- prosta w obróbce
- daje się łatwo pompować
- specjalne uziarnienie

DANE TECHNICZNE

Surowce: specjalny preparat wiążący wg niemieckiej normy przemysłowej DIN EN 197-1, specjalnie dobrane wypełniacze wg DIN EN 12620/DIN V 20 000-103
 uziarnienie: 0-1,0 mm
 wytrzymałość na ściskanie po 28 d: > 35 MPa
 wytrzymałość na zginanie po 28 d: > 6,3 MPa
 wydajność opakowania: ok. 14 dm³
 temperatura wykonawcza: > 5 °C

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Powierzchnie należy oczyścić, usunąć z nich cząstki niezwiązane, takie jak pył, mleczko cementowe aż do nośnego podłoża. Jego powierzchnia powinna być wystarczająco szorstka i nawilżona.

Wykonanie:

MICROTOP TW BM nadaje się do nanoszenia przy użyciu sprzętu do wirowania, natryskiwania i aplikowania ręcznego. Całe opakowania **MICROTOP TW BM** należy zarabiać mieszadłem wolno-obrotowym przez co najmniej 3 min. dodając wodę w ilości nieprzekraczającej 5 litrów (maks. 6,25 l) dla zachowania współczynnika w/c ≤ 0,4 (maks. ≤ 0,5).

Pielęgnacja:

zgodnie z DIN 1045-3, chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Wachania temperatury wpływają na przebieg procesu twardnienia zaprawy.

PRODUCENT / NADZÓR

Producent:
 Firma KORODUR Westphal Hartbeton Sp. z o. o. i Sp. komandytowa, Wattenscheid
 Nadzór:
 kontrola wewnętrzna i nadzór zewnętrzny
Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25-kilogramowe specjalne opakowania papierowe

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Nasze zalecenia dotyczące użytkowania zaprawy **MICROTOP TW 3** bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Do dyspozycji udostępniamy poza tym materiały informacyjne, wskazówki techniczne, teksty przetargów i certyfikaty wielu naszych produktów: systemów posadzek przemysłowych KORODUR, kruszywo twardych KORODUR, zapraw i środków chemii budowlanej KORODUR.



MICROTOP® TW BM

CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA MINERALNA DO POWLEKANIA RUR, ZBIORNIKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH DO NAKŁADANIA METODĄ WIROWANIA ODŚRODKOWEGO, NATRYSKU I RĘCZNĄ

CERTYFIKATY I DANE TECHNICZNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY: HK/W/0900/01/2010 z dn. 26.01.2011
Atest Higieniczny: Produkt przeznaczony do napraw zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen: W-151164-07-SI
W-124451-04-SI (32,5)

Instytut Higieny Zagłębia Rudy w Gelsenkirchen
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 270:**
(DVGW - Arkusz W 270: „Rozmnażanie się żywych mikroorganizmów na materiałach do wody pitnej”)

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen: C-151149-07-Ko/ko
C-118305-04-Ka/st (32,5)

Instytut Higieny Zagłębia Rudy w Gelsenkirchen
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 347:**
(DVGW - Arkusz W 347: „Wymagania higieniczne dla materiałów cementowych kontaktujących się z wodą pitną”)

LGA TÜV Rheinland: BBBT 0760033/2

Niemiecki Instytut Usługowy i Konsultacyjny w Norymberdze, Zrzeszenie Nadzoru Technicznego Nadrenii
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 300:**
(DVGW - Arkusz W 300: „Magazynowanie wody - planowanie, budowa, utrzymywanie i naprawa zbiorników na wodę pitną”)

zawartość powietrza	< 2 %
gęstość zaprawy świeżej	< 2,2 kg/dm ³
gęstość zaprawy związanej	< 2,2 kg/dm ³
wytrzymałość na zginanie	> 7 MPa
wytrzymałość na ściskanie	> 45 MPa
przyczepność powierzchniowa	> 3,0 MPa
statyczny moduł sprężystości	26000 Mpa (wg. BBBT 0760033/4)
całkowity węgiel organiczny	0,024 % (wg CPR 5621323)

MPVA – Materialprüfungs-und Versuchsanstalt Neuwied: 50/1342-A/07:

Zakład Doświadczeń i Badań nad Materiałami w Neuwied

porowatość całkowita po 28 i 70 dniach: < 11 % i < 9 %

	
1033	
Korodur Westphal Hartbeton GmbH & Co. Wernher-von-Braun-Straße 4 92224 Amberg	
10	
EN 1504-3	
Produkt do naprawy betonu statycznie obciążonego na bazie cementu	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 4
Zawartość chlorków	≤ 0,05 %
Przyczepność	Klasa R 4
Karbonizierungs-widerstand	spektral
Moduł sprężystości	≥ 20 Gpa
Odporność na zmiany temperatury	KLF / NPD *
Absorpcja kapilarna	Klasa R 4
Substancja niebezpieczna	zgodnie z 5.4
Odporność palna	Klasa A 1

Dane techniczne:

gęstość	2,11 kg/dm ³
uziarnienie	0 – 1,0 mm
klasa wytrzymałości:	MG IIIa
wskaźnik w/c	≤ 0,5
grubość nanoszenia	ca. 5 – 8 mm
temperatura wykonawcza	≥ 5 °C

WSKAZÓWKI DODATKOWE

Powyższe dane - a w szczególności opis obróbki i zastosowania naszych produktów – oparte są o naszą wiedzę i doświadczenia w normalnych warunkach. Z powodu różniących się między sobą materiałów i podłoży oraz odbiegających od normy warunków użytkowania nasze wskazówki i bezpośrednie doradztwo nie gwarantują wyniku pracy i nie świadczą o naszej odpowiedzialności. Nie jest to możliwe w żadnym stosunku prawnym, chyba że będzie można nam zarzucić działanie umyślne lub istotne zaniedbanie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał nam pisemnie w odpowiednim czasie wszystkie niezbędne dane zgodne z prawdą i wiarygodną ocenę. Należy przestrzegać praw chroniących osoby trzecie. Obowiązuje najnowsza Karta Techniczna, którą należy zamówić.

Stan 04/2011



KORODUR International GmbH

Centrala:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Zakład produkcyjny: Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

