



MICROTOP

MICROTOP® TW VSM

**MINERALNA ZAPRAWA NATRYSKOWA
DO WARSTW NATRYSKU WSTĘPNEGO
NAKLADANA MECHANICZNIE I RĘCZNIE
NA POWIERZCHNIE KONTAKTUJĄCE SIĘ Z WODĄ DO PICIA**

OPIS PRODUKTU

MICROTOP TW VSM - fabrycznie mieszana, gotowa do użytku specjalna zaprawa do natrysku wstępnego w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia, jak i w innych urządzeniach wodociągowych.

Zaprawa **MICROTOP TW VSM** spełnia wymagania Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody (DVGW) określone w arkuszach W 347 i W 300

ZASTOSOWANIE

MICROTOP TW VSM przeznaczona jest do powlekania wnętrza nowych oraz naprawy starych zbiorników wody przeznaczonej do picia i innych urządzeń instalacji wodnych. Posiada wsłupiałość i możliwość zastosowania dzięki specjalnemu składowi.

MICROTOP TW VSM daje się zacierać i gładzić, można ją nakładać ręcznie.

WŁAŚCIWOŚCI

- dobra przyczepność do betonu i stali
- prosta w obróbce
- daje się łatwo pompować
- specjalne uziarnienie

DANE TECHNICZNE

Surowce: preparat wiążący zgodnie z niemieckimi normami DIN EN 197-1/ DIN 1164, DIN 51043, DIN 1060-1, specjalnie dobrane wypełniacze wg normy DIN EN 12620/DIN V 20 000-103.
uziarnienie: 0 - 2,0 mm
czas mieszania: ok. 3 min.
wydajność 1 opakowania: ok. 14 l
temperatura obróbki: > 5 °C
klasa wytrzymałości: C 12/15

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Powierzchnie należy oczyścić, usunąć z nich cząstki niezwiązane, takie jak pył, mleczko cementowe aż do nośnego podłoża, ewentualnie uszorstnić. Wstępnie nawilżyć.

Wykonanie:

Zaprawę **MICROTOP TW VSM** można nanosić powszechnie stosowanymi urządzeniami natryskowymi lub ręcznie. Całe opakowania **MICROTOP TW VSM** należy zarabiać mieszadłem wolnoobrotowym przez min. 3 minuty w stosunku zachowującym współczynnik w/c $\leq 0,5 = 3,75 \text{ l wody/25 kg produktu}$.

Pielęgnacja:

Wg niem. normy DIN 1045, chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Wachania temperatury wpływają na przebieg procesu wiązania/twardnienia zaprawy.

PRODUCENT/ NADZÓR

Producent:

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, Zakład Wattenscheid

Nadzór:

kontrola wewnętrzna i nadzór zewnętrzny

Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25-kilogramowe specjalne opakowania papierowe

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi ok. 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Nasze zalecenia dotyczące użytkowania zaprawy **MICROTOP TW VSM** bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków dostawy. Do dyspozycji udostępniamy poza tym materiały informacyjne, wskazówki techniczne, teksty specyfikacji i certyfikaty wielu naszych produktów: systemów posadzek przemysłowych KORODUR, kruszyw twardych KORODUR, zapraw i środków chemii budowlanej KORODUR.



MICROTOP® TW VSM

MINERALNA ZAPRAWA NATRYSKOWA DO WARSTW NATRYSKU WSTĘPNEGO NAKŁADANA MECHANICZNIE I RĘCZNIE NA POWIERZCHNIE KONTAKTUJĄCE SIĘ Z WODĄ DO PICIA

CERTYFIKATY I DANE TECHNICZNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY: HK/W/0110/01/2016 z dn. 01.04.2016

Atest Higieniczny: Zaprawa mineralna w systemach i konstrukcjach mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Certyfikaty Niemieckiego Instytutu Działalności Gospodarczej w Norymberdze (LGA, Nürnberg) zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody (DVGW), arkusz W 300:

gęstość całkowita zaprawy związanej	BBBW1 0560023
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	BBBW1 0560023
wytrzymałość na ściskanie	BBBW1 0560023
dynamiczny moduł sprężystości	BBBW1 0560023
całkowity węgiel organiczny	CPR 5622212.4

Certyfikat Niemieckiego Instytutu Doświadczeń i Badań nad Materiałami w Neuwied (MPVA Neuwied)
struktura przestrzeni porów 50/1342-C/07

Dane techniczne

gęstość	1,98 kg/l
uziarnienie	0 - 2,0 mm
klasa wytrzymałości	C 12/15
współczynnik w/c	≤ 0,5
grubość nanoszonej warstwy	ok. 15 - 20 mm
temperatura wykonania	≥ 5 °C

WSKAZÓWKI DODATKOWE

Powyższe dane - a w szczególności opis obróbki i zastosowania naszych produktów – oparte są o naszą wiedzę i doświadczenia w normalnych warunkach. Z powodu różniących się między sobą materiałów i podłoży oraz odbiegających od normy warunków użytkowania nasze wskazówki i bezpośrednie doradztwo nie gwarantują wyniku pracy i nie świadczą o naszej odpowiedzialności. Nie jest to możliwe w żadnym stosunku prawnym, chyba że będzie można nam zarzucić działanie umyślne lub istotne zaniedbanie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał nam pisemnie w odpowiednim czasie wszystkie dane niezbędne do zgodnej z prawdą i wiarygodnej oceny. Należy przestrzegać praw chroniących osoby trzecie. Obowiązuje najnowsza instrukcja techniczna, którą należy zamówić.

Tłumaczenie sierpień 2016



KORODUR International GmbH

Centrala:

Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 – 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Zakład Bochum Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 – 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

