



POSADZKI PRZEMYSŁOWE

NEODUR HE 3

Sucha mieszanka mineralna

DO POWIERZCHNIOWEGO UTWARDZANIA BETONOWYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

OPIS PRODUKTU

NEODUR HE 3 zgodnie z normą DIN 18557 (zaprawy przemysłowe) i normą EN 13813 z to gotowa do użycia, sucha mieszanka cementowa do wykonywania posadzek przemysłowych. Zawiera kruszywa twarde wg DIN 1100 – (grupa A-KS). Dostępna w różnych barwach wg karty kolorów firmy KORODUR.

ZASTOSOWANIE

Do powierzchniowego utwardzania posadzek przemysłowych i podwyższenia parametrów odporności na ścieranie posadzek poddanych obciążeniom przemysłowym. Do wewnątrz in na zewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE

Surowce: mieszanka twardych kruszyw ze specjalnymi cementami

Skala twardości wg. Mohs'a: 7 - 8

Ziarnistość: 0 - 3 mm

Wytrzymałość* C 70

Odporność na ścieranie:

NEODUR HE 3 $\leq 5 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$

NEODUR HE 3 SVS 3 $\leq 3 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$

NEODUR HE 3 SVS 1,5 $\leq 1,5 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$

* parametry fizyczne zmierzone na specjalnych próbkach

ZUŻYCIE

Wartość średnia to 3 - 5 kg/m².

Przy zastosowaniu barwnego NEODUR HE 3 w celu uzyskania równomierniejszego zabarwienia zaleca się zastosowania 5 - 6 kg/m²

SPOSÓB UŻYCIA

NEODUR HE 3 stosuje się metodą suchego posypywania mieszanki w celu wykonania posadzki przemysłowej z integrowaną warstwą trudnościerną. Warunkiem prawidłowego zastosowania mieszanki NEODUR HE 3 jest właściwa konsystencja betonu lub jastrychu (Uwaga: nie stosować betonów z środkami napowietrzającymi !)

Wykonany podkład betonowy (lub jastrich) musi być na tyle związany aby możliwe było chodzenie po nim. Przy takim stanie powinien być on zatarty zacieraczką mechaniczną w celu wzbogacenia powierzchni lepiszczem cementowym jako mostka szczeniowego.

NEODUR HE 3 należy sucho i równomiernie rozproszyc. Po nasiąknięciu mieszanki należy ją zatrzeć mechanicznie zacieraczką talerzową.

Następne nanoszenia są możliwe pod warunkiem całkowitego przesiąknięcia NEODUR-u HE 3 i uzyskaniu równomiernego wtarcia zacieraczką talerzową. W odpowiednim czasie następuje końcowe zatarcie mechaniczną zacieraczką skrzydełkową.

PIELĘGNACJA

Różnorodna temperatura ma wpływ na przebieg twardnienia posadzki. Wykonaną posadzkę chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem wg DIN EN 13670.

Do tymczasowej pielęgnacji betonu nośnego zalecamy KOROCURE, do pielęgnacji gotowej posadzki polecamy KOROTEX lub KOROSEAL (patrz informacja techniczna produktu)

PRODUCENT

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, zakład produkcyjny Wattenscheid

Zertyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

Specjalne worki papierowe

NEODUR HE 3 25 kg

NEODUR HE 3 SVS 3 30 kg

NEODUR HE 3 SVS 1,5 30 kg

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym pomieszczeniu jak cement. Okres składowania ok. 12 miesięcy.

WSKAZÓWKI

NEODUR HE 3 zawiera cement i reaguje z wilgocią i wodą zasadowo. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Powyższe informacje są oparte na doświadczeniach własnych. Polecamy dopasowanie wykonywania posadzki do istniejących miejscowych warunków i wskazujemy na nasze warunki sprzedaży i dostawy.

Tłumaczenie: sierpień 2016



KORODUR International GmbH

Zentrale:

Wernher-von-Braun-Str. 4

92224 Amberg

Postfach 1653 • 92206 Amberg

Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0

Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41

info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19

44866 Bochum

Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum

Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0

Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84

wattenscheid@korodur.de

