



NEODUR MSM 3 NEODUR MSM 5 NEODUR MSB 8

Zaprawy i beton natryskowy

**DO SUCHEGO NATRYSKU,
Z DODATKIEM MIKROKRZEMIONKI**

OPIS PRODUKTU

NEODUR MSM 3, MSM 5 und MSB 8 to gotowe do użytku metodą suchego natrysku zaprawy oraz beton z dodatkiem mikrokrzemionki.

ZASTOSOWANIE

NEODUR MSM 3, MSM 5 und MSB 8 służą do wytwarzania warstw betonowych metodą suchego natrysku w celu zastosowania w nowym budownictwie oraz do napraw np. betonu, zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia, do wzmacniania starych konstrukcji. Bezproblemowo daje się nakładać nad głową, łatwo daje się gładzić

WŁAŚCIWOŚCI

- niski stopień odprysku
- wodoszczelność
- odporność na działanie mrozu i soli drogowej
- dobra przyczepność do betonu i stali
- brak zawartości chlorków
- nanoszenie na powierzchnie sufitowe
- do zacierania i gładzenia

DANE TECHNICZNE

Skład:

specjalny środek wiążący wg DIN EN 197-1/DIN 1164, specjalnie dobrane odpowiednie dodatki wg DIN EN 13139/DIN EN12620, mikrokrzemionka

Uziarnienie:

NEODUR MSM 3	0 - 3 mm
NEODUR MSM 5	0 - 5 mm
NEODUR MSB 8	0 - 8 mm
Klasa wytrzymałości :	C30/37
Wydajność:	ca. 12 l
Temperatura wykonania:	> 5 °C

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże: powierzchnie należy oczyścić, usunąć cząstki niezwiązane, takie jak pył, mleczko cementowe aż do nośnego podłoża, ewentualnie uszorstnić. Wkładki stalowe i in. elementy umocować wg normy DIN 18551. Wstępnie nawilżyć.

Wykonanie: NEODUR MSM 3, MSM 5 und MSB 8 mogą być nanoszone wszystkimi maszynami do suchego natrysku.

Pielęgnacja: zaraz po wykonaniu prac nowe powierzchnie zapiełgnować wg DIN 1045 lub chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Różnice temperatur wpływają na przebieg procesu wiązania / twardnienia.

PRODUCENT

Firma KORODUR Westphal Hartbeton Sp. z o. o. i Sp. komandytowa, Zakład Wattenscheid

Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25-kilogramowe opakowania papierowe lub luzem w silosach

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Nasze zalecenia dotyczące użytkowania produktów bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Do dyspozycji udostępniamy poza tym materiały informacyjne, wskazówki techniczne, teksty przetargów i certyfikaty wielu naszych produktów: kruszyw twardych KORODUR, zapraw i środków chemii budowlanej KORODUR.

Tłumaczenie 01/2011



0111/79

KORODUR International GmbH

Zentrale:

Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postf. 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

