



aktualizacja 08/2021

ASPHALT REPAIR MIX

materiał naprawczy do powierzchni asfaltowych
wysoko sprawny, szybkowiązący, ulepszony polimerami, związany cementem

OPIS PRODUKTU

Rapid Set ASPHALT REPAIR MIX to wysokiej jakości materiał naprawczy na bazie specjalnego cementu, szybkowiązący, modyfikowany polimerami i gotowy do użytku. Idealny tam, gdzie wymagane są szybkie przyrosty wytrzymałości, trwałość i niskoskurczowe wiązanie. ASPHALT REPAIR MIX może być наносzony na grubość warstwy 50 - 600 mm.

ZASTOSOWANIE

ASPHALT REPAIR MIX to wysokiej jakości produkt do łatwych, szybkich i trwałych napraw ubytków w asfalcie. Do napraw uszkodzeń jezdni, ubytków po mrozie, wjazdów na posesje i do garażów, parkingów, chodników, powierzchni obciążanych ruchem przemysłowym oraz do wyrównywania nawierzchni przy wbudowaniu/osadzaniu studzienek kanałowych. Bardzo krótki czas wyłączenia powierzchni z ruchu: obciążanie ruchem kołowym możliwe już po ok. 3 h. ASPHALT REPAIR MIX ma czarny kolor i doskonałą przyczepność.

BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

Stosowanie ASPHALT REPAIR MIX redukuje odcisk stopy emisji CO₂, zwiększa wydajność energetyczną i surowcową oraz chroni zasoby surowców naturalnych. Emisja CO₂ przy produkcji cementu Rapid Set jest o 30 % mniejsza niż przy produkcji cementu portlandzkiego. Zastosowanie kruszyw z odzysku zmniejsza zużycie naturalnych surowców pierwotnych.

WLASCIWOSCI

- szybkie i łatwe zastosowanie
- jeden składnik, zarabianie tylko z wodą
- nie potrzebna warstwa szczepna / warstwa kontaktowa
- grubość warstwy 50 - 600 mm
- szybkie wiązanie, już po ok. 3 h możliwy jest ruch kołowy
- antypoślizgowość
- niski skurcz
- mineralne składniki
- odporność na działanie siarczanów
- nie zawiera chlorków
- odporność na działanie wielu substancji chemicznych
- pielęgnacja tylko wodą
- zachowuje wszystkie właściwości do końca przydatności do użytku

DANE TECHNICZNE

uziarnienie	0 - 8 mm	
kolor	czarny	
grubość warstwy	50 - 600 mm	
czas zachowania właściwości roboczych	ok. 30 minut	
obciążanie / dopuszczenie do ruchu	po ok. 3 godzinach	
odporność na ściskanie [N/mm²] PN EN 1015-11	po 3 h	ok. 10 N/mm ²
	po 24 h	ok. 15 N/mm ²
	po 7 dniach	ok. 18 N/mm ²
	po 28 dniach	ok. 25 N/mm ²
odporność na rozciąganie przy zginaniu [N/mm²] PN EN 1015-11	po 3 h	ok. 3,0 N/mm ²
	po 24 h	ok. 4,0 N/mm ²
	po 7 dniach	ok. 5,5 N/mm ²
	po 28 dniach	ok. 6,4 N/mm ²
dynamiczny moduł sprężystości [N/mm²]	po 28 dniach	ok. 20.000 N/mm ²
statyczny moduł sprężystości [N/mm²]	po 28 dniach	ok. 16.000 N/mm ²
woda zarobowa	na 25 kg	ok. 2,75 - 3,25 l
zużycie	na m ² i 10 mm	ok. 19 kg

ZASTOSOWANIE

Podłoże

Oczyszczyć podłoże szczotką drucianą, usunąć luźne drobiny i pył odpowiednią szczotką. Powierzchnia musi być czysta, twarda i bez warstw utrudniających przyczepność. W celu uzyskania maksymalnego stopnia związania należy oczyścić powierzchnie wysokociśnieniowym automatem czyszczącym. Usunąć kałuże i zastoiny.

W przypadku napraw całej grubości warstw usunąć uszkodzony asfalt i luźne drobiny oraz obciąć prostopadłe powierzchnie pionowe. Przed użyciem ASPHALT REPAIR MIX należy dobrze zmoczyć podłoże.

Mieszanie

Należy tak zorganizować pracę, aby personel oraz sprzęt były na miejscu w dostatecznej ilości przed jej rozpoczęciem. ASPHALT REPAIR MIX miesza się z podaną ilością wody przez ok. 1 - 3 minut w odpowiedniej mieszarce wymuszonej lub odpowiednim mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Najpierw wlać wodę do naczynia roboczego. Następnie dodawać ASPHALT REPAIR MIX do włączonej mieszarki lub przy włączonym mieszadle. Przy użyciu mniejszej ilości wody wzrasta wytrzymałość. NIE przekraczać maksymalnej ilości wody.

Aplikacja

ASPHALT REPAIR MIX można aplikować tradycyjnymi metodami. Wbudowanie i zagęszczenie powinny nastąpić tak szybko jak to możliwe, aby wydłużyć czas potrzebny na wykończenie. Powierzchnie ASPHALT REPAIR MIX można gładzić, zacierać i nadawać strukturę np. wałkiem strukturalnym. Nakładać produkt tylko w jednym cyklu roboczym, nie warstwami i wyrównać. Nie stosować na zamrożonym podłożu. Podczas zagęszczania należy zapobiegać napowietrzaniu się masy. Temperatury otoczenia i materiału powyżej 20 °C mogą skrócić czas zachowania właściwości roboczych. Temperatury otoczenia i materiału poniżej 20 °C mogą opóźnić proces przyrostu wytrzymałości. ASPHALT REPAIR MIX można aplikować w temperaturze od 5 °C do 30 °C.

PIELĘGNACJA

Pielęgnowanie powierzchni wodą należy rozpocząć w momencie utraty przez nią wilgotnego połysku. Wilgotność powierzchni utrzymywać przez minimum 1 godzinę do czasu osiągnięcia wyznaczanej wytrzymałości. W przypadku wydłużonego czasu wiązania wskutek niskich temperatur może być konieczny dłuższy czas pielęgnacji.

OPAKOWANIE

specjalne opakowania papierowe 25 kg

PRZECHOWYWANIE

w suchych warunkach jak cement, okres przydatności do użytku ok. 12 miesięcy.

WSKAZÓWKI: Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się do oczu należy udać się do lekarza.

Zawarte w tej KT zalecenia dotyczące przydatności i użytkowania produktu bazują na doświadczeniach KORODUR w oparciu o idealne warunki w laboratorium i wspomniane przepisy techniczne. Przedstawione dane nie stanowią zatem noty o użytkowaniu danego produktu ani umowy warunkowej w myśl ustępu 1 § 434 kodeksu cywilnego RFN, nie stanowią instrukcji wg ustępu 2 pkt. 2 § 434 kodeksu cywilnego RFN, ani gwarancji dla konkretnego zastosowania. Z powodu odmiennych warunków panujących na miejscu użytkownik ma obowiązek wykonania prób właściwości oraz przydatności każdego produktu. Obowiązuje aktualna Karta Techniczna i Karta Charakterystyki Technicznej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 1907/2006/WE, dostępne również na: www.korodur.de