



CONCRETE MIX

Bardzo szybko wiążący beton

superwytrzymały, wielofunkcyjny, jedyny w swoim rodzaju



Główne zalety:

- **szybkie wiązanie**
urabialność przez ok. 15 minut
obciążalność już po 1 godzinie
zapielęgnowanie tylko wodą
- **wysoka wytrzymałość**
po godzinie już 19,0 N/mm²
- **prawie bezskurczowy**
prawie bezskurczowe wiązanie
redukcja powstawania pęknięć
- **trwałość**
również w ekstremalnych warunkach
odporność na działanie mrozu i soli odładzających
- **odporność na działanie siarczanów**
i wielu innych substancji chemicznych
- **doskonała przyczepność**
nie wymaga zaprawy szcypej
- **uniwersalność**
do napraw oraz nowych obiektów powierzchni poziome i pionowe
- **grubość warstwy**
50 - 600 mm
wewnątrz i na zewnątrz budynków
- **długi okres przydatności do użytku**

NAZWA PRODUKTU

Rapid Set® CONCRETE MIX

Bardzo szybko wiążący beton

OPIS PRODUKTU

To wysokiej jakości, łatwy w użyciu mineralny beton szybko wiążący o uniwersalnym zastosowaniu. Idealny tam, gdzie wymagane są szybkie przyrosty wytrzymałości, trwałość i niskoskurczowe wiązanie. Beton CONCRETE MIX może być nanoszony na grubość warstwy od 50 do 600 mm.

WSTĘPNE WIĄZANIE NASTĘPUJE PO 15 MIN, OBCIĄŻANIE MOŻLIWE JEST PO 1 GODZINIE.

ZAKRES STOSOWANIA

CONCRETE MIX to uniwersalny produkt przeznaczony do wszelkiego rodzaju napraw betonu, napraw i budowy chodników i dróg, do fundamentów, układania w szalunkach oraz posadzek przemysłowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także w warunkach wilgotnych.

SKŁAD

CONCRETE MIX jest mieszanką specjalnego cementu wysokowydajnego Rapid Set® Cement i specjalnie dobranych kruszyw mineralnych. CONCRETE MIX jest niemetaliczny, nie zawiera chlorków. CONCRETE MIX wyglądem przypomina materiały naprawcze na bazie cementu portlandzkiego i może być nakładany przy użyciu podobnych metod.

KOLOR [jasnoszary]

Kolor oraz wygląd powierzchni CONCRETE MIX może różnić się od wzoru w zależności od zastosowanych metod aplikacji oraz warunków środowiskowych.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Beton przeznaczony do nakładania warstw o grubości od 50 do 600 mm. W przypadku nakładania warstwy o większej grubości zaleca się zastosowanie preparatów Rapid Set® MORTAR MIX lub Rapid Set® CEMENT ALL®. Przed aplikacją jako gotowej powierzchni użytkowej zaleca się wykonanie powierzchni próbnej.

ZASTOSOWANIE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże należy oczyścić z luźnych drobin, kurzu, zaczynu cementowego, kwasów, tłuszczu i olejów. Podłoże musi być zdolne do utworzenia mocno związanej warstwy, bez pęknięć, szorstkie z otwartymi porami. Przyczepność powierzchniowa nie powinna być mniejsza niż 1,0 N/mm². Przed aplikowaniem należy podłoże zwilżyć wodą unikając tworzenia kałuż. Przy bardzo wodochłonnych podłożach zwilżanie wielokrotnie powtarzać.* Przy zwilżaniu należy unikać tworzenia kałuż.

* wg potrzeby zagruntować odpowiednim preparatem na bazie akrylu



CONCRETE MIX

Bardzo szybkowiązący beton

superwytrzymały, wielofunkcyjny, jedyny w swoim rodzaju

DANE TECHNICZNE W TEMP. + 20°C

kolor	jasnoszary
uziarnienie	0 - 8 mm
zużycie	2,0 kg/m ² /mm
grubość warstwy	50 - 600 mm
czas wiązania w oparciu o normę DIN EN 196-3 certyfikat nr 0-54/0696-C1/12	początek wiązania: 15 min. koniec wiązania: 35 min.
obciążalność	po 60 min.
wytrzymałość na ściskanie DIN EN 1015-11 certyfikat nr. 0-54/0696-C1/12	po 60 min. > 19,0 N/mm ² po 180 min. > 25,0 N/mm ² po 7 dn. > 35,0 N/mm ² po 28 dn. > 41,0 N/mm ²
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu DIN EN 1015-11 certyfikat nr. 0-54/0696-C1/12	po 60 min. > 4,5 N/mm ² po 24 h > 6,5 N/mm ² po 7 dn. > 4,7 N/mm ² po 28 dn. > 7,0 N/mm ²
statyczny moduł sprężystości ASTM C192, ASTM C469 projekt nr 395683	ok. 30.690 N/mm ² spełnia wymagania ☒
odporność na siarczany metoda Wittekindta cert. nr 05-54/0696-C2/12	spełnia wymagania ☒

MIESZANIE

Zaleca się użycie mieszarki wymuszonej lub innej odpowiedniej. Personal oraz sprzęt i narzędzia muszą być na miejscu przed rozpoczęciem mieszania. Do mieszania należy użyć wyłącznie czystej wody. CONCRETE MIX miesza się z 3,0 l do 4,5 l wody na wo-rek 25-kg. Przy użyciu mniejszej ilości wody wzrasta wytrzymałość. NIE PRZEKRACZAĆ maksymalnej ilości wody 4,5 l na 25-kg worek. Dla zwiększenia płynności i polepszenia urabialności można użyć domieszki uplastyczniającej Rapid Set® FLOW CONTROL®. Najpierw wlać wodę do naczynia roboczego. Następnie dodawać CONCRETE MIX® przy włączonym mieszadło. W celu uzyskania jednolitej konsystencji należy kontynuować mieszanie przez 1 do 3 minut. Nie należy zarabiać ponownie.

APLIKACJA

CONCRETE MIX można aplikować tradycyjnymi metodami. Wykończenie powinno nastąpić tak szybko jak to możliwe. Powierzchnie CONCRETE MIX można gładzić, zacierać i nadawać strukturę. Nakładać produkt tylko w jednym cyklu roboczym, nie warstwami i wyrównać. Nie stosować na zamrożonym podłożu. Podczas zagęszczania należy zapobiegać napowietrzaniu się masy. W celu wydłużenia czasu urabialności należy zastosować domieszkę opóźniającą wiązanie Rapid Set® SET CONTROL®.

ZAPIEŁGNOWANIE

Zapiełgnowanie powierzchni wodą należy rozpocząć w momencie utraty przez nią wilgotnego połysku. Wilgotność powierzchni utrzymywać przez minimum 1 godzinę do czasu osiągnięcia wystarczającej wytrzymałości. W przypadku wydłużonego czasu wiązania wskutek niskich temperatur bądź zastosowania środka opóźniającego wiązanie, może być konieczny dłuższy czas pielęgnacji.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Nie należy stosować CONCRETE MIX przy temperaturze podłoża lub otoczenia poniżej + 5°C. Temperatury > + 20°C skracają czas urabialności. Temperatury < + 20°C mogą wydłużyć czas przyrostu wytrzymałości.

MAGAZYNOWANIE

W suchym miejscu, podobnie jak cement. Okres przydatności do użytku ok. 9 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkty te zawierają cement i reagują alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego też należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu z oczami należy skonsultować się z lekarzem. Zalecenia dotyczące technik aplikacji są oparte na naszym doświadczeniu. Polecamy dostosować aplikację do lokalnych warunków i w związku z tym odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

Licencjonowany Producent w Europie:

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Zakład Bochum-Wattenscheid
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum, Niemcy
Telefon: +49 (0) 23 27 / 94 57 0
Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

Sprzedaż:

KORODUR International GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg, Niemcy
Telefon: +49 (0) 9621 47 59 0
Telefax: +49 (0) 9621 3 23 41
info@korodur.de
www.korodur.de

Tłumaczenie 10/2014

© 2012 CTS Cement Manufacturing Corporation. Rapid Set, Cement All, Set Control, Flow Control and the Rapid Set logo are trademarks of CTS. All rights reserved.

L312g-1210

KORODUR – jedyny licencjonowany producent w Europie

