



DESIGNBODEN

GRANIDUR® rapid

szlifowana posadzka dekoracyjna KORODUR
o wyglądzie granitu, szybkowiążąca

OPIS PRODUKTU

GRANIDUR rapid jest fabrycznie produkowaną gotową do użytku barwną suchą mieszanką do wykonywania warstw posadzek dekoracyjnych o grubości od 15 do 25 mm, łączonych z podłożem zgodnie z normą DIN 18560-3 warstwy posadzek z zastosowaniem KORODUR HB 5 rapid lub EP 52 rapid

KOLORY

cementowy, jasnoszary, bazaltowy, antrycytowy, beżowy, czerwony, oliwkowy

ZASTOSOWANIE

sklepy, muzea, sale wystawowe, butiki, hole, biura, restauracje, galerie

WŁAŚCIWOŚCI

- szybkoschnąca
- odporna na obciążenia
- trwała
- antypoślizgowa
- niekurczliwa

DANE TECHNICZNE

skład: specjalne cementy, specjalnie

dobrane kruszywa

grubość warstwy: 15 bis 25 mm

zużycie: ok. 2,1 kg/m²/mm

temp. wykonania: ≥ 5 °C

woda zarobowa: ok. 2,75 l / 25 kg

SPOSÓB UŻYCIA

Warstwę GRANIDUR rapid nanosi się na nośne, oczyszczone i wolne od warstw oddzielających i luźnych drobin podłoże (wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm², przyczepność powierzchniowa ≥ 1,5 N/mm²)

Tak przygotowaną powierzchnię należy dobrze zmoczyć unikając tworzenia kałuż. Na matowo - wilgotne podłoże nanosi się następnie KORODUR HB 5 rapid (patrz Karta Techniczna).

GRANIDUR rapid zarabia się z wodą do osiągnięcia plastycznej konsystencji i nanosi metodą "świeże na świeże" na wilgotny mostek szcpepy. Po aplikacji w odpowiednim czasie następuje zatarcie i wygładzenie powierzchni.

PIELĘGNACJA

Zgodnie z normą DIN 1045 posadzkę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu stosuje się odpowiednie rodzaje nakrycia, np. tekturę, włókninę, folię. Wahań temperatur wpływają na przebieg schnięcia / twardnienia posadzki.

SZLIFOWANIE/POLEROWANIE

Powierzchnię GRANIDUR szlifuje się wielokrotnie do 5 cykli (grubo i drobno) do osiągnięcia pożądanego wyglądu (efekt terrazzo). Patrz też: spis usług szlifierskich firmy MKS Funke.

Zabrudzenie po szlifowaniu usunąć szczotkową maszyną czyszczącą.

CZYSZCZENIE

W celu osiągnięcia trwałej jakości i dobrego wyglądu posadzki należy całą powierzchnię oczyścić do głębokości porów i po jej wyschnięciu i stwardnieniu (3 do 10 dni – w zależności od temp.) zaimpregnować. Oferujemy tu wiele produktów.

PRODUCENT

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, Zakład produkcyjny w Wattenscheid

Cert.: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25-kilogramowe opakowanie papierowe. Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi ok. 3 miesiące.

WSKAZÓWKI

Nasze zalecenia dotyczące użytkowania produktu bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Drobne rysy (np. siatka spękań) lub zdeformowania skurczowe są w sytemie posadzek dekoracyjnych (barwny jastrych cementowy) nie do uniknięcia i nie są wadą produktu. Barwne produkty są produkowane wyłącznie z surowców naturalnych. Dlatego nie można wykluczyć różnic kolorystycznych. Kolor posadzki może odbiegać od oryginalnego wzorca. Zalecamy wykonanie powierzchni próbnej. Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza.



KORODUR International GmbH

Zentrale:

Wernher-von-Braun-Str. 4

92224 Amberg

Postfach 1653 • 92206 Amberg

Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 – 0

Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41

info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19

44866 Bochum

Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum

Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 – 0

Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84

wattenscheid@korodur.de

