

KORODUR TXPK

Specjalistyczna żywica gruntująca

**2-SKŁADNIKOWA GRUNTUJĄCA ŻYWICA EPOKSYDOWA
SPECJALISTYCZNA POD POSADZKI SAMOROZLEWNE**

OPIS PRODUKTU

KORODUR TXPK jest specjalistyczną, dwuskładnikową żywicą epoksydową do gruntowania podłoża przed nakładaniem samorozlewnych posadzek np. TRU Self-Leveling, TRU PC, NEODUR Level produkty i podobne.

ZASTOSOWANIE

KORODUR TXPK przeznaczona jest do gruntowania warstw betonowych i jastrychów narażonych na późniejsze oddziaływanie wilgoci od strony gruntu.

KORODUR TXPK spełnia wymagania UE dotyczące emisji substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych, gruntuje nośne podłoża betonowe pod warstwy posadzek samorozlewnych w budownictwie przemysłowym.

WŁAŚCIWOŚCI

- chroni przed wilgocią od strony przeciwnej / od strony gruntu
- spełnia wymagania komisji AgBB d. s. oceny emisji substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych
- prawie bezemisyjna
- prawie bezzapachowa
- bardzo dobra odporność chemiczna
- bardzo d. właściwości mechaniczne
- po wyschnięciu nie zagraża środowisku

DANE TECHNICZNE

postać: płynna
kolor: biały (offwhite)
gęstość (23°C): ok. 1,10 g/cm³
lepkość (23°C): ok. 750 mPa·s ± 100
wytrzymałość na ściskanie:

(DIN 53454) ≥ 60 N/mm²

w. na ściskanie przy zginaniu:

(DIN 53452) 30 N/mm²

moduł sprężystości: (DIN 53457)

ok. 2000 N/mm²

nasiąkliwość powierzchniowa: < 1,5 %

stosunek mieszania A:B: 100:50 (2:1)

czas zachowania właściwości

roboczych: 12 °C: ok. 60 min.

23 °C: ok. 40 min.

30 °C: ok. 20 min.

temperatura podłoża: 12 °C - 30 °C

temperatura produktu: 15 °C - 25 °C

przerwa przed kolejnym cyklem

roboczym: 12 °C: min. 16 h maks. 36 h

23 °C: min. 8 h maks. 24 h

30 °C: min. 8 h maks. 24 h

względna wilgotność powietrza:

12 °C: 75 %

> 23 °C: 85 %

zużycie:

ok. 400 - 500 g/m²

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże: odpowiednio przygotować, np. przez śrutowanie lub szlifowanie. Podłoże musi być nośne, suche, pozbawione pyłu, młeczka cementowego, luźnych drobin, olejów, tłuszczów i innych zanieczyszczeń. Minimalne wytrzymałość na odrywanie 1,5 N/mm², maksymalna wilgoć podłoża 6 %.

Aplikacja:

Składniki A + B muszą mieć przed połączeniem temp. co najmniej 15 °C. Starannie wymieszać obydwa składniki zgodnie z podaną proporcją mieszadłem wolno-obrotowym (300 - 400 obrotów/min.) przez ok. 3 min. aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Przełać do innego czystego naczynia i ponownie mieszać przez ok. 1 min.

Produkt rozprowadzać na powierzchni natychmiast po zarobieniu. Nanosić przy pomocy rakli gumowej, następnie mocno wetrzeć w podłoże wałkiem malarskim.

Całe zaimpregnowane powierzchnie należy lekko posypać suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu Ø 0,3 - 0,8 mm. Przed, podczas i po impregnacji temperatura produktu powinna być wyższa (+3°C) od punktu rosy.

Podłoże wilgotne:

Podłoża betonowe i jastrychy mogą być matowowilgotne, ale bez widocznej powłoki wodnej lub wody w porach. Zawsze należy wykonać dwa cykle robocze, również w przypadku powierzchni narażonych na późniejsze oddziaływanie wilgoci od strony gruntu/od strony przeciwnej (podwójne zużycie produktu).

WSKAZÓWKI

Gruntowanie przeprowadzać wyłącznie przy stałych lub malejących temperaturach, aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrznych czy innych nieszczelności.

Działanie promieni UV prowadzi do zmian kolorystycznych.

BHP: Stosować odpowiednie okulary, rękawice i odzież ochronną. Zapewnić wentylację pomieszczeń. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie przepłukać wodą (aparat do płukania oka) i skonsultować się z lekarzem. Podczas pracy nie jeść, nie palić i unikać otwartych źródeł ognia. Zawsze przestrzegać oznakowań zagrożeń i zaleceń bezpiecznego postępowania z produktem na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki Produktu oraz przepisów Państwowej Inspekcji Pracy i norm branżowych.

Dyrektywa UE 2004/42

(Dyrektywa Decopaint): dopuszczalna maks. zawartość lotnych związków organicznych (VOC) dla kategorii produktów II A / j typ Lb w stanie gotowym do użytku wynosi 500 g/l (limit 2010). Produkt spełnia wymagania rozporządzenia UE z 2010 r.

PRODUCENT

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, Zakład produkcyjny Wattenscheid
Cert.: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

podwójne opakowania 10 kg

PRZECHOWYWANIE

12 m-cy, w suchych i chłodnych warunkach, w oryginalnych opakowaniach, w temp. 15 - 25 °C. Temperatura < 10 °C może powodować krystalizację. W takim wypadku należy skonsultować się z producentem.

Tłumaczenie: luty 2016



Zentrale:
Werner-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

