

NEODUR HE 40

Suchy jastrych mineralny

JASTRYCH KLASY C 45

DO WYKONYWANIA JASTRYCHU POCHYLEGO

I JASTRYCHU PRZEJŚCIOWEGO O GRUBOŚCI MAX. 35 MM

OPIS PRODUKTU

NEODUR HE 40 to fabrycznie wyprodukowany i gotowy do użycia jastrych cementowy z kruszywami mineralnymi.

ZASTOSOWANIE

NEODUR HE 40 nadaje się do wykonywania jastrychów przejściowych i pochyłych. Służy do wykonywania warstwy jastrychu przejściowego w metodzie dwuwarstwowego jastrychu twardego z zastosowaniem n.p. **NEODUR-u HE 65**.

Wg niemieckiej normy DIN 18 560 cz. 7 warstwa jastrychu przejściowego ma wynosić minimum 25 mm przy warstwie 10 mm jastrychu twardego i min. 30 mm przy warstwie od 10 do 15 mm jastrychu twardego.

Ponadto jastrych **NEODUR HE 40** można otrzymać z kruszywami twardymi podwyższającymi odporność na ścieranie - **NEODUR HE 40 SVS 5**

NEODUR HE 40 wykonuje się wyłącznie z warstwą szcpezną **KORODUR Haftbrücke HB 5** do grubości max. 35 mm. Do wykonywania jastrychów o grubszych warstwach można otrzymać **NEODUR HE 40/8**

(Uwaga: zastosować konsystencję wilgotną do maksymalnie lekko-plastycznej).

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy w zastosowaniu
- **NEODUR HE 40** łatwo się miesza, nanosi i obrabia
- nie wymaga izolacji paroprzepuszczalnej

PARAMETRY TECHNICZNE

Surowce wyjściowe: Specjalne cementy i specjalnie wyszukane kruszywa

Klasa jastrychu: C 45
Stosunek wagowy wody do jastrychu: 0,12

Ziarnistość: 0 - 5 mm

Zużycie: ok. 2,1 kg/m²/mm

Temperatura przerobu > 5 °C

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować beton nośny (min. C 25/30) poprzez frezowanie, śrutowanie itp. Powierzchnia płyty betonowej musi być zdolna do mocnego związania, bez pęknięć, luźnych drobin i drobno-ziarnistych warstw cementowych, płaska, mocna i szorstka z przyczepnością co najmniej 1,5 N/mm².

Beton nośny należy w przeddzień dobrze zmoczyć wodą unikając kałuż.

W taką wilgotną, matową powierzchnię betonową wetrzeć warstwę kontaktową **KORODUR Haftbrücke HB 5** (mostek szcpezny).

NEODUR HE 40 należy zarobić wodą w mieszarce wymuszonej lub pompie jastrychowej do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji przerobowej (stosunek wagowy wody do jastrychu 0,12) i tak wymieszany jastrych nałożyć na warstwę szcpezną.

NEODUR HE 40 rozprowadzić za pomocą szablonów i wyrównać łatą aluminiową lub wibrującą. W odpowiednim czasie zatrzeć lub wygładzić.

Szczeliny dylatacyjne w jastrychu muszą przebiegać tak jak w betonie nośnym.

PIELĘGNACJA

Różnorodne warunki atmosferyczne i temperatura mają wpływ na przebieg twardnienia posadzki. Wykonaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem wg DIN 1045-3. Do tego celu polecamy nasze produkty **KOROTEX** lub **KOROSEAL** (patrz informacja techniczna produktu)

PRODUKCJA / KONTROLA

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG,
zakład produkcyjny: Wattenscheid
Kontrola jakości wg EN 13 813

Zert.: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25 kg w specjalnych workach papierowych

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym pomieszczeniu jak cement. Okres składowania ok. 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

NEODUR HE 40 zawiera cement i reaguje z wilgocią i wodą zasadowo. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Powyższe informacje są oparte na doświadczeniach własnych.

Polecamy dopasowanie wykonywania posadzki do istniejących miejscowych warunków i wskazujemy na nasze warunki sprzedaży i dostawy.

Dalsze informacje, praktyczne wskazówki do pracy, teksty przetargowe oraz świadectwa kontroli różnych systemów posadzkowych, kruszyw twardych i innych materiałów techniki budowlanej firmy **KORODUR** są do Państwa dyspozycji.

Tłum. 01/2011



KORODUR International GmbH

Zentrale:

Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postf. 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

