



POSADZKI PRZEMYSŁOWE

NEODUR Level AU

Masa wyrównawcza CT-C30-F5

**ŁATWO PŁYNĄCA, SAMOROZLEWNA,
SZYBKOTWARDNIEJĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY 5 – 50 MM**

OPIS PRODUKTU

NEODUR Level AU – wiązana cementem, mineralna, szybkotwardniejąca, modyfikowana polimerem, cienkowarstwowa masa do wyrównywania posadzek warstwą od 5 do 50 mm, klasa CT-C30-F5.

ZASTOSOWANIE

Do wnętrza i na zewnątrz, w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, do związania z podłożem cementowym. NEODUR Level AU to idealne nośne podłoże pod wykładziny typu linoleum, tekstylia, PCV, panele, płytki ceramiczne, kamień naturalny. Również pod posadzkę przemysłową NEODUR Level, patrz Karta Techniczna. Masa NEODUR Level AU przeznaczona jest jako podkład. i należy ją pokryć.

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwa do zarobienia
- łatwo płynąca
- do pompowania agregatem
- szybkotwardniejąca
- niskie naprężenia własne

DANE TECHNICZNE

Woda zarobowa: ok. 4 l na worek 25 kg

Czas obróbki przy +20 °C: ok. 30 min., wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas przydatności

Obciążenie jest zależne temperatury:

- ruch pieszy po 3 - 4 h
- pokrywanie wykładzinami niewrażliwymi na wilgoć po ≥ 24 h
- pokrywanie wykładzinami wrażliwymi na wilgoć po ≥ 48 h

Wytrż. na ścisk.: ≥ 28 dniach ok. 33 N/mm²

zużycie: ok. 1,7 kg/mm²

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże: wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie, nośne i suche; bez zanieczyszczeń i luźnych drobin. Powierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 1,5$ N/mm². Temp. powierzchni musi być $> +10$ °C. Obowiązują niemieckie normy DIN 18365 i DIN 18560. Należy zachować istniejące szczeliny dylatacyjne.

Gruntowanie: dyspersją żywic syntetycznych KORODUR PC, patrz KT.

Aplikacja: mechaniczna, należy dopasować konsystencję (rozpliw wg DIN EN 12706 12 - 13 cm, cylinder d = 30 mm, h = 50 mm) oraz dobrać pompę do jastrychów samorozlewnych/ślimakową, np. Putzmeister S5 EVTM z mieszarką talerzową. W mieszarce wymuszonej np. Hippo Mixer, LevMix lub mieszadłem o co najmniej 650 obrotach/min. Nie używać mieszarek mogących spieniać mieszankę. NEODUR Level AU zarabiać w stosunku ok. 4,0 l wody na 25-kg worek. Mieszać ok. 3 - 5 min. do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Temperatura produktu musi wynosić min. +10 °C. Zarobiony materiał NEODUR Level AU należy aplikować w ciągu 30 minut.

Pielęgnacja: w warunkach przy +20 °C niekonieczna. W przypadku stosowania na zewnątrz polecamy rozpylanie mgiełki wodnej na świeżo związaną powierzchnię, nie uszkadzając posadzki. Pielęgnację wodą należy kontynuować przez min. 1 h. Unikać zbyt suchych, wietrznych, gorących lub słonecznych warunków.

PRODUCENT

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, Zakład produkcyjny Wattenscheid
Cert.: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE / PRZECHOWYWANIE

25-kilogramowe specjalne opakowania papierowe, luzem w silosie ≥ 20 t. Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

NEODUR Level AU można stosować na zewnątrz, jeżeli zagwarantowana jest ochrona posadzki przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, np. wiatru i bezpośredniego nasłonecznienia. Aplikować w umiarkowanych temperaturach. Przy ogrzewaniu podłogowym obowiązują odpowiednie normy oraz wymagania dotyczące grubości warstwy.

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Nasze zalecenia dotyczące użytkowania produktu opierają się na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować aplikowanie do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

Tłumaczenie: maj 2016



KORODUR International GmbH
Zentrale:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de
Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

