



POSADZKI PRZEMYSŁOWE

NEODUR Level

Posadzka przemysłowa CT-C40-F8-AR0,5

**ŁATWO PŁYNĄCA, SAMOROZLEWNA,
SZYBKOTWARDNIEJĄCA, GRUBOŚĆ WARSTWY 4 – 30 MM**

OPIS PRODUKTU

NEODUR Level – cementowa, mineralna, szybkotwardniejąca, modyfikowana polimerami, cienkowarstwowa posadzka przemysłowa do wykonywania warstw od 4 do 30 mm, CT-C40-F8-AR0,5.

ZASTOSOWANIE

Do wnętrza i na zewnątrz. Do wykonywania warstw posadzek przemysłowych związanych z podłożem mineralnym, zarówno nowych, jak i do napraw w halach produkcyjnych, magazynach, garażach podziemnych, sklepach i w podobnych obiektach.

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwa do zarobienia
- łatwo płynąca
- do pompowania agregatem
- szybkotwardniejąca
- szybka możliwość obciążania ruchem pieszym
- do wysokich obciążeń
- niskie naprężenia własne

DANE TECHNICZNE

woda zarobowa: ok. 4,75 l na worek 25 kg
czas obróbki: ok. 30 min., wyższe temp. skraca ją,
przy +18 °C i 65 % względnej wilgotności powietrza a niższe wydłużają czas aplikacji
temperatura wykonania:
 podłoże: od ok. 8 °C do ok. 25 °C
 powietrze: od ok. 8 °C do ok. 30 °C
Obciążenie: zależnie od temp.
 ruch pieszy: po ok. 3 h
 ruch kołowy*: po ok. 24 h
 niskie obciążenie: po 3 dniach
 pełne obciążenie: po 7 dniach
Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm

* pojazdy o ogumieniu pneumatycznym

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie, nośne i suche; bez zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych i luźnych drobin.

Powierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$. Obowiązują niemieckie normy DIN 18365 i DIN 18560. Należy zachować istniejące szczeliny dylatacyjne.

Gruntowanie:

dyspersją żywicy syntetycznych KORODUR PC (patrz: Karta Techniczna).

Aplikacja:

mechaniczna, należy dopasować konsystencję (rozpliw wg DIN EN 12706 12 - 13 cm, cylinder $d = 30 \text{ mm}$, $h = 50 \text{ mm}$) oraz dobrać pompę ślimakową np. m-tec Duo Mix 2000.

Zarabiać w mieszarce wymuszonej np. Hippo Mixer, Collomix-LevMix lub mieszadłem o co najmniej 650 obrotach/min. Nie używać mieszarek mogących spieniać mieszankę.

NEODUR Level zarabiać w stosunku ok. 4,75 l wody na 25-kilogramowy worek. Mieszać przez ok. 3 - 5 min. do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej grudek.

Temperatura produktu musi wynosić min. +10 °C. Zarobiony materiał NEODUR Level należy aplikować w ciągu 30 minut.

PIELĘGNACJA

Powierzchnie NEODUR Level należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, przeciągiem, bezpośrednim nasłonecznieniem i ciepłem. Temperatura otoczenia i podłoża musi wynosić podczas nanoszenia i przez 7 następnych dni co najmniej +8 °C. Po stwardnieniu wystarczającym dla ruchu pieszego polecamy zastosować odpowiedni impregnat/preparat pielęgnacyjny. Zwiększy on odporność chemiczną, na wilgoć i zabrudzenie, nada estetyczny wygląd oraz zabezpieczy powierzchnię przed pyleniem.

PRODUCENT

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, Zakład produkcyjny Wattenscheid
Cert.: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25 kg specjalne opakowania papierowe

PRZECHOWYWANIE

w suchych warunkach, jak cement, okres przydatności do użytku wynosi ok. 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Nasze zalecenia dotyczące użytkowania produktu opierają się na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować aplikowanie do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

Tłumaczenie: luty 2016



KORODUR International GmbH

Zentrale:
 Wernher-von-Braun-Str. 4
 92224 Amberg
 Postfach 1653 • 92206 Amberg
 Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
 Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
 info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
 Hohensteinstr. 19
 44866 Bochum
 Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
 Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
 Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
 wattenscheid@korodur.de

