




TRU® Self-Leveling

Posadzka dekoracyjna do wnętrz i na zewnątrz

samorozlewna, szybkowiążąca, do szlifowania



Główne zalety:

- **samorozlewność / bardzo szybkie twardnienie**
ruch pieszy już po 2 - 3 godz.
- **nadaje się do szlifowania**
już po 24 godz.
do stopnia wysokiego połysku
- **atrakcyjność**
barwna, także z kruszywem dekoracyjnym
- **wysoka wytrzymałość**
20,0 N/mm² już po 4 godz.
- **grubość warstwy**
4 - 35 mm
- **do wnętrz i na zewnątrz**
- **wielofunkcyjna**
- **mineralna**
- **łatwa do pielęgnacji**

NAZWA PRODUKTU

Rapid Set® TRU® Self-Leveling

Posadzka dekoracyjna do wnętrz i na zewnątrz

OPIS PRODUKTU

Rapid Set TRU Self-Leveling to wysokiej jakości, innowacyjna, samorozlewna posadzka dekoracyjna oparta na specjalnej technologii cementu. Idealna tam, gdzie wymagany jest szybki wzrost wytrzymałości, trwałość i niskoskurczowe wiązanie. Materiał TRU zachowuje do 30 minut właściwości robocze przy temp. +20°C i po 2 - 3 godz. możliwy jest ruch pieszy. Już po 24 godz. po wbudowaniu posadzki TRU można ją szlifować do stopnia wysokiego połysku. Grubość warstwy końcowej to 4 - 35 mm.

Rapid Set TRU Self-Leveling można układać w różnych kolorach. Możliwe jest uzyskanie dodatkowych efektów indywidualnych w posadzkach szlifowanych przez posypanie tzw. kruszywem dekoracyjnym (np. szkło, marmur). Z powodu wielorakich możliwości polecamy wykonanie powierzchni próbnych.

Rapid Set TRU Self-Leveling jest twardą posadzką mineralną, mogą powstawać mikrorysy.

ZAKRES STOSOWANIA

Rapid Set TRU Self-Leveling to wielofunkcyjny produkt przeznaczony do indywidualnego i kreatywnego użycia. Do atrakcyjnych i unikalnych rozwiązań w sklepach, restauracjach, holach, muzeach, biurach i wszelkich innych pomieszczeniach reprezentacyjnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KOLOR [naturalny]

Rapid Set TRU Self-Leveling można indywidualnie barwić w masie lub barwić powierzchniowo. Ostateczny kolor oraz wygląd powierzchni może różnić się od wzoru w zależności od zastosowanych metod aplikacji oraz warunków środowiskowych.

ZASTOSOWANIE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być wytrzymałe na ścisnienie i rozciąganie, nośne i suche, bez zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych i luźnych drobin. Wytrzymałość powierzchniowa: min. 1,5 N/mm². Obowiązują niemieckie normy DIN 18365 i DIN 18560. Należy zachować istniejące szczeliny dylatacyjne podłoża.



TRU[®] Self-Leveling

Posadzka dekoracyjna do wnętrz i na zewnątrz

samorozlewna, szybkowiążąca, do szlifowania

DANE TECHNICZNE przy temp. + 20°C

czas zachowywania właściwości roboczych	20 min.
Własc. samopoziomujące	15 min.
Temp. podłoża	+ 10°C do + 30°C
Temp. powietrza	+ 10°C do + 30°C
Temp. materiału	+ 16°C do + 27°C
Zużycie	
Zużycie	ok. 1,7kg/m ² /mm
wytrzymałość na ściskanie (ASTM C-109 Mod.)	
po 4 godz.	ok. 20,0 N/mm ²
po 24 godz.	ok. 34,0 N/mm ²
po 28 dniach	ok. 45,0 N/mm ²
wytrzymałość powierzchniowa (ASTM C-307)	
po 7 dniach	ok. 1,5 N/mm ²
po 28 dniach	ok. 2,5 N/mm ²
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (ASTM C-348)	
po 24 godz.	ok. 6,0 N/mm ²
po 28 dniach	ok. 13,0 N/mm ²

GRUNTOWANIE

Przy pomocy specjalistycznej dwuskładnikowej żywicy epoksydowej KORODUR TXPK, następnie posypać obficie suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 - 0,8 mm (patrz KT KORODUR TXPK).

MIESZANIE I APLIKACJA

Zaleca się użycie odpowiedniego urządzenia do mieszania, np. Hippo Mixer lub Collomix-LevMix. Nie używać mieszarek napowietrzających. TRU Self-Leveling miesza się z max. 4,1 l wody na 22,7 kg worka. W celu uzyskania jednolitej konsystencji należy kontynuować mieszanie przez 3 - 5 minut. Konsystencję należy mierzyć za pomocą rozlewu. Polecamy używać naszego „Flowkits” z instrukcją użytkową.

TRU Self-Leveling aplikuje się na na przygotowane i zagruntowane podłoże by finalna grubość waności min. 4 mm. TRU Self-Leveling posiada konsystencję ciekłą i poziomuje się w czasie 15 min. Aby uzyskać jednorodną warstwę zaleca się użycie odpowiedniej rakli. Odpowietrzyć płynną jeszcze masę wałkiem kolczastym.

Podczas aplikacji aż do momentu użytkowania należy całą powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysuszeniem poprzez wiatr, przeciąg, nasłonecznienie itp.

W przypadku nakładania warstw o grubości > 35 mm można zastosować domieszkę piasku kwarcowego (po zasięgnięciu porady pracowników działu techniki stosowania).

Temperatura powietrza i materiału ponad +20°C może przyspieszyć czas wiązania i rozwój wytrzymałości. Należy

starannie omówić aplikację. Zaleca się zastosowanie zimnej wody.

Temperatura powietrza i materiału poniżej +20°C może opóźnić czas wiązania i rozwój wytrzymałości szczególnie przy cieńszych warstwach. Polecamy przechowywać materiał w ciepłym pomieszczeniu i podgrzać wodę.

PIELĘGNACJA

W normalnych warunkach nie jest konieczne specjalna pielęgnacja. W warunkach bardzo suchych, wietrznych, gorących lub słonecznych polecamy pielęgnować przez równomierne rozpylanie mgły wodnej na dostatecznie związaną powierzchnię TRU.

SZLIFOWANIE

TRU Self-Leveling można szlifować po upływie 24 godzin.

Powierzchnie TRU nadają się do szlifowania do stopnia wysokiego połysku. Na zamówienie udostępniamy instrukcję szlifowania.

Uwaga: podczas szlifowania ściera się do 3 mm z wbudowanej warstwy (w zależności od pożądanego wyglądu).

ZAPIELĘGNOWANIE

Po wyschnięciu wystarczającym dla ruchu pieszego polecamy zastosować odpowiedni impregnat lub preparat pielęgnacyjny np. Obtego lub Amerpolish. Zwiększy on odporność chemiczną, na wilgoć i zabrudzenie, nada estetyczny wygląd. TRU Self-Leveling stanie się łatwą w pielęgnacji, odporną i atrakcyjną posadzką.

MAGAZYNOWANIE

W suchym miejscu, podobnie jak cement. Okres przydatności do użytku ok. 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Poprzez dodawanie pigmentów, kruszyw dekoracyjnych czy kwarcowych zmieniają się właściwości aplikacji i właściwości fizyczne. Właściwości takiej posadzki są inne od opisanych w Karcie Technicznej. Zalecamy zbadać na nowo techniczne właściwości nowo powstałej mieszanki.

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego też należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu z oczami należy skonsultować się z lekarzem. Zalecenia dotyczące technik aplikacji są oparte na naszym doświadczeniu. Polecamy dostosować aplikację do lokalnych warunków i w związku z tym odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy które udostępniamy na zamówienie.

Licencjonowany Producent w Europie:

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Werk Bochum-Wattenscheid
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum, Niemcy
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Zert.: DIN EN ISO 9001:2015

Tłumaczenie: listopad 2018

© 2012 CTS Cement Manufacturing Corporation. Rapid Set, Cement All, Set Control, Flow Control and the Rapid Set logo are trademarks of CTS. All rights reserved.

KORODUR – jedyny licencjonowany producent w Europie

