

# کانسار مس شیخ عالی

گزارش معرفی و برآورد ذخیره - برای خریدار و سرمایه گذار

جنوب شرق ایران، استان هرمزگان | ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | پیش نویس ۲ - بخش های زرد رنگ باید توسط مالک تکمیل شود

حدود ۱۶,۱۴۸ تن

مس فلزی محتوا (برآورد مدل)

۵,۲۹٪ مس

عیار متوسط بلوک ها (میانگین نمونه ها:

۵,۳۷٪)

۳۰۵,۲۶۳ تن

ماده معدنی برآوردی (مدل بلوکی)

تا ۰,۶۴ گرم طلا

در هر تن (مقاله علمی؛ در اکتشاف

تجزیه نشده)

۱۴,۳۳۵ دلار

قیمت هر تن مس، ۹ مهر ۱۴۰۵ (حدود

۳۰٪ بالاتر از پارسال)

۱۶ گمانه، ۲,۶۷۵ متر

حفاری ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ + ژئوفیزیک IP- RS

RS

## ۱. خلاصه اجرایی

کانسار مس شیخ عالی یک توده سولفیدی ماسیو از نوع VMS در جنوب شرق ایران است که در منابع علمی با نام Sheikh-Ali شناخته می شود. اکتشاف تفصیلی آن بین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ انجام شده و شامل نقشه زمین شناسی، ژئوفیزیک IP-RS و ۱۶ گمانه است. مدل سازی سه بعدی و برآورد بلوکی در نرم افزار Gemcom حدود ۳۰۵,۲۶۳ تن ماده معدنی با عیار متوسط ۵,۲۹٪ مس و محتوای حدود ۱۶,۱۴۸ تن مس فلزی نشان می دهد.

این عیار حدود هفت برابر عیار متوسط معدن سرچشمه (۰,۷٪) است. یک بررسی زمین شناسی ایران، شیخ عالی (Sheikh-Ali) را تنها نمونه این نوع سولفید توده ای غنی از طلا در بخش جنوبی پهنه ساندج-سیرجان می نامد؛ ولی در اکتشاف تفصیلی فقط مس تجزیه شده و عیار طلا و نقره باید با آنالیز تازه روشن شود.

| شاخص                | مقدار                                  | توضیح                          |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| نوع کانسار          | سولفید توده ای (VMS) مرتبط با ولکانیسم | مطالعات زمین شناسی محدوده      |
| ارتفاع محدوده       | حدود ۲,۰۰۰ متر از سطح دریا             |                                |
| نمونه های تجزیه شده | ۴۴ نمونه از BH۱، BH۵، BH۹ و BH۱۱       | تجزیه عیار مس                  |
| دامنه عیار نمونه ها | ۰,۶۱ تا ۱۱,۷۸٪ مس                      | میانگین $\approx ۵,۳۷\%$       |
| حجم توده            | ۶۵,۶۴۸ مترمکعب                         | مدل بلوکی؛ مدل سه بعدی: ۶۵,۷۱۴ |
| وزن مخصوص           | ۴,۶۵ تن بر مترمکعب                     | متوسط ماده معدنی               |
| تناژ                | ۳۰۵,۲۶۳ تن                             | $۴,۶۵ \times ۶۵,۶۴۸$           |
| محتوای فلزی         | ۱۶,۱۴۸ تن مس                           | تناژ $\times ۵,۲۹\%$           |

سه نکته برای تصمیم خریدار: (۱) برآورد به چهار گمانه برخوردکننده با ماده معدنی (و ۴۴ نمونه) متکی است؛ (۲) طبقه‌بندی استاندارد منابع (مانند JORC) انجام نشده؛ (۳) اطلاعات فرآوری، روش استخراج، هزینه‌ها و پروانه در گزارش اکتشاف نیست. جزئیات در بخش ۹ آمده است.

## ۲. موقعیت و دسترسی

کانسار در استان هرمزگان و در مختصات  $28^{\circ}09'00"N$ ,  $56^{\circ}46'20"E$  قرار دارد.

| مرجع                   | فاصله تقریبی | جهت      |
|------------------------|--------------|----------|
| کرمان                  | ۳۰۰ کیلومتر  | جنوب     |
| بندرعباس               | ۱۵۰ کیلومتر  | شمال‌شرق |
| دولت‌آباد              | ۳۰ کیلومتر   | جنوب‌شرق |
| روستای عشایری شیخ‌عالی | ۲ کیلومتر    | جنوب‌شرق |

### راه‌های دسترسی:


۱. از سمت دولت‌آباد: جاده آسفالت بافت-دولت‌آباد (حدود ۱۳۰ کیلومتر)، سپس جاده خاکی دولت‌آباد-شیخ‌عالی (حدود ۲۷ کیلومتر).

۲. از سمت بندرعباس: جاده بندرعباس-سیرجان تا سهراهی احمدی (کیلومتر ۷۵)، سپس بخش احمدی (حدود ۶۵ کیلومتر) و جاده خاکی احمدی-شیخ‌عالی (حدود ۳۰ کیلومتر).

منطقه از نظر امکانات رفاهی و صنعتی محروم است و جمعیت آن را بیشتر عشایر تشکیل می‌دهند. مختصات رئوس محدوده پروانه و شهرستان طبق پروانه: تکمیل توسط مالک



شکل ۱ - موقعیت کانسار در ایران (نقطه قرمز). منبع: گزارش اکتشاف تفصیلی



شکل ۲ - تصویر ماهواره‌ای محدوده کانسار (کادر زرد: محدوده اکتشافی؛ مقیاس: ۲ کیلومتر)

### ۳. زمین‌شناسی و کانه‌زایی

کانسار از تیپ سولفید توده‌ای آتشفشانی است و با واحدهای ولکانیکی منطقه ارتباط مستقیم دارد. نقشه توپوگرافی-زمین‌شناسی محدوده‌ای حدود ۲ کیلومترمربع تهیه شده است. در محدوده سه واحد اصلی دیده می‌شود:

| واحد                         | شرح                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| بازالت‌های اسپیلیتی          | بازالت اسپیلیتی تیره، بازالت کلریتی، بازالت‌های شدیداً کلریتی‌شده و مواد هیالوکلاستیک |
| آهک‌های پلاژیک               | آهک پلاژیک صورتی تا قرمز و کرم‌رنگ                                                    |
| رادیولاریت چرتی و شیل سیلیسی | رادیولاریت چرتی و شیل سیلیسی قرمز تا قهوه‌ای، حاوی ماده معدنی                         |


بخش اعظم ماده معدنی در افقی از رادیولاریت چرتی قرار دارد که با کنتاکت گدازه‌های بالشی و آهک‌های پلاژیک مرتبط است. این افق به صورت نواری منقطع و عدسی‌شکل در محل ترانشه اصلی رخنمون دارد و ضخامتش حدود ۱۰ تا ۳۰ متر تغییر می‌کند. در نمونه‌برداری گمانه‌ها، ماده معدنی به صورت ماسیو، پراکنده و رگه‌ای (stockwork) و نیز زون اکسیداسیون ثبت شده است. در BH۵ و BH۱۰ فواصلی با عنوان «حفره» (Cave) ثبت شده است.

مطالعات علمی منتشرشده (Rastad et al., 2002) کانی‌های پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، کوولیت، دیژنیت، بورنیت، اسپیکولاریت و مس طبیعی را گزارش کرده‌اند و کانسار را از نوع قبرس (VMS درون افیولیت) می‌دانند. همان مقاله تا ۰/۶۴ گرم طلا و ۷۵ گرم نقره در هر تن کانه توده‌ای گزارش می‌کند. این اعداد حداکثر عیار هستند، نه متوسط، و در اکتشاف تفصیلی تجزیه نشده‌اند. آنالیز USGS پتانسیل پالادیم، پلاتین و رودیم را پایین ارزیابی کرده است. سرباره‌های مس باستانی این محل را امامی و پرورش (۲۰۱۶) بررسی کرده‌اند.



## ۴. عملیات اکتشافی و داده‌های حفاری

اکتشاف تفصیلی بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ سه بخش داشت: تهیه نقشه توپوگرافی-زمین‌شناسی (حدود ۲ کیلومترمربع)، اکتشاف سطحی برای شناخت گسترش ماده معدنی سولفیدی در عمق، و برداشت ژئوفیزیک IP-RS. بر پایه تلفیق این نتایج، ۱۶ گمانه با طول کل حدود ۲,۶۷۵ متر حفاری شد. گمانه‌ها عمدتاً شیب‌دار (۷۰ تا ۸۷ درجه) هستند.



شکل ۳ - موقعیت گمانه‌های حفرشده (پلان). مختصات UTM بر حسب متر



| گمانه | X (شرقی)  | Y (شمالی) | ارتفاع دهانه (م) | طول (م) |
|-------|-----------|-----------|------------------|---------|
| BH1   | ۴۷۷,۹۳۱,۸ | ۳,۱۱۲,۴۰۰ | ۱۹۰۲,۰۰          | ۱۴۰     |
| BH۲   | ۴۷۷,۹۳۶,۱ | ۳,۱۱۲,۳۸۶ | ۱۹۰۲,۱۷          | ۱۶۴     |
| BH۳   | ۴۷۸,۰۹۵,۲ | ۳,۱۱۲,۴۶۰ | ۱۹۲۸,۳۵          | ۱۷۰     |
| BH۴   | ۴۷۷,۹۰۵,۳ | ۳,۱۱۲,۴۱۶ | ۱۸۹۶,۳۴          | ۲۳۰     |
| BH۵   | ۴۷۸,۰۷۱   | ۳,۱۱۲,۴۴۵ | ۱۹۱۸,۰۴          | ۸۵      |
| BH۶   | ۴۷۸,۰۱۷   | ۳,۱۱۲,۴۴۵ | ۱۹۱۳,۴۳          | ۱۸۶     |
| BH۷   | ۴۷۸,۰۷۱   | ۳,۱۱۲,۴۶۰ | ۱۹۱۶,۱۱          | ۱۹۱     |
| BH۸   | ۴۷۷,۹۸۸   | ۳,۱۱۲,۴۴۰ | ۱۹۱۵,۰۰          | ۱۶۶     |
| BH۹   | ۴۷۷,۹۵۲   | ۳,۱۱۲,۳۹۲ | ۱۹۱۰,۰۰          | ۱۵۰     |
| BH۱۰  | ۴۷۸,۰۷۰,۴ | ۳,۱۱۲,۳۸۹ | ۱۹۲۸,۴۷          | ۹۵      |
| BH۱۱  | ۴۷۷,۸۷۲   | ۳,۱۱۲,۳۵۷ | ۱۹۱۴,۰۰          | ۱۵۰     |
| BH۱۲  | ۴۷۷,۸۲۲,۸ | ۳,۱۱۲,۵۶۰ | ۱۸۸۷,۵۰          | ۲۱۰     |
| BH۱۳  | ۴۷۷,۹۰۵,۳ | ۳,۱۱۲,۲۹۶ | ۱۹۰۳,۹۴          | ۲۳۷     |

|       |         |           |           |      |
|-------|---------|-----------|-----------|------|
| ۱۳۵   | ۱۹۱۵,۷۰ | ۳,۱۱۲,۳۴۸ | ۴۷۷,۸۷۱   | BH۱۴ |
| ۲۱۰   | ۱۹۲۱,۷۱ | ۳,۱۱۲,۳۳۰ | ۴۷۸,۰۷۱   | BH۱۵ |
| ۱۵۸,۵ | ۱۹۰۴,۰۰ | ۳,۱۱۲,۴۵۲ | ۴۷۷,۹۰۵,۳ | BH۱۶ |

ماده معدنی در چهار گمانه نمونه برداری و از نظر مس تجزیه شده است. طول های زیر طول نمونه برداری در امتداد گمانه است، نه ضخامت واقعی.

| گمانه | بازۀ ماده معدنی در گمانه (م) | طول نمونه برداری شده (م) | تعداد نمونه |
|-------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| BH۱   | ۶۹ تا ۹۹                     | حدود ۳۰                  | ۲۸          |
| BH۵   | ۶۰ تا ۶۲                     | ۲                        | ۱           |
| BH۹   | حدود ۷۳,۵ تا ۸۳,۵            | حدود ۱۰                  | ۱۰          |
| BH۱۱  | ۳۲ تا ۳۷                     | ۵                        | ۵           |
| جمع   |                              |                          | ۴۴          |


داده ها (دهانه، پیمایش، لیتولوژی و عیار) در چهار فایل ساختاریافته وارد Gemcom شده است. نتیجه ۱۲ گمانه دیگر (برخورد یا عدم برخورد با ماده معدنی) در گزارش اکتشاف صریحاً ذکر نشده و باید روشن شود.





شکل ۴ - موقعیت فضایی گمانه ها (بخش قرمز: ماده معدنی). راست: همه گمانه ها؛ چپ: گمانه های برخوردکننده با ماده معدنی

## ۵. مدل سازی و برآورد ذخیره

مدل سه بعدی توده از یک پلان افقی (نقشه زمین شناسی سطحی) و یک مقطع شیب دار از گمانه های BH۱، BH۹ و BH۱۱ ساخته شده است؛ نتیجه جسمی کاسه ای شکل است که از سطح به عمق می رود. مراحل: ساخت مدل توپوگرافی (شبکه مثلثی نامنظم)، مدل سازی گمانه ها و لیتولوژی، ترسیم پلان و مقطع، و اتصال مقاطع برای ساخت مدل سه بعدی.



شکل ۵ - پلان افقی ماده معدنی بر اساس نقشه زمین‌شناسی سطحی



شکل ۶ - مدل سه‌بعدی هندسی کانسار؛ راست: Wireframe، چپ: مدل جامد

| مقدار           | مشخصه مدل                 |
|-----------------|---------------------------|
| ۶۵,۷۱۴ مترمکعب  | حجم مدل سه‌بعدی           |
| ۲۹,۴۴۶ مترمربع  | مساحت سطح                 |
| ۳۲۴ / ۴۸۶ / ۱۶۴ | گره‌ها / لبه‌ها / مثلث‌ها |
| ≈ ۳۰۵,۵۶۵ تن    | تناژ از حجم مدل سه‌بعدی   |


برای برآورد عیار، توده به بلوک‌های ۱×۱ متری تقسیم و عیار هر بلوک با روش عکس مجذور فاصله (توان ۲) تخمین زده شد. روش زمین‌آماري به این دلیل کنار گذاشته شد که تغییرنا ساختار فضایی نشان نداد (بخش ۶).

| پارامتر                              | مقدار                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| فضای تخمین                           | ۱۹۰ ستون، ۱۲۰ ردیف، ۱۳۰ تراز (مبدأ: $X=477,835$ , $Y=3,112,339$ , $Z=1,920$ ) |
| حداقل / حداکثر نمونه مؤثر در هر بلوک | ۱۲ / ۲                                                                        |
| بیضی جستجو                           | بدون چرخش، شعاع نامحدود (۹,۹۹۹)                                               |

| نتیجه برآورد                   | مقدار                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| تعداد بلوک (هر بلوک ۱ مترمکعب) | ۶۵,۶۴۸، همه تخمین‌خورده |
| تناژ $4,65 \times 65,648$      | ۳۰۵,۲۶۳ تن              |



|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| عیار متوسط بلوک‌ها            | ۵,۲۹٪ مس (میانگین نمونه‌ها ۵,۳۷٪) |
| محتوای فلزی = ۳۰۵,۲۶۳ × ۵,۲۹٪ | ۱۶,۱۴۸ تن مس                      |




شکل ۷ - بلوک‌بندی کانسار و رنگ‌بندی بلوک‌ها بر اساس عیار مس (BH۱۱ در چپ، BH۹ در راست)

**اعتبارسنجی متقابل:** برای تنظیم پارامترها (شعاع، حداقل و حداکثر نمونه) آزمون اعتبار متقابل روی ۴۴ نمونه انجام شد. میانگین عیار برآوردشده در محل نمونه‌ها ۵,۳۵٪ است و با میانگین واقعی (۵,۳۷٪) نزدیک است؛ یعنی مدل میانگین را بیش یا کم برآورد نمی‌کند. این آزمون درستی توزیع عیار در مناطق بدون حفاری را تضمین نمی‌کند.


## ۶. مطالعات آماری

عیار مس نمونه‌ها از ۰,۶۱ تا ۱۱,۷۸٪ تغییر می‌کند و میانگین آن ۵,۳۸٪ است. ضریب تغییرات ۰,۶۳ تغییرپذیری متوسط را نشان می‌دهد. حدود ۴۶/۵٪ نمونه‌ها زیر ۴,۳۳٪ و ۷۲٪ زیر ۸,۰۵٪ مس هستند.

| پارامتر     | تعداد | کمینه | بیشینه | میانگین | انحراف معیار | ضریب تغییرات | چولگی | کشیدگی |
|-------------|-------|-------|--------|---------|--------------|--------------|-------|--------|
| عیار مس (%) | ۴۳    | ۰,۶۱  | ۱۱,۷۸  | ۵,۳۸    | ۳,۴۱         | ۰,۶۳         | ۰,۲۷  | ۱,۶۵   |



شکل ۹ - نیم‌تغییرنمای عیار مس (گام ۵ متر)



شکل ۸ - توزیع فراوانی عیار مس نمونه‌ها (۴۳ نمونه)

تغییرنما در همه جهت‌ها مشابه است، پس ذخیره همسانگرد فرض شده است. اما پس از اوج حدود ۱۱,۷ در فاصله ۱۰ تا ۱۵ متر دوباره کاهش می‌یابد و به حد ثابتی نمی‌رسد. گزارش اکتشاف نتیجه می‌گیرد ساختار فضایی قابل‌اتکایی دیده نمی‌شود و کریجینگ مناسب نیست. باید توجه داشت که ۲۸ نمونه از ۴۴ نمونه از یک گمانه (BH۱) است و جفت‌های نزدیک بیشتر از درون همان گمانه می‌آیند.

## ۷. تحلیل حساسیت

**شعاع جستجو:** با کوچک‌تر شدن شعاع، بلوک‌های کمتری تخمین می‌خورند. در شعاع ۵۰ متر فقط حدود نیمی از حجم مدل شرط حداقل دو نمونه را دارد و عیار متوسط این بخش بالاتر است (۸/۵۷٪). یعنی بخش بزرگی از مدل با فاصله زیاد از نمونه‌ها و به‌صورت برون‌یابی تخمین زده شده است.

| شعاع جستجو   | حجم بلوک‌های تخمین‌خورده (م <sup>۳</sup> ) | سهم از کل مدل | عیار متوسط (Cu %) |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|
| ۵۰ متر       | ۳۲,۷۰۲                                     | ۴۹/۸٪         | ۸/۵۷              |
| ۱۰۰ متر      | ۶۱,۰۶۰                                     | ۹۳/۰٪         | نیاز به بازمحاسبه |
| بدون محدودیت | ۶۵,۶۴۸                                     | ۱۰۰٪          | ۵/۲۹              |

**عیار حد:** میانگین عیار بلوک‌ها با بالا رفتن عیار حد از ۵/۲۹٪ (حد ۰/۵٪) به ۱۰/۶۱٪ (حد ۱۰٪) می‌رسد. جدول تناژ-عیار صحیح (تناژ باقی‌مانده بالاتر از هر عیار حد) در گزارش اکتشاف نیست؛ محتوای فلزی ارائه‌شده در آن از ضرب کل تناژ در عیار هر رده به دست آمده و درست نیست. این جدول باید از مدل بلوکی بازمحاسبه شود و در اینجا ارائه نشده است.

## ۸. وضعیت حقوقی، زیرساخت و بازار

طبق قانون معادن، پروانه بهره‌برداری قابل معامله، تمدید و توثیق است. موارد زیر باید از اسناد مالک تکمیل و در اتاق داده ارائه شود.

| مورد                                               | وضعیت           |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| نوع مجوز، شماره و تاریخ صدور / انقضا               | تکمیل توسط مالک |
| ظرفیت استخراج مجاز (تن در سال)                     | تکمیل توسط مالک |
| حقوق دولتی و بدهی معوق                             | تکمیل توسط مالک |
| مجوز محیط‌زیست و منابع طبیعی؛ استعلام میراث فرهنگی | تکمیل توسط مالک |
| برق (شبکه / ژنراتور)؛ آب (منبع و مجوز)             | تکمیل توسط مالک |
| ماشین‌آلات، ابنیه (کمپ، انبار، دفتر)               | تکمیل توسط مالک |
| روش استخراج (روباز / زیرزمینی)                     | تکمیل توسط مالک |

حقوق دولتی درصدی از بهای فروش ماده معدنی است؛ برای ۱۴۰۴ نرخ ۱۵٪ تعیین شد و برای شش ماه نخست ۱۴۰۵ بر پایه استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

**بازار:** محصول، سنگ سولفیدی مس است و خریداران طبیعی آن کارخانه‌های فلوتاسیون و تغلیظ مس استان کرمان هستند. قیمت مس در بورس فلزات لندن در ۹ مهر ۱۴۰۵ حدود ۱۴,۳۳۵ دلار در تن بود؛ حدود ۳۰٪ بالاتر از یک سال قبل (Trading Economics).



## ۹. نقاط قوت، محدودیت‌ها و ریسک‌ها

### نقاط قوت

- عیار متوسط بالا (۵/۳٪ مس) و وزن مخصوص ۴/۶۵ نشان‌دهندهٔ ماده معدنی سولفیدی ماسیو است.
- مدل سه‌بعدی، مدل بلوکی و آزمون اعتبار متقابل آماده است.
- دسترسی جاده‌ای از دو مسیر و داده‌های اکتشافی منظم (نقشه، ژئوفیزیک، ۱۶ گمانه) موجود است.
- مقالات علمی طلا و نقره را هم در کانه گزارش کرده‌اند (باید با آنالیز تأیید شود).

### محدودیت‌ها و راه کاهش آن‌ها

| محدودیت                                                                          | راه کاهش / اقدام                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| پایه داده: ۴۴ نمونه از چهار گمانه؛ ۲۸ نمونه از BH۱؛ نتیجه ۱۲ گمانه دیگر ذکر نشده | مستندسازی نتیجه همه گمانه‌ها؛ حفاری تکمیلی برای کاهش فاصله نمونه‌ها       |
| برآورد با کد استاندارد (JORC، PERC) و مانند آن طبقه‌بندی نشده                    | طبقه‌بندی منابع توسط شخص صالح                                             |
| تغییرنا ساختار نشان نمی‌دهد؛ شعاع جستجو نامحدود؛ حدود نیمی از مدل برون‌یابی است  | بازبرآورد با شعاع محدود؛ اعتبار برآورد برای کل توده سنجیده شود نه هر بلوک |
| جدول تناژ-عیار با عیار حد اقتصادی ندارد                                          | بازمحاسبه از مدل بلوکی                                                    |
| وزن مخصوص ۴/۶۵ بدون ذکر روش اندازه‌گیری                                          | اندازه‌گیری مستقل و کنترل کیفیت نمونه‌برداری و تجزیه                      |
| داده‌ها قدیمی است (حفاری ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱)                                           | نمونه‌برداری و آنالیز تازه                                                |
| «حفره» در BH۵ و BH۱۰                                                             | بررسی بازیابی نمونه و زمین‌شناسی مهندسی                                   |
| فرآوری، روش استخراج، هزینه و پروانه در گزارش اکتشاف نیست                         | آزمایش فرآوری؛ مطالعات امکان‌سنجی؛ ارائه پروانه                           |
| طلا و نقره تجزیه نشده                                                            | آنالیز طلا، نقره و روی روی مغزه‌ها                                        |
| میراث فرهنگی (آثار معدنکاری باستانی)                                             | استعلام رسمی و مستندسازی آثار                                             |
| زهاب اسیدی از کانه پریپریت؛ نوسان قیمت مس و ارز                                  | طرح مدیریت پساب؛ ارزش‌گذاری با چند سناریو                                 |

## ۱۰. اتاق داده و گام‌های بعدی

جدول کامل نتایج تجزیه ۴۴ نمونه، لاگ لیتولوژی گمانه‌ها و جدول پیمایش (شیب و آزیموت) در گزارش اکتشاف موجود است و پس از امضای تعهد محرمانگی به خریدار داده می‌شود.

□ گزارش اکتشاف تفصیلی و برآورد ذخیره (فایل ۴۸ صفحه‌ای) و داده‌های Gemcom

□ جدول نتایج تجزیه، لاگ گمانه‌ها و پیمایش گمانه‌ها

□ تصویر پروانه بهره‌برداری، نقشه محدوده و طرح بهره‌برداری مصوب

□ مفاصاحساب حقوق دولتی و بیمه؛ فهرست تجهیزات با عکس

□ نتایج آنالیز تازه نمونه‌ها (مس، طلا، نقره، روی) در آزمایشگاه معتبر

تماس: نام و شماره تماس فروشنده

## ۱۱. مأخذ داده‌ها و منابع

همه ارقام مربوط به اکتشاف و برآورد ذخیره از «گزارش اکتشاف تفصیلی و برآورد ذخیره کانسار مس شیخ‌عالی» (فایل ارائه ۴۸ صفحه‌ای) گرفته شده و مستقلاً با داده خام آزمایشگاهی یا خروجی نرم‌افزار تطبیق داده نشده است. شکل‌های ۱ تا ۷ از همان گزارش برش خورده‌اند و شکل‌های ۸ و ۹ از جداول آن دوباره رسم شده‌اند. اطلاعات تکمیلی از چکیده منابع زیر در نتایج جست‌وجو آمده؛ متن کامل بیشتر آن‌ها باز نشد.

- گزارش اکتشاف تفصیلی و برآورد ذخیره کانسار مس شیخ‌عالی (۱۳۷۷-۱۳۸۱)، فایل ارائه ۴۸ صفحه‌ای، محدوده بهره‌برداری مس شیخ‌عالی – منبع اصلی
- Rastad, Monazzami Miralipour & Momenzadeh (۲۰۰۲). Sheikh-Ali Copper Deposit, a Cyprus-Type VMS Deposit in Southeast Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, ۱۳, ۵۱-۶۳
- ۳D Modeling and preliminary ore reserve estimation of Sheikh-Ali Copper deposit
- Metallogeny of volcanogenic massive sulfide deposits of Iran (ScienceDirect)
- پایان‌نامه اکتشاف تکمیلی ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کانسار مس شیخ‌علی – دانشگاه صنعتی اصفهان
- USGS Open-File Report ۷۹-۸۴۰ – Pd, Pt and Rh in mafic and ultramafic rocks of Turkey and Iran
- Emami & Parvaresh (۲۰۱۶). Copper slags from Sheikh-Ali ophiolite copper deposits, Kerman. Archäometrie und Denkmalpflege ۲۰۱۶, Göttingen, pp. ۲۰۵-۲۰۸ (از خلاصه نتایج جست‌وجو؛ پیوند مستقیم تأیید نشد)
- Trading Economics – Copper
- حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد – انتخاب
- محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی – فلزات خاورمیانه
- تشریح فعالیت‌های معدن مس سرچشمه – اخبار معدن