Sensitivity to the intrinsic thickness q_0

Variant	$N_{\rm FRB}$	$N_{\rm control}$	Quartile counts (face-on → edge-on)	AD $p_{\rm m}$	MW two-sided $p_{\rm m}$	MW one-sided $p_{\rm m}$
$q_0 = 0.10$	57	24,976	14,19,10,14	0.57	0.43	0.21
$q_0 = 0.15$	57	24,870	14,19,10,14	0.59	0.46	0.24
$q_0 = 0.20$	56	24,450	14,19,10,13	0.55	0.45	0.23
$q_0 = 0.25$	52	23,699	14,18,10,10	0.21	0.17	0.087

$p_{\rm m}$: fraction of 10,000 random control samples of the same size that differ from the control at least as much as the FRB hosts.
The one-sided MW test is run in the direction of an edge-on deficit. With 10,000 draws the smallest possible $p_{\rm m}$ is 10^{-4}.
The cut $q > q_0$ is applied to both samples.