鋼材検査証明書 INSPECTION CERTIFICATE

東京製鐵株式会社

Head Office: Kasumigaseki Tokyu Bldg. (15F), 3-7-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 Japan

TOKYO STEEL MFG. CO., LTD.

本社:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号 霞が関東急ビル (15階)

注 文 者 株式会社 アイ・テック 本社 Shipper

株式会社アイ・テック

名 Commodity

特約店

Customer

熱延広幅帯鋼

格 規

受注番号 Contract No.

1X-20400

送り状番号 Invoice No.

D-625926

発 行 日 Date of Issue 2022. 12. 02

証明書番号 Certificate No.

743203

需要家 Customer

株式会社アイ. テック 東京支店

工事名

Specification JIS G 3101 SS4	100	S				roject Na	me									
寸 法		量 Quantity			引張試験 Tensile Test ※ 1 AEHKN			衝撃試験 ※3 曲 If Impact Test			厚さ方向特性 Through-thickness Characteristics		外超観			
		質量	コイル番号	鋼 番	Yield Point or Yield Strength		nsile Yield Elongation Ratio		J			絞り% Reduction of Area %			形 波状 - U	備考
Size (MM)	Pieces	Weight (kg)	Coil No.	Charge No.	N/mm [*]	(MPa)	% %	2	1	2 3	Ave	1	2 3	Ave	T法 ※ 4	Remark
2. 17X1, 115XC0IL	1	14980	ACB080671	AD1497	309	417	39								G	
2. 17X1, 115XC0IL	1	11280	ACB080681	AD1497	313	420	38								G	
2. 17X1, 115XC0IL	1	16020	ACB080931	AD1497	309	417	39								G	
2. 17X1, 115XC0IL	1	16030	ACB080941	AD1497	309	417	39								G	
2. 17X1, 115XC0IL	1	15900	ACB080951	AD1496	317	424	37								G	
2. 17X1, 115XC0IL	1	16040	ACB090011	AD1496	310	420	39								G	
方向 Direction of Sampling E:圧延方向 Longitudinal F:直角方向 Transverse W: 位置 Location of Sampling H:1/4 I:1/6 J: 試験片 Specimen K:平形試験片 Rectangular L:丸形試験片 Round 標点距離 Gauge Length M:200mm N:50mm P:8do Q:5.65√So R:							機格 Standard A:JIS Z 2242 B:ASTM A370 C:EN10045-1 D:									

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。 We hereby certify that above steels have been satisfactorily tested in accordance with the specification.

化学成分 Chemical Composition (%) SI MN Р S 錙 番 X100 X1000 X100 X1000 X10000 Charge No. AD1497 17 18 AD1496 18 18

田原工場:〒441-3436愛知県田原市白浜二号1番3 TAHARA PLANT: 2-1-3, Shirahama, Tahara-city, Aichi pref. 441-3436, Japan

田原工場 管理部長

Chief Inspector

Quality Control Sec.

OTSUKA YASUHIRO

Tahara Plant

