鋼材検査証明書 INSPECTION CERTIFICATE

東京製鐵株式会社

TOKYO STEEL MFG. CO., LTD.

carbonninus×upcycling

^{注 文 者} Shipper 株式会社 アイ・テック 本社

特約店

名

格

熱延広幅帯鋼

Specification JIS G 3101 SS400

Customer 品 名

Commodity

本社:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号 霞が関東急ビル (15階)

平在・1 100-0013 東京都干10日色霞が関31日 7 番1号 霞が関来志とが(179日) Head Office:Kasumigaseki Tokyu Bldg. (15F), 3-7-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 Japan

. 1X-20154

送り状番号 Invoice No.

D-620288

受注番号 Contract No.

発 行 日 Date of Issue 2022. 10. 13

証明書番号 Certificate No.

730055

需要家 Customer

株式会社アイ. テック 東京支店

丁 市 夕

I	事	名
Pro	ject	Name

Specification OIO a OIOI OO	700					Trojocc Hai										
数 量 Quantity			引張試	試験 Tensile Test ※1		# 衝	衝撃試験 ※3		厚さ方向特性 Through-thickness			44				
	双里	Qualitity				AEHK	N	<u>'</u>	げ	Impact Te	st	I	ugh-thick iracterist		超観	
寸 法			コイル番号	鋼番	降 伏 点 又は耐力	引張強さ	降伏比	伸び	験			1	ii au tei isi 絞り%	1100	宣形	備考
	員 数	質 量			Yield Point or Yield Strength	Tensile Strength	Yield Ratio	Elongation	*	J		1	ion of Are	a %	及状	
Size			Coil No.	Charge No.		(MPa)	%	%	2 1	2 3	Ave	1	2 3	Ave	山道	Remark
(MM)	Pieces	Weight							1 '						7 🗓	l
()		(kg)						l							4	
															+++	
3. 02X1, 080XC0IL	1	16160	ACA040741	AD1118	305	404		38								
0. 02X1, 000X001E	 	10100	710710 107 11	7,01110	1 000	101		- 00							$+$ 1 $^{\circ}$	
3. 02X1, 080XC0IL	1	16060	ACA040761	AD1119	301	409		40								
3. 02X1, 000X001L	 	10000	AUAU40701	לוווטא	1 301	403		40							$+$ H	
3. 02X1, 080XC0IL	1	15920	ACA040771	AD1121	295	404		42								
3. 02X1, 000XC01L		13920	AUAU40771	AUTIZI	295	404		42							14	
2 0271 00070011	1	16140	A C A O A O 7 O 1	AD1110	200	410		20								
3. 02X1, 080XC0IL		16140	ACA040781	AD1119	299	412		39							4	
0.0071.00070011		10050	101010701	101101	005	404		40								
3. 02X1, 080XC0IL		16250	ACA040791	AD1121	295	404		42								
3. 02X1, 080XC0IL	1	16330	ACA040811	AD0567	304	410		41							G	
								l								
								l								
								l								
※ 1 引張試験 規格 Standard A:JIS Z 2241 B:ASTM E8/E8W C:EN10002-1 D: ※3 衝撃試験 規格 Standard A:JIS Z 2242 B:ASTM A370 C:EN10045-1 D:																
方向 Direction of Sampling E:圧延方向 Longitudinal F:直角方向 Transverse W: Tensile Test 位置 Location of Sampling H:1/4 1:1/6 J: 温度 Test Tensile Test 位置 Location of Sampling H:1/4 1:1/6 J: 温度 Test Tensile Test 位置 Location of Sampling H:1/4 1:1/6 J: 温度 Test Tenperature K:0°C L:																
試験片 Specimen K:平形試験片 Rectangular L:丸形試験片 Round 衛龍男子経 Radius at tip of striker 0:2mm P:8mm																
標点距離 Gauge Length M:200mm N ※ 2 曲げ試験 Bend Test 合格 G:Good	1:50mm P:8do Q:5	i. 65√ So R:				※ 4 外観・				Q:150JR:300JS ions 合	:ノッチ No [.] 各 G:Good	tch T:V U:U				
化 学 成 分 Chemical Composition (%) 上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。																
鋼 番 C SI MN P		, ,,												–		ith the specification.
	1000		X100	X1000 X	(10000	,		3 450		5001			-30004 111	uu		
Charge No.	1000		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	X1000 /												
Onarge No.																
AD1118 5 1 18	16 1															
	17 5															
															2	
	17 1												田原工場		U	Otsuka PRESE
AD0567 4 1 15	17 2									浜二号1番	3		管理部長 Chief Inco		8	表のこの
						TAHARA PL		-3, Shiraha ni pref. 44					Chief Insp Quality	Control S	Sec.	OTSUKA YASUHIRO Tahara Plant
							7.1011	p. o		ap all			auu i i Ly			. a.i.a. d i i dile