## Elepipe® 10018

### Основный электрод для сварки сталей повышенной прочности

#### Спецификация

AWS A5.5 : E10018-G EN 757 : E 62 5 Mn1Ni B 35

#### Общее описание

Основный электрод с низким содержанием свободного водорода для сварки горячего, заполняющего и облицовочного швов неповоротных стыковых соединений сверху-вниз

Рекомендуется для сварки трубного сортамента до (включая) API 5L X100

Отличные свойства ударной вязкости металла шва при низких температурах (до -46°C)

Техника «горячий старт» позволяет легко зажечь дугу и быстро сформировать сварочную ванну.

Состав шлака обеспечивает легкий контроль сварочной ванны

#### Положение шва при сварке

ISO/ASME PA/1G

PB/2F

PF/3G up

PE/4G PF/5G up PG/5G down

Тип тока

AC / DC electr. + / -

Типичный химический состав всего наплавленного метапла.	(% пс	массе

С	Mn	Si	Р	S	Ni	Mo
0.06	1.55	0.50	0.015	0.010	0.9	0.25

PC/2G

Механические свойства всего наплавленного металла								
	Состояние	0,2% Предела Предел прочности	Относительное	Ударная вязкость (ISO), Дж				
		текучести (Н/мм²)	(H/мм²)	удлинение (%)	-29°C	-46°C	-50°C	
Требуемые AWS A5.5		min. 600	min. 690	min. 16	Не требуе	тся		
EN 757		min. 620	690-890	min. 18			min. 47	
Типичные значения	AW	704	752	24	110	73		

Упаковка, раз	Упаковка, размеры поставок и маркировка							
	Диаметр (мм)	3.2	4.0	4.5				
	Длина (мм)	350	350	350				
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	XX	XX	XX				
Металлический контейнер	Вес нетто/ед. поставки (кг)	4.5	4.5	4.5				

Маркировка Клеймо: <b>Ele</b> t	pipe* 10018	Цвет маркера: нет	Elepipe® 10018 : rev. EN 20
---------------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------

# Elepipe® 10018

Свариваемые материа	лы		
Сталь	Обозначение	Тип	
Материал для труб	API 5 L	X70, X80	

Расчетные дан	ные							
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода ільном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
3.2 x 350	125 - 155	DC+						
4.0 x 350	170 - 215	DC+						
4.5 x 350	200 - 260	DC+						

<sup>\*</sup> неиспользуемый остаток = 35 мм

<b>Тараметры сварки, оптимальное заполнение проходов</b>					
Положение сварки Диаметр (мм)	PG/5G down Ток (A)				
3.2	125-155				
4.0	170-215				
4.5	200-260				

