Низкоуглеродистая сплошная проволока

Спецификация

AWS A5.28 : ER80S-Ni2 : W 46 6 W2Ni2 EN 1668 EN 440 : G 46 6 M G2Ni2

Общее описание

Сплошная проволока для сварки мелкозернистой стали и для низколегированных никелем сталей Хорошие значения ударной вязкости при -70°C Типична для применения в прибрежной зоне

Защитный газ (согласно EN 439)

дснэ 11 Инертный газ Аг 100% дспэ M21 Смешанный газ Аг+ >5-25% СО2

Одобрение

TÜV дснэ + дспэ

Типичный химический состав стандартных проволоки/прутка, (% по массе)

C Mn Si Ni 0.1 1.1 0.6 2.5

Механические свойства всего наплавленного металла

	Процесс	Защитный	Состояние	Предел	Предел прочности	Относительное	Ударная	вязкост	ъ (ISO), Дж
	Процесс	газ	ООСТОЯНИЕ	текучести (H/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	-62°C	-70°C	-90°C
Типичные значения после сварки	дснэ	11	AW	525	610	28	280		170
	дснэ	11	SR 580°C/15	5 h 500	570	30	230		180
	дспэ	M21	AW	490	580	24	105	50	
	дспэ	M21	SR 580°C/15	ih 420	535	29	150		140

Свариваемые материалы

Сталь Обозначение Тип Конструкционная сталь общего назначения EN 10025 S355 Материал для труб EN 10208-2 L360, L415, L445 API 5 LX X52, X56, X60, X65 Мелкозернистая сталь EN 10113-2 S355, S420 EN 10113-3 S355, S420 Сталь для эксплуатации при пониженных EN 10028-4 11 MnNi 5-3, 13 MnNi 6-3, 15 NiMn 6 температурах (12 Ni 14 G 1, G 2)

EN 10222-3 13 MnNi 6-3, 15 NiMn 6

Упаковка и доступные размеры поставок

Процесс	Ед. поставки:	Размеры (мм)	1.0	1.2	2.0	2.4
дснэ	2-х и 5-ти кг тубус				Χ	χ
дспэ	15 кг катушка В300		Χ	Х		

Другие размеры и упаковка по требованию

Revis® 80S-Ni2: rev. EN 20

