Сплошная проволока для наплавки твердым сплавом

Спецификация

DIN 8555 : MSG 6-GZ-60-PS

Общее описание

Сплошная проволока для наплавки износостойких покрытий Высокая стойкость к коррозии, износу и деформации под воздействием динамических напряжений Твердость на уровне 55-60 HRc

Оптимальная свариваемость

Защитный газ (согласно EN 439

дспэ м21

Смешанный газ Аг+ >5-25%СО2

Применения

Фасонные штампы

Матрицы

Части сельскохозяйственных машин

Транспортирующие валки

Песочные насосы

Структура

Феррит и мартенсит

Типичный химический состав стандартных проволоки (% по массе)

С	Mn	Si	Cr
0.5	0.4	3	9

Механические свойства всего наплавленного металла

Стандартные значения твердости

2 слоя, AW

прибл. 60 HRc

Жаростойкость до 450°C

Упаковка и доступные размеры поставок

Процесс	Ед. поставки:	Размеры (мм) 1.2	
дспэ	15 кг катушка В300	X	

Другие размеры и упаковка по требованию

Revihard® 60-PS: rev. EN 20

