Низколегированная сплошная проволока

Спецификация

AWS A5.28 : ER100S-G

EN 12534 : G 69 4 M Mn3Ni1CrMo

Общее описание

Сплошная проволока для сварки высокопрочных сталей с пределом текучести до $690 \; \text{H/mm}^2$ Хорошие значения ударной вязкости при -50°C

Защитный газ (согласно EN 439) C1

M21 дспэ Смешанный газ Аг+ >5-25% СО2

Активный газ 100% СО2

Одобрение

TÜV

дспэ

Типичный химический состав стандартной проволоки, (% по массе)

| С | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |
|------|----|------|------|------|-----|------|------|--|
| 0.08 | 17 | 0.44 | 1.35 | 0.23 | 0.3 | 0.08 | 0.25 | |

Механические свойства всего наплавленного металла

| | Процесс | Защитный газ | Состояние | Предел текучести (Н/мм²) | Предел прочности (Н/мм²) | Относительное удлинение (%) | Ударная вязкость (ISO), Дж | |
|-------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | процосс | | | | | | -40°C | |
| Типичные значения | дспэ | M21 | AW | 710 | 790 | 20 | 70 | |

Свариваемые материалы

| Сталь | Обозначение | Тип |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| Материал для труб | API-5LX | X65, X70, X80 |
| | EN 10208-2 | L480, L550 |
| Мелкозернистая сталь | EN 10137-2 | \$460, \$500, \$550, \$620, \$690 |

Упаковка и доступные размеры поставок

| Процесс | Ед. поставки: | Размеры (мм) 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
|---------|--------------------|------------------|-----|-----|--|
| дспэ | 15 кг катушка В300 | Х | Χ | Χ | |

Другие размеры и упаковка по требованию

Revis^e MoNiVa: rev. EN 20

