Revicod® 71T-1

Рутиловая проволока для сварки низкоуглеродистой стали

Спецификация

: E71T-1-H8 AWS A5.20/A5.20M EN 758 : T 46 2 P C 1 H10

Общее описание

Рутиловая порошковая проволока для высококачественной дуговой сварки в среде защитного газа во всех положениях

Удобна для использования благодаря высоким характеристикам сварки

Специально разработана для сварки в среде 100% СО2; равномерная дуга с низким разбрызгиванием

Пригодна для сварки покрытых пластин с использование 100% СО2

Также пригодна для наплавки на керамическую основу

Отличные механические свойства (CVN > 47 Дж при - 20°C)

Положение шва при сварке











Тип тока/Защитный газ

DC +

100% CO2 (EN 439:C1) 15-25 I/min

Одобрения

ISO/ASME

Защитный	газ ABS	BV	CRS	DNV	GL	LR	PRS	RINA	RMRS	CE	
C1	3YSA H10	3YS H10	3YH10S	IIIYS(H10)	3YH10S	3YSH10	3YSH10	3YSH10	+	+	

Типичный химический состав всего наплавленного металла	(% по массе

	газ С	Mn	Si	Р	S	Ном ml/100g
C1	0.05	1.4	0.4	0.015	0.010	5

	Механические с	воиства всего напл	павленного металла
--	----------------	--------------------	--------------------

	Зашитный	Состояние	Предел	Предел прочности	Относительное		яя вязкость	(ISO), Дж
	газ	Occioninc	текучести (Н/мм ²)	(H/mm ²)	удлинение (%)	-18°C	-29°C	-30°C
Требуемые:	AWS A5.20		min. 400	min. 480	min. 22	min. 27 1)	min. 27 2)	
	EN 758		min. 460	530-680	min. 20			min. 47
Типичные значени:	₹ C1	AW	615	650	24			80

¹⁾ Требования Е71Т-1

²⁾ Требования Е71Т-9

Упаковка, размеры поста	Упаковка, размеры поставок и маркировка							
Тип поставки	Вес нетто/ед.	Диаметр (мм)						
	поставки (кг)	1.2						
Пластиковая катушка S200	4,5	Х						
Моток проволоки В300	15	X						
Пластиковая катушка S300	15	 V						

Revicod® 71T-1 : rev. EN 20



Revicod® 71T-1

Свариваемые материалы		
Сталь	Обозначение	Тип
Конструкционная сталь общего назначения	EN 10025	S185, S235, S275
Корабельная обшивка	ASTM A131	Grade A, B, D, AH32 to EH36
Литая сталь	EN 10213-2	G P 240R
Материал для труб	EN 10208-1	L210, L240, L290, L360
	EN 10208-2	L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB,
		L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
	API 5LX	X42, X46, X52, X60
	EN 10216-1/	P235T1, P235T2, P275T1
	EN 10217-1	P275T2, P355N
Сталь для резервуаров под давлением и паром	EN 10028-2	P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
Мелкозернистая сталь	EN 10113-2	S275, S275, S355, S420
	EN 10113-3	S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML

Расчетные данные									
Диаметр (мм)	Вылет электрода (мм)	Скорость подачи проволоки (см/мм)	Ток (A)	Напряжение дуги (В)	Скорость наплавки (кг/ч)	кг проволоки на 1 кг наплавленного металла			
1.2	20	445	125	21-23	1.5	1.21			
		572	150	23-25	1.9	1.21			
		699	170	24-26	2.4	1.21			
		826	185	25-28	2.9	1.21			
		953	210	26-28	3.3	1.21			
		1080	230	27-29	3.7	1.21			

Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов, защитный газ Ar + (>5 - 25)% CO ₂									
Диаметр	Ток/	Положени	ие сварки						
(мм)	Напряжение	PA/1G	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PG/3G down	PE/4G	PF/3F up	PG/3Fdown
1.2	(A)	230-280	230-280	200-240	200-240	160-220	160-220	170-220	170-220
	(V)	26-32	26-32	25-30	25-28	23-26	23-26	26-28	26-28

