



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:TL226-220335

样品名称 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

型号规格 外墙型,其他类

委托单位 苏州大乘环保新材有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检测检测专用章



210002349119



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：TL226-220335

委托编号：TL22-213770

第1页共3页

委托单位	苏州大乘环保新材有限公司	联系方式	--
单位地址	--	委托日期	2021年12月30日
样品名称	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	样品编号	TL22-213770-01
生产单位	苏州大乘环保新材有限公司	生产日期	--
型号规格	外墙型,其他类	批 号	--
样品数量	5kg	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2021年12月30日
样品状态	黄色带彩色颗粒砂粒膏状		
判定依据	JG/T 24-2018 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》、GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》		
检验日期	2022年01月04日~2022年02月13日	签发日期	2022年02月16日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品物理性能符合JG/T 24-2018中外墙型规定的技术指标；有害物质限量符合GB 18582-2020中规定的外墙涂料其他类技术指标。检验结果见汇总页。		
备 注	--		

批准： 胡晓珍

审核： 徐宴华

编制： 胡先悦

袁骏



上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：普通送样
 委托编号：TL22-213770

报告编号：TL226-220335
 第2页共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	容器中状态	搅拌后无结块，呈均匀状态	搅拌后无结块，呈均匀状态	JG/T 24-2018	合格
2	施工性	施涂无障碍	施涂无障碍	JG/T 24-2018	合格
3	干燥时间(表干), h	≤4	<4	GB/T 1728-1979(1989)	合格
4	初期干燥抗裂性	3h无裂纹	3h无裂纹	JG/T 24-2018	合格
5	低温稳定性(3次循环)	不变质	不变质	GB/T 9268-2008	合格
6	热贮存稳定性(15d)	无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	JG/T 24-2018	合格
7	吸水量(2h), g	≤2.0	0.8	JG/T 157-2009	合格
8	耐水性	96h无异常	96h无异常	JG/T 24-2018	合格
9	耐碱性	96h无异常	96h无异常	JG/T 24-2018	合格
10	涂层耐温变性(5次循环)	无异常	无异常	JG/T 24-2018	合格
11	耐沾污性, 级	≤2	2	GB/T 9780-2013	合格
12	粘结强度	标准状态, MPa	≥0.60	JG/T 24-2018	合格
	冻融循环(5次循环后), MPa	≥0.40	2.55		合格
13	柔韧性	直径50mm无裂纹	直径50mm无裂纹	GB/T 1748-1979(1989)	合格
14	耐人工气候老化性	600h涂层不开裂、不起鼓、不剥落, 粉化0级, 变色≤1级	612h涂层不开裂、不起鼓、不剥落, 粉化0级, 变色0级	GB/T 1865-2009	合格
15	VOC含量, g/L	≤100	28	GB/T 23986-2009 GB 18582-2020	合格
16	甲醛含量, mg/kg	≤50	未检出	GB/T 23993-2009	合格
17	苯系物总和含量, mg/kg	≤100	未检出	GB/T 23990-2009	合格
18	总铅(Pb)含量, mg/kg	≤90	53	GB/T 30647-2014	合格
19	可溶性重金属含量	镉(Cd)含量, mg/kg	≤75	GB/T 23991-2009	合格
	铬(Cr)含量, mg/kg	≤60	32		合格
	汞(Hg)含量, mg/kg	≤60	未检出		合格

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：TL226-220335

委托编号：TL22-213770

第3页共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
20	烷基酚聚氧乙烯醚总和 含量, mg/kg	≤1000	未检出	GB/T 31414-2015	合格
说 明		<p>应委托单位要求： 1、序号1-14项按JG/T 24-2018中外墙型进行全性能判定。 2、序号15-20项按GB 18582-2020中外墙涂料其他类进行全性能判定。</p> <p>——未检出说明：</p> <p>甲醛含量<5mg/kg。 苯系物总和含量<50mg/kg。 可溶性重金属镉(Cd)含量<1mg/kg，可溶性重金属汞(Hg)含量<0.5mg/kg。 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量<10mg/kg。</p>			

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2021-1

声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。

- 2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
- 3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
- 4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
- 5、送样检验结果仅对来样负责。