



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

检验检测报告

报告编号:GT226-200445

样品名称 水性EAU耐磨防滑地坪

型号规格 S型, 重载, 硬度F

委托单位 苏州大乘环保新材有限公司

检验类别 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心





180001282742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：GT226-200445

委托编号：GT22-200422

第1页 共3页

委托单位	苏州大乘环保新材有限公司		
单位地址	苏州市虎丘区鸿禧路99号	委托日期	2021年07月06日
样品名称	水性EAL耐磨防滑地坪	样品编号	GT22-200422-01
生产单位	苏州大乘环保新材有限公司	生产日期	2021-6-15
型号规格	S型，重载，硬度F	批 号	-
样品数量	1kgA料+2kgB料	代表数量	-
商 标	新乘	到样日期	2021年07月06日
样品状态	A料：白色液体，B料：白色液体		
判定依据	GB/T 22374-2018 《地坪涂装材料》		
检验日期	2021年07月13日~2021年08月19日	签发日期	2021年08月28日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品所检项目符合GB/T 22374-2018中规定的面涂技术指标。检验结果见汇总页。		
备 注	-		

批准：胡晓珍

审核：徐宴华

编制：董雄文



国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验检测报告

检验类别：普通送样

委托编号：GT22-200422

报告编号：GT226-200445

第2页 共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法
1	容器中状态		搅拌混合后呈均匀状态，无硬块	搅拌混合后呈均匀状态，无硬块	GB/T 22374-2018
2	涂膜外观		表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象	表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象	GB/T 22374-2018
3	干燥时间	表干, h	≤8	< 8	GB/T 22374-2018
		实干, h	≤48	< 48	
4	硬度铅笔硬度(擦伤)		商定	商定值 ≥F	GB/T 22374-2018
				实测值 F	
5	耐磨性(750g/500r), g		≤0.050	0.048	GB/T 22374-2018
6	拉伸粘结强度	标准条件, MPa	≥2.0	2.7	GB/T 22374-2018
		浸水后, MPa	≥2.0	2.5	
7	耐冲击性	重载(1000g钢球)	涂膜无裂纹、无剥落	涂膜无裂纹、无剥落	GB/T 22374-2018
8	防滑性(干摩擦系数)		≥0.50	0.68	GB/T 22374-2018
9	耐水性(168h)		不起泡, 不剥落, 允许轻微变色, 2h后恢复	不起泡, 不剥落, 无变色	GB/T 22374-2018
10	耐化学性	耐碱性(20%NaOH, 72h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 无变色	GB/T 22374-2018
		耐酸性(10%H ₂ SO ₄ , 48h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 无变色	
		耐油性(120#溶剂油, 72 h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 无变色	

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验检测报告

检验类别：普通送样

委托编号：GT22-200422

报告编号：GT226-200445

第3页 共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
11	涂层耐温变性	漆膜表面无起泡、剥落、变色等现象	漆膜表面无起泡、剥落、变色等现象	GB/T 22374-2018	合格
说 明		应委托单位要求： 1、配比：A料：B料=1:2（质量比）。 2、序号1-10项按GB/T 22374-2018中水性面漆进行判定，序号11项按GB/T 22374-2018中地坪涂装材料面涂特殊性能进行判定。 ——铅笔硬度（擦伤）商定值为：≥F。 3、涂层耐温变性循环次数：5次。			

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2019

- 声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。





180001282742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:GT226-210261

样品名称 水性EAU地面涂层

型号规格 水性,S型

委托单位 苏州大乘环保新材有限公司

检验类别 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验专用章



180001282742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：GT226-210261

委托编号：GT22-200510

第1页 共2页

委托单位	苏州大乘环保新材有限公司	联系方式	13145200266
单位地址	苏州市虎丘区鸿禧路99号	委托日期	2020年08月12日
样品名称	水性EAU地面涂层	样品编号	GT22-200510-01
生产单位	苏州大乘环保新材有限公司	生产日期	2020-8-1
型号规格	水性,S型	批 号	-
样品数量	A : 1kg , B : 2kg	代表数量	-
商 标	新乘	到样日期	2020年08月12日
样品状态	A : 无色透明液体 , B : 白色液体		
判定依据	GB/T 22374-2018 《地坪涂装材料》		
检验日期	2020年08月19日~2021年05月28日	签发日期	2021年06月02日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品所检项目符合GB/T 22374-2018中规定的水性面涂技术指标。检验结果见江总页。		
备 注	-		



批准：胡晓珍

审核：徐寅华

编制：董雄文

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：GT22-200510

报告编号：GT226-210261
第2页 共2页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	耐人工气候老化性	时间商定(不低于400h), 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化≤1级, 变色≤2级	5516h, 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化0级, 变色1级	GB/T 1865-2009	合格
说 明		应委托单位要求： 1、配比：A:B=1:2(质量比)。 2、序号1项按GB/T 22374-2018中水性面漆进行判定。 ——试验时间为5500h。			

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2019

声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。



180001282742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:TT226-210701

样品名称 水性EAU耐磨防滑地坪

型号规格 水性地坪涂料

委托单位 苏州大乘环保新材有限公司

检验类别 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验专用章





180001282742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：TT226-210701

委托编号：TT22-210166

第1页共2页

委托单位	苏州大乘环保新材有限公司		
单位地址	苏州高新区鸿禧路99号	委托日期	2021年02月05日
样品名称	水性EAU耐磨防滑地坪	样品编号	TT22-210166-01
生产单位	苏州大乘环保新材有限公司	生产日期	-
型号规格	水性地坪涂料	批 号	-
样品数量	A : 1kg , B : 2kg	代表数量	-
商 标	-	到样日期	2021年02月05日
样品状态	A : 红色液体 ; B : 白色液体		
判定依据	GB 38468-2019 《室内地坪涂料中有害物质限量》		
检验日期	2021年04月12日~2021年04月29日	签发日期	2021年05月11日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品所检项目符合GB 38468-2019中规定的水性地坪涂料技术指标。检验结果见汇总表。 		
备 注	-		

批准： 胡晓珍

审核： 袁骏

编制： 徐祯杰

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：TT22-210166

报告编号：TT226-210701
第2页 共2页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	挥发性有机化合物 (VOC) 含量, g/L	≤120	42	GB 38468-2019	合格
2	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和, mg/kg	≤300	未检出	GB 38468-2019	合格
3	乙二醇醚及醋酯总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯), mg/kg	≤300	未检出	GB 38468-2019	合格
4	甲醛, mg/kg	≤100	未检出	GB/T 23993-2009	合格

说 明 应委托单位要求：
1、序号1-4项按GB 38468-2019中水性地坪涂料进行判定。
——未检出说明：
苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和<10mg/kg。
乙二醇醚及醋酯总和<10mg/kg。
甲醛<5mg/kg。
2、配比：A:B=1:2 (质量比)。

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2019

声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。