

Bitter- Grundierfarbe

Bazë para fasadës



Përshkrimi

Bazë me përmbajtje kuarci, për nxitjen e adhezionit të shtresave pasuese të fasadës.

Karakteristika

Mbulues bazë për substrate minerale. Shtresë fillestare për sipërfaqe të lëmuara, aplikohet para rrëshirave minerale, silikate dhe silikone, si dhe rrëshirave sintetike.

Aplikimi

Për shtresë bazë para fasadës në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes. Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera

Konsumi

Rreth 225 - 300 g/m², për një aplikim

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.55 g/cm ³
pH- Vlera	rreth 8
Ngjyra	Bardhë
Regullat VOC	(Kat.A/c) 40 g/l (2010) , < 10 g/l VOC

Përpunimi

Masa të përzihet tërësisht në mënyrë të ngadalshme. Mund të hollohet me ujë deri në 10 %. Për aplikimin e shtresës së fundit të përdoret masa e holluar me max. 5% ujë. Grundierfarbe mund të aplikohet me brushë, rul ose me kompresor.

Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqës më të ulët se +5°C
Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Sipërfaqja në +20°C dhe 65% lagështi relative, thahet dhe mund të ngjyrosset përsëri pas 4-6 orëve. Koha e tharjes zgjatet kur temperatura është e ulët dhe/ose e lartë. E thatë dhe rezistente pas 3 ditëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Grundierfarbe

Bazë para fasadës

Paketimi

20 kg/Kova (32 Kova/ Paletë)
15 kg/ Kova (44 Kova/ Paletë)
8 kg/ Kova (72 Kova/ Paletë)
4 kg/ Kova (144 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-SF 02

Shkëlqimi

Mat

Pigmentimi

Me Bitter Mix-Sistemin e pigmentimit ose me ngjyra të plota standarde për pigmentim.

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Betonkontakt

Bazë speciale për sipërfaqe të betonit


Përshkrimi

Bazë , urë-lidhëse për sistemet pasuese të fasadave në sipërfaqe të betonit.

Karakteristika

Bazë me përmbajtje kuarci për stabilizim ndërmjësues mes fasadës dhe sipërfaqës së betonit.

Aplikimi

Për shtresë bazë në sipërfaqe betoni të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes. Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera

Konsumi

 Rreth 250 - 350 g/m², për një aplikim

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.55 g/cm ³
pH- Vlera	rreth 8
Ngjyra	Oxide e Kuqe
Regullat VOC	(Kat.A/g) 30 g/l (2010) , < 5 g/l VOC

Përpunimi

Betonkontakti është i gatshëm për përdorim dhe aplikohet pa u holluar me ujë. Mund të aplikohet me rul, brushë dhe me kompresor dhe pompë të përshtatshme (të dallohet me afro 5% ujë nëse do të aplikohet me kompresor).

 Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajrit dhe sipërfaqës më të ulët se +5°C
 Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Sipërfaqja në +20°C dhe 65% lagështi relative, thahet dhe mund të ngjyrosset përsëri pas 4-6 orëve. Koha e tharjes zgjatet kur temperatura është e ulët dhe/ose e lartë. E thatë dhe rezistente pas 3 ditëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Betonkontakt

Bazë speciale për sipërfaqe të betonit

Paketimi

20 kg/Kova (32 Kova/ Paletë)
15 kg/ Kova (44 Kova/ Paletë)
8 kg/ Kova (72 Kova/ Paletë)
4 kg/ Kova (144 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-GP 01

Shkëlqimi

Mat

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Tiefgrund LF

Bazë para ngjyrës



Përshkrimi

Karakteristika

Bazë akrilike para ngjyrës

Bazë pa tretës për përfortimin e sipërfaqeve pak të dëmtuara dhe sipërfaqeve të gëlqerosura. Redukton absorbimin për shtresat pasuese që do të vendosen në sipërfaqen e caktuar.

Aplikimi

Për shtresë bazë para ngjyrës në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes. Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera

Konsumi

Rreth 100 - 150 ml/m², për një aplikim

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrilat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.00 g/cm ³
pH- Vlera	rreth 7.5
Ngjyra	transparent
Rregullat VOC	(A/h: 30 g/l (2010) , max. 1 g/l VOC

Përpunimi

Acryl - Tiefgrund LF të dallohet në raport 1:1 me ujë. Në sipërfaqe normale ose me absorbueshmëri të vogël është e mjaftueshme të aplikohet vetëm një shtresë. Për sipërfaqe me absorbueshmëri të lartë preferohet që sipërfaqja të lyhet 2 herë.

Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajrit dhe sipërfaqes më të ulët se +5°C
Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Tiefgrund LF

Bazë para ngjyrës

Paketimi

10 L, 5 L dhe 1 L

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Acryl Kratzputz

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme



Përshkrimi

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme

Karakteristika

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme, p.sh. në substrate të llaçeve (mortareve) të grupit P II dhe P III, në beton, ngjyra mat dispersive të qëndrueshme.

Aplikimi

Për shtresë të fasadës me permeabilitet ndaj ujit, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Konsumi

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera rreth. 2,1 – 2,3 kg/m²

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.86 g/cm ³
pH- Vlera	rreth . 8.5
Konsistenca	rreth. 9 cm
Ngjyra	Bardhë/ B1, B3
Madhësia e gurëve	1.0, 1.5, 2.0 mm

Përpunimi

Masa të përzihet tërësisht në mënyrë të ngadalshme me mikser të dorës dhe nëse është e nevojshme të përzihet me max 2% ujë që të arrihet përqendrimi i duhur për aplikim. Fasada aplikohet plotësisht me hobëll metalike ose me makinë spërkatëse që mund të gjindet në treg. Fasada e shtrirë të rrafshohet. Menjëherë pas kësaj me hobëll plastike ose ndonjë strukturues poliuretan, në mënyrë rrethore shpërndahet njëtrajtësisht. Për të arritur strukturë të njejtë preferohet të punohet me mjete të njehta të punës. Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit. Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqes më të ulët se +5°C

Sipërfaqja thahet pas 24 orëve në +20°C dhe 65% lagështi relative. Varësisht nga struktura, pas 2-3 ditëve thahet plotësisht, forcohet dhe mund të ngjyrosot përsipër.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Acryl Kratzputz

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme

Paketimi

25 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-DF 02

Shkëlqimi

Mat

Pigmentimi

Me Bitter Mix-Sistemin e pigmentimit ose me ngjyra të plota standarde për pigmentim, max. 3%

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Prima Kratzputz

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme



Përshkrimi

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme

Karakteristika

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme, p.sh. në substrate të llaçeve (mortareve) të grupit P II dhe P III, në beton, ngjyra mat dispersive të qëndrueshme.

Aplikimi

Për shtresë të fasadës me permeabilitet ndaj ujit, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Konsumi

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera rreth. 2,95 – 3,10 kg/m²

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.90 g/cm ³
pH- Vlera	rreth . 8.5
Konsistenca	rreth. 8 cm
Ngjyra	Bardhë/ B1, B3
Madhësia e gurëve	1.0, 1.5, 2.0 mm

Përpunimi

Masa të përzihet tërësisht në mënyrë të ngadalshme me mikser të dorës dhe nëse është e nevojshme të përzihet me max 2% ujë që të arrihet përqendrimi i duhur për aplikim. Fasada aplikohet plotësisht me hobëll metalike ose me makinë spërkatëse që mund të gjindet në treg. Fasada e shtrirë të rrafshohet. Menjëherë pas kësaj me hobëll plastike ose ndonjë strukturues poliuretan, në mënyrë rrethore shpërndahet njëtrajtësisht. Për të arritur strukturë të njejtë preferohet të punohet me mjete të njehta të punës. Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqes më të ulët se +5°C

Sipërfaqja thahet pas 24 orëve në +20°C dhe 65% lagështi relative. Varësisht nga struktura, pas 2-3 ditëve thahet plotësisht, forcohet dhe mund të ngjyrosot përsipër.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Prima Kratzputz

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme

Paketimi

25 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-DF 02

Shkëlqimi

Mat

Pigmentimi

Me Bitter Mix-Sistemin e pigmentimit ose me ngjyra të plota standarde për pigmentim, max. 3%

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklarave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Acryl Reibeputz

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme



Përshkrimi

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme

Karakteristika

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme, p.sh. në substrate të llaçeve (mortareve) të grupit P II dhe P III, në beton, ngjyra mat disperse të qëndrueshme.

Aplikimi

Për shtresë të fasadës me permeabilitet ndaj ujit, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Konsumi

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera rreth. 3.1– 3.3 kg/m²

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.80 g/cm ³
pH- Vlera	rreth . 8.5
Konsistenca	rreth. 8 cm
Ngjyra	Bardhë/ B1, B3
Madhësia e gurëve	1.5, 2.0 mm

Përpunimi

Masa të përzieret tërësisht në mënyrë të ngadalshme me mikser të dorës dhe nëse është e nevojshme të përzieret me max 2% ujë që të arrihet përqendrimi i duhur për aplikim. Fasada aplikohet plotësisht me hobëll metalike. Fasada e shtrirë të rrafshohet. Menjëherë pas kësaj me hobëll plastike ose ndonjë strukturues poliuretan, në mënyrë rrethore nxjerret froma e dëshiruar e strukturës. Për të arritur strukturë të njëjtë preferohet të punohet me mjete të njejta të punës.

Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqes më të ulët se +5°C

Sipërfaqja thahet pas 24 orëve në +20°C dhe 65% lagështi relative. Varësisht nga struktura, pas 2-3 ditëve thahet plotësisht, forcohet dhe mund të ngjyroset përsipër.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Acryl Reibeputz

Fasadë strukturale me lidhje organike për veshjen përfundimtare të substrateve minerale në sipërfaqe të jashtme

Paketimi

25 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-DF 02

Shkëlqimi

Mat

Pigmentimi

Me Bitter Mix-Sistemin e pigmentimit ose me ngjyra të plota standarde për pigmentim, max. 3%

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter Buntsteinputz LF

Granulat shumëngjyrësh 1.5 mm me bazë akrilati të pastër


Përshkrimi
Karakteristika

Granulat shumëngjyrësh 1.5 mm me bazë akrilati të pastër

Granulat ngjyruet me bazë akrilati të pastër, i lehtë për aplikim. Përbëhet nga granula të gurëve natyral shumëngjyrësh; për mveshje të fortë, me kapacitet të lartë dhe rezistente. Veçanërisht e përshtatshme për sipërfaqe të jashtme, si shkallë, koridore dhe hyrje të objekteve.

Aplikimi

Për shtresë të granulatit rezistent, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Konsumi

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera rreth. 3,9 – 4,2 kg/m²

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Akrylat me stabilizator organik
Ngjyra	Shumëngjyrësh
Madhësia e gurëve	1.5 mm

Përpunimi

Masa të përgatitet për përdorim duke e përzier tërësisht në mënyrë të ngadalshme me mikser të dorës, nëse është e nevojshme të përzieret me max. 2% ujë që të arrihet përqendrimi i përshtatshëm për përpunim. Masa shtrihet në të gjithë sipërfaqen me hobëll metalike dhe të nivelizohet në mënyrë uniforme. Me qëllim të shmangies së pengesave, shtrirja të finalizohet derisa materiali është i njomë. Sigurohuni që materiali të aplikohet në mënyrë uniforme dhe shmangni mbivendosjen e shtresave.

Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqes më të ulët se +5°C

Sipërfaqja thahet dhe bëhet e qëndrueshme pas 3-4 ditëve në +20°C dhe 65% lagështi relative plotësisht thahet pas 6-8 ditëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter Buntsteinputz LF

Granulat shumëngjyrësh 1.5 mm me bazë akrilati të pastër

Paketimi

20 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)

Magaznimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-DF 02

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Frankfurt Hybrisil Siliconharz-Fassadenfarbe

Ngjyrë-fasadë, me efekt përforcues silikon


Përshkrimi

Ngjyrë e jashtme me efekt përforcues silikon.

Karakteristika

Ngjyrë-fasadë me rrëshirë silikon, e cila siguron mbrojtje të mirë mbrojtje ndaj lagështisë, algave dhe këpurdhëve

Aplikimi

Për shtresë të ngjyrës silikone me permeabilitet ndaj ujit, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera

Konsumi

 Rreth 225 - 300 g/m², për një aplikim

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat dhe emulsion siloksan me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.55 g/cm ³
pH- Vlera	rreth 9.0
Ngjyra	Bardhë/ B1, B3
Rregullat VOC	(Kat.A/c): 40 g/l (2010) , < 10 g/l VOC

Përpunimi

Për aplikim bazë mund të hollohet me ujë deri në 10 %. Për aplikimin e shtresës së fundit të përdoret ngjyra e holluar me max. 5% ujë. Frankfurt Hybrisil Siliconharz-Fassadenfarbe mund të shtrihet me brushë, me rul ose të aplikohet me kompresor.

 Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqës më të ulët se +5°C
 Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Sipërfaqja në +20°C dhe 65% lagështi relative, thahet dhe mund të ngjyroset përsëri pas 4-6 orëve. Koha e tharjes zgjatet kur temperatura është e ulët dhe/ose e lartë. E thatë dhe rezistente pas 3 ditëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Frankfurt Hybrisil Siliconharz-Fassadenfarbe

Ngjyrë-fasadë, me efekt përforcues silikon.

Paketimi

20 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)
8 kg/ Kova (72 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-SF 01 F

Shkëlqimi

Mat

Pigmentimi

Me Bitter Mix-Sistemin e pigmentimit ose me ngjyra të plota standarde për pigmentim.

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Stuttgart Acryl-Siloxan Fassadenfarbe

Ngjyrë-fasadë, me efekt përforcues siloxan.


Përshkrimi

Ngjyrë e jashtme me efekt përforcues siloxan.

Karakteristika

Ngjyrë-fasadë me përforcues siloxan, e cila siguron mbrojtje të mirë mbrojtje ndaj lagështisë, algave dhe këpurdhëve

Aplikimi

Për shtresë të ngjyrës siloxane me permeabilitet ndaj ujit, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera

Konsumi

 Rreth 250 - 300 g/m², për një aplikim

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat dhe emulsion siloksan me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.54 g/cm ³
pH- Vlera	rreth 8.5
Ngjyra	Bardhë/ B1, B3
Rregullat VOC	(Kat.A/c): 40 g/l (2010) , < 30 g/l VOC

Përpunimi

Për aplikim bazë mund të dallohet me ujë deri në 10 %. Për aplikimin e shtresës së fundit të përdoret ngjyra e holluar me max. 5% ujë. Nëse ngjyra aplikohet në sipërfaqe me strukturë, preferohet paraprakisht të dallohet me max. 10-15% ujë, ndërsa për aplikimin e shtresës së fundit të përdoret ngjyra e holluar me max. 5% ujë. Stuttgart Siloxit mund të shtrihet me brushë, me rul ose të aplikohet me kompresor.

 Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajër të sipërfaqes më të ulët se +5°C
 Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Sipërfaqja në +20°C dhe 65% lagështi relative, thahet dhe mund të ngjyrosët përsëri pas 4-6 orëve. Koha e tharjes zgjatet kur temperatura është e ulët dhe/ose e lartë. E thatë dhe rezistente pas 3 ditëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Stuttgart Acryl-Siloxan Fassadenfarbe

Ngjyrë-fasadë, me efekt përforcues siloxan.

Paketimi

20 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)
8 kg/ Kova (72 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-DF 02

Shkëlqimi

Mat

Pigmentimi

Me Bitter Mix-Sistemin e pigmentimit ose me ngjyra të plota standarde për pigmentim.

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Berlin Superweiss

Ngjyrë e brendshme dispersive me mbulushmëri të lartë



Përshkrimi

Karakteristika

Ngjyrë e brendshme kualitative me DIN EN Standarde

Ngjyrë e brendshme me cilësi të lartë, e përshtatshme për mure dhe tavane të reja dhe/ose të renovuara në sipërfaqe të brendshme.

Aplikimi

Për shtresë të ngjyrës me permeabilitet ndaj ujit, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera

Konsumi

Rreth 225 g/m², për një aplikim

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.50 g/cm ³
pH- Vlera	rreth 8.5
Ngjyra	Bardhë/ B1, B3

DIN EN 13 300

Mbulueshmëri	Klasa 1 (7 m/l ²)
Rezistenca ndaj lagështisë	Klasa 3
Rregullat VOC	(Kat.A/a) 30g/l (2010) , < 10 g/l VOC

Përpunimi

Për një sipërfaqe uniforme mund të aplikohet e paholluar, ose e holluar me max. 5% ujë. Në sipërfaqe me kontrast të lartë dhe absorbueshmëri të ndryshme, preferohet të aplikohet baza Tiefgrund LF. Berlin Superweiss mund të shtrihet me brushë, me rul ose të aplikohet me kompresor. Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqës më të ulët se +5°C. Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Sipërfaqja në +20°C dhe 65% lagështi relative, thahet dhe mund të ngjyrosët përsëri pas 4-6 orëve. Koha e tharjes zgjatet kur temperatura është e ulët dhe/ose e lartë. E thatë dhe rezistente pas 3 ditëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Berlin Superweiss

Ngjyrë e brendshme dispersive me mbulushmëri të lartë

Paketimi

25 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)
8 kg/ Kova (72 Kova/ Paletë)
4 kg/ Kova (144 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-DF 01

Shkëlqimi

Mat

Pigmentimi

Me Bitter Mix-Sistemin e pigmentimit ose me ngjyra të plota standarde për pigmentim, max. 3%

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com

Bitter- Wandfarbe Plus +

Ngjyrë e brendshme disperse me mbulushmëri të mirë


Përshkrimi

Ngjyrë e brendshme disperse me DIN EN Standarde

Karakteristika

Ngjyrë e brendshme disperse me lidhje organike, e përshtatshme për mure dhe tavane. Në veçanti e përshtatshme për objekte të mëdha ndërtimi

Aplikimi

Për shtresë të ngjyrës me permeabilitet ndaj ujit, në sipërfaqe të pastërta dhe të qëndrueshme. Kontrolloni sipërfaqen për stabilitet. Hiqni çdo shtresë të paqëndrueshme. Aplikoni bazën sipas llojit dhe gjendjes së sipërfaqes.

Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e thatë, e lirë nga papastërtitë dhe substancat tjera

Konsumi

 Rreth 250 g/m², për një aplikim

Të dhënat teknike

Agjenti lidhës	Styren akrylat me stabilizator organik
Densiteti	rreth 1.65 g/cm ³
pH- Vlera	rreth 8.5
Ngjyra	Bardhë

DIN EN 13 300

Mbulueshmëri	Klasa 2 (6.5 m/l ²)
Rezistenca ndaj lagështisë	Klasa 4
Regullat VOC	(Kat.A/a) 30g/l (2010) , < 5 g/l VOC

Përpunimi

Për një sipërfaqe uniforme mund të aplikohet e paholluar, ose e holluar me max. 5% ujë. Në sipërfaqe me kontrast të lartë dhe absorbueshmëri të ndryshme, preferohet që shtresa e parë e aplikimit të hollohet paraprakisht deri në 10% me ujë. Wandfarbe Plus+ mund të shtrihet me brushë, me rul ose të aplikohet me kompresor. Të mos aplikohet në Diell të fortë, ose në temperaturë të ajërimit dhe sipërfaqës më të ulët se +5°C. Veglat e punës të pastrohen me ujë menjëherë pas aplikimit.

Sipërfaqja në +20°C dhe 65% lagështi relative, thahet dhe mund të ngjyroset përsëri pas 4-6 orëve. Koha e tharjes zgjatet kur temperatura është e ulët dhe/ose e lartë. E thatë dhe rezistente pas 3 ditëve.

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sy ose lëkurë, pastrojeni menjëherë me ujë. Sigurohuni që ky material të mos hyjë në rrjedhë të ujit dhe në kanalizime.



Bitter- Wandfarbe Plus +

Ngjyrë e brendshme dispersive me mbulushmëri të mirë

Paketimi

25 kg/Kova (24 Kova/ Paletë)
8 kg/ Kova (72 Kova/ Paletë)
4 kg/ Kova (144 Kova/ Paletë)

Magazinimi

Në vende të freskëta, të thata, pa ngrica dhe jo direkt në rreze të Diellit

Këshillë

Mbrojeni lëkurën dhe sytë
Kodi i produktit: M-DF 01

Shkëlqimi

Mat

Shërbimi ndaj klientit

Ky informacion në këtë dokument është menduar vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Për pyetje të veçanta teknike në lidhje me aplikimin, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të shitjes.

Të gjitha informatat në lidhje me këtë dokument bazohen në përvoja, testime dhe hulumtime. Vlefshmëria e përgjithshme e të dhënave dhe deklaratave individuale nuk mund të garantohet për shkak të metodave të ndryshme të përpunimit dhe kushteve të vendit të ndërtimit.

Bitter Farbwerke GmbH
Kosove, Fushe Kosove, 12000
Tel: +377 (0) 45 132 204
m.konjusha@bitter-farbwerke.com