

MINERAL INDUSTRI / 02

# Feldspar Kalium

*K-Feldspar/Orthoclase*

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| ASAL<br><b>India — Rajasthan</b>                       |
| JENIS PRODUK<br><b>Mineral Industri</b>                |
| BENTUK TERSEDIA<br><b>Bongkahan, Bubuk</b>             |
| INCOTERMS<br><b>FOB, CIF</b>                           |
| MOQ<br><b>1 x 20' FCL</b>                              |
| WAKTU PENGIRIMAN<br><b>Dikonfirmasi Saat Penawaran</b> |

Incoterms lain (EXW, CFR, DDP) tersedia berdasarkan permintaan. Waktu pengiriman bergantung pada tujuan, jadwal pelayaran, dan aturan impor/bea cukai masing-masing negara — kami mengonfirmasi tanggal pengiriman pasti setelah pelabuhan tujuan diketahui.

## SPEKIFIKASI TEKNIS

| PARAMETER                      | BONGKAHAN   | BUBUK          |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| K <sub>2</sub> O               | 8% — 10%    | 8% — 10%       |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Maks . 0.1% | Maks . 0.1%    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 18% — 20%   | 18% — 20%      |
| Ukuran / Mesh                  | 10 — 40 mm  | 100 / 200 Mesh |

*Ditampilkan sebagai rentang spesifikasi komersial. Kandungan K<sub>2</sub>O membedakannya dari Feldspar Soda, dan merupakan angka pertama yang diperiksa oleh formulator keramik dan glasir, karena secara langsung memengaruhi suhu pembakaran dan fase kaca yang terbentuk pada glasir. Jika Anda belum yakin feldspar mana yang dibutuhkan formulasi Anda, beri tahu kami kisaran suhu pembakaran target dan kami dapat memberikan rekomendasi.*

## KEMASAN

Karung PP 25 kg & 50 kg | Jumbo Bag 1000 kg

## DOKUMENTASI

COA | Certificate of Origin

## APLIKASI

- **Keramik** — Glasir, fluks badan keramik
- **Produksi Kaca** — Bahan fluks
- **Peralatan Saniter** — Vitrifikasi