

KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP / 04

Đất sét Kaolin

Kaolinit

XUẤT XỨ Ấn Độ — Gujarat / Rajasthan
LOẠI SẢN PHẨM Khoáng sản công nghiệp
LOẠI CỐ SẴN Crude, Processed
INCOTERMS FOB, CIF
MOQ 1 x Container 20'
THỜI GIAN GIAO HÀNG Xác Nhận Khi Bảo Giá

Các điều kiện khác (EXW, CFR, DDP) có thể được cung cấp theo yêu cầu. Thời gian giao hàng phụ thuộc vào điểm đến, lịch trình hãng tàu và quy định nhập khẩu/hải quan riêng của từng quốc gia — chúng tôi xác nhận ngày giao hàng cụ thể khi biết cảng đến.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	CRUDE (CHƯA RỬA)	PROCESSED (ĐÃ RỬA)
Al ₂ O ₃	32% — 36%	36% — 38%
Fe ₂ O ₃	Tối đa 1% — 1.5%	Tối đa 0.5% — 1%
Độ trắng	Chưa tinh chế	78% — 82%
Độ ẩm	Tối đa 15% — 20%	Tối đa 1% — 2%
Dạng	Dạng cục	Dạng bột

Các thông số được trình bày dưới dạng khoảng thông số thương mại. Độ trắng và Fe₂O₃ thường là những thông số chính được người mua kiểm tra cho các ứng dụng gốm sứ và giấy, vì hàm lượng sắt là yếu tố giới hạn độ trắng và độ sáng mà sản phẩm nung hoặc tráng phủ có thể đạt được — chỉ cần Fe₂O₃ tăng nhẹ cũng sẽ hiện rõ thành vết ố màu. Các loại đã qua xử lý có giới hạn Fe₂O₃ chặt chẽ hơn và độ trắng cao hơn, ổn định hơn so với loại Thổ; loại Thổ là lựa chọn chi phí thấp hơn khi ứng dụng cuối cho phép biến động tự nhiên.

ĐÓNG GÓI CHỨNG TỪ

ỨNG DỤNG

- **Gốm sứ** — Gạch, thiết bị vệ sinh
- **Giấy** — Lốp phủ, chất độn
- **Sơn** — Chất độn mở rộng
- **Cao su & Nhựa** — Chất gia cường