

Акционерное общество "ЛСР. Базовые материалы"

Фактический адрес: Российская Федерация, 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 19, лит. А

Свидетельство об аттестации испытательной (аналитической) лаборатории № SP01.01.106.047

Юридический адрес: Российская Федерация, 188751, Ленинградская обл., Приозерский р-н, г.п. Кузнечинское, гп. Кузнечное,
ул. Заводская, д.8, каб. 203

Наименование, адрес покупателя:

ООО "АСК ГРУП" инн. 597

ПАСПОРТ

на партию готовой продукции № 23146-33/23

Дата отгрузки: 01 июля 2023 г.

Наряд-заказ № 7429.

1. Наименование продукции: "Песок для строительных работ"

2. Наименование цеха: Цех "33-й км" Объем: 40м³

3. Нормативные документы: ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 25100-2020

ГОСТ 8736-2014		ГОСТ 25100-2020	
Песок для бетона, железобетона, растворов и сухих смесей		Классификация грунтов для проектирования и строительства	
Наименование показателя	Значение	Наименование показателя	Значение
Модуль крупности	1,10	Класс дисперсного грунта	-----
ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ			
Полный остаток на сите 10 мм	0,00 %	Полный остаток на сите 2 мм	---
Полный остаток на сите 5 мм	0,00 %	Полный остаток на сите 0,5 мм	---
Полный остаток на сите 0,63 мм	1,32 %	Полный остаток на сите 0,25 мм	---
Проход через сито 0,16 мм	13,20 %	Полный остаток на сите 0,1 мм	---
Содержание пылевидных и глинистых частиц	1,50 %	Число пластичности	н/п
Содержание глины в комках	0,00 %	Коэффициент фильтрации	4,05 м/сут
		Разновидность по степени водопроницаемости	Сильноводопроницаемый
		Насыпная плотность	1,45 т/м ³

7. Органические примеси: окраска раствора светлее эталона

8. Удельн. эффетивн. активность ЕРН: $A_{эфф} = < 50$ Бк/кг Класс I ($A_{эфф} < 370$ Бк/кг)

9. Содержание вредных компонентов и примесей соответствует требованиям

ГОСТ 8736-2014, приложение "А"

Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л

Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO₃, % по массеПирит в пересчете на SO₃, % по массе

Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе

Уголь, % по массе

Слюда, % по массе

Факт	Норма
<20	50,0
<0,1	1,0
<0,1	4,0
0,02	0,15
<0,1	1,0
<1	2,0

Дата составления паспорта:

02.07.2023

Начальник лаборатории:

Килина С.А.

По вопросам подлинности данного документа обращаться в Испытательную лабораторию нерудных строительных материалов АО «ЛСР. Базовые», тел.: 777-77-45 (доб. 5220)