

Размер контрольных сит	>10	>5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток на сите по массе, %	0	0,5	0,9	2,8	11	29,3	45,5	10

Модуль крупности (Мкр)	1,53
Содержание глины в комках, %	0,0
Коэфф. фильтрации, м/сутки	>1
Удельная эффективная активность	119±17,6
Насыпная плотность, кг/м ³	1575